



Bona Intense

LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

Średnio nasycone zabarwienie



1-komponentowy poliuretanowy lakier podkładowy na bazie wody zapewnia średnio nasycony odcień drewna.

Lakier podkładowy Bona Intense charakteryzuje się doskonałym matowieniem i nadaje się do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym oraz na podłogach pływających, takich jak bruk drewniany czy deski. Nadaje się praktycznie do wszystkich typów drewna, szczególnie do drewna egzotycznego.

- Nadaje drewnu średnio nasycony odcień
- Doskonałe matowienie
- Nadaje się do stosowania na większości gatunków drewna
- Zmniejsza ryzyko bocznego sklejania się klepek



Bona Intense

LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

Średnio nasycone zabarwienie

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Jednokomponentowy poliuretanowy lakier podkładowy na bazie wody
Zawartość substancji stałych:	Ok. 35%
Rozcieńczenie:	Aby uzyskać dłuższy czas otwarty dodać 4% Bona Extender.
Czas schnięcia:	1-2 godziny* * w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% wilgotności względnej powietrza.
Narzędzia:	Walek Bona (11mm) lub aplikator Bona
Zużycie:	8-10m ² /l (100-120g/m ²) na warstwę
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Mycie narzędzi:	Usuń pozostałości materiału z narzędzi przed czyszczeniem przy użyciu minimalnej ilości wody; zaschnięty materiał można usunąć acetonem. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych.
Okres przydatności do zużycia:	1 rok od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +30°C.
Odpady:	Pojemniki z minimalną ilością suchego materiału można poddać recyklingowi. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
Wielkość opakowań:	Opakowanie 5l (3 w kartonie)
Certyfikaty:	EMICODE EC2 – niska emisja wewnątrz pomieszczeń GREENGUARD – niska emisja LZO w pomieszczeniach EN 13501-1 – Reakcja na ogień EN 71-3 – Aplikacja na zabawki dziecięce

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.



Bona Intense

LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

Średnio nasycone zabarwienie

PRZYGOTOWANIE

Upewnić się czy podłoga jest odpowiednio przygotowana do lakierowania, dobrze przeszlifowana, sucha, pozbawiona pyłu szlifierskiego, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń. Doprowadzić lakier do temperatury pokojowej, włożyć filtr, wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem. Optymalne warunki do lakierowania są pomiędzy 18-25°C i 30-60% wilgotności względnej powietrza. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skracają, a niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia lakieru. Temperatura podłogi, powietrza i lakieru nie może spaść poniżej +13°C podczas

lakierowania i schnięcia.

Uwaga: Egzotyczne gatunki drewna takie jak Teak, Ipe, Wenge i podobne oraz niektóre gatunki drewna iglastego zawierają naturalne składniki – oleje, żywice i minerały, co może prowadzić do znacznego wydłużenia czasu schnięcia lub zmiany koloru. Ze względu na różnorodność gatunków drewna, należy ustalić gatunek i przeprowadzić test przed lakierowaniem.

SYSTEMY APLIKACJI

Standardowa aplikacja:

- 1x Bona Intense
- 2x Bona lakier nawierzchniowy Bona

Uwaga:

- Nie należy stosować Bona Intense w połączeniu z Bona Mega EVO.

- Nie zaleca się nakładania więcej niż dwóch pełnych warstw podkładu i/lub lakieru dziennie ze względu na ryzyko nadmiernego pęcznienia drewna.
- Bona Intense może być stosowany wyłącznie bezpośrednio na surowe drewno. Nie może być stosowany w połączeniu z bejcami lub olejami, ani do pokrywania innych wykończeń.

APLIKACJA

1. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnikiem i włożyć dołączony filtr.
2. Nałożyć Bona Intense równomiernie za pomocą wałka lub aplikatora Bona.
3. Pozostawić do wyschnięcia, około 1-2h.

4. Szlifować Bona ScradPad lub materiałem ściernym o granulacji P150 (lub drobniejszej). Odpowiednie są również diamentowe materiały ścierne o granulacji P120.
5. Usunąć kurz i zakończyć obróbkę wybranym lakierem nawierzchniowym.

WAŻNE!

Bona Intense nigdy nie powinien być stosowany jako ostatnia warstwa lakieru.



Bona Intense

LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

Średnio nasycone zabarwienie

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszcżą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalnimy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.