



# Bona Mega

## JEDNOKOMPONENTOWY LAKIER NA BAZIE WODY



Popularny lakier 1-komponentowy na bazie wody o wysokiej odporności chemicznej.

Lakier Bona Mega tworzy warstwę wykończenia z poliuretanu sieciującego pod wpływem tlenu – idealną do intensywnie użytkowanych przestrzeni domowych i mało użytkowanych przestrzeni handlowych. Oferuje wyjątkową ochronę przez rozlanymi cieczami. Jego innowacyjny skład sprawdził się jako bardzo odpowiedni do podłóg, po których dużo się chodzi, wykonanych z desek i wyposażonych w ogrzewanie podłogowe.

- Wysoka odporność na ścieranie
- Doskonała płynność i wyrównywanie powierzchni
- Mniejsze ryzyko bocznego sklejanie się klepek
- Doskonały do drewna o głębokim kolorze



# Bona Mega

## JEDNOKOMPONENTOWY LAKIER NA BAZIE WODY

### DANE TECHNICZNE

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ produktu:</b>                  | Jednokomponentowy poliuretanowy lakier modyfikowany olejem                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zawartość substancji stałych:</b>  | ~32%                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Połysk (60°):</b>                  | Połysk 90%, półmat 50%, mat 25%, extra mat 9% (na szkło)                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rozcieńczenie:</b>                 | Aby uzyskać dłuższy czas otwarty dodać 4% Bona Extender.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Czas schnięcia:</b>                | Kolejna warstwa: 2-3 godziny*<br>Lekkie użytkowanie: 8 godzin*<br>Pełne utwardzenie: 7 dni*<br>* w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% wilgotności względnej powietrza.                                                                                   |
| <b>Narzędzia:</b>                     | Walek Bona lub aplikator Bona                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zużycie:</b>                       | 8-10 m <sup>2</sup> /l (100-120g/m <sup>2</sup> ) na warstwę                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bezpieczeństwo:</b>                | Niesklasyfikowany                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mycie narzędzi:</b>                | Usuń pozostałości materiału z narzędzi przed czyszczeniem przy użyciu minimalnej ilości wody; zaschnięty materiał można usunąć acetonem. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych.           |
| <b>Okres przydatności do zużycia:</b> | Lakier: 1 rok od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Przechowywanie/transport:</b>      | Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +30°C.                                                                                                                                                                 |
| <b>Odpady:</b>                        | Pojemniki z minimalną ilością suchego materiału można poddać recyklingowi. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów. |
| <b>Wielkość opakowań:</b>             | 3 x 5l<br>10 x 1l                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Certyfikaty:</b>                   | EMICODE EC2 – niska emisja wewnątrz pomieszczeń<br>GREENGUARD – niska emisja LZO<br>EN 71-3 – aplikacja na zabawki dziecięce<br>EN 13501-1 – reakcja na ogień                                                                                                      |

*Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.*



# Bona Mega

## JEDNOKOMPONENTOWY LAKIER NA BAZIE WODY

### PRZYGOTOWANIE

Upewnij się czy podłoga jest odpowiednio przygotowana do lakierowania, dobrze przeszlifowana, sucha, pozbawiona pyłu szlifierskiego, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń.

Doprowadź lakier do temperatury pokojowej, włóż filtr, wstrząśnij pojemnikiem przed użyciem. Optymalne warunki

do lakierowania są pomiędzy 18-25°C i 30-60% wilgotności względnej powietrza. Wysoka temperaturę i niska wilgotność powietrza skracają, a niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia lakieru. Temperatura podłogi, powietrza i lakieru nie może spaść poniżej +13°C podczas lakierowania i schnięcia.

### SYSTEMY APLIKACJI

**Standardowa aplikacja:**

1x Bona Primer<sup>1</sup>

2x Bona Mega

<sup>1</sup> Pokrywanie podkładu Bona White lakierem Bona Mega nie jest zalecane, jeśli chcesz uzyskać prawdziwie białe wykończenie.

**Uwaga:** Nie zaleca się nakładania więcej niż dwóch pełnych warstw podkładu i/lub lakieru dziennie ze względu na ryzyko nadmiernego pęcznienia drewna.

Zapewnić dobrą wentylację podczas suszenia. Złe warunki schnięcia mogą spowodować osłabienie filmu lub pogorszenie przyczepności.

### APLIKACJA

- 1) Wstrząsać pojemnikiem lakieru przez 1 minutę.
- 2) Aplikować za pomocą wałka Bona w ilości 8-10m<sup>2</sup>/litra (100-120g/m<sup>2</sup>). Nakładać na przemian w poprzek i wzdłuż słojów drewna, unikając gromadzenia się produktu. Zawsze utrzymuj „moką krawędź”, aby uniknąć błędów aplikacji.
- 3) Pozostawić do wyschnięcia przed nałożeniem kolejnych warstw. Zapewnić odpowiednią wentylację.
- 4) W razie potrzeby wykonaj szlifowanie pośrednie przy użyciu Bona ScradPad lub materiałem ściernym o granulacji P150 (lub drobniejszą). **Uwaga:** Jeżeli czas pomiędzy

aplikacją lakieru wynosi więcej niż 24 godziny, zawsze wymagane jest szlifowanie pośrednie przed kolejną warstwą.

Lekki ruch pieszego można wznowić po 8 godzinach, ale powierzchnia pozostanie podatna na zarysowania i uszkodzenia aż do całkowitego utwardzenia. Powłoka może być w pełni użytkowana po 7 dniach. Nie przykrywać ani nie wycierać na mokro powierzchni do całkowitego utwardzenia.



# Bona Mega

## JEDNOKOMPONENTOWY LAKIER NA BAZIE WODY

### PIEŁĘGNACJA

Regularnie zmywać lub odkurzać podłogę. Aby usunąć związany brud, wyczyścić podłogę środkiem Bona Cleaner lub Bona Wood Floor Cleaner i padem z mikrofibry. W celu konserwacji i długotrwałej ochrony powierzchni podłogi można co jakiś czas pokrywać dodatkowymi warstwami lakieru. Częstotliwość tej operacji można znacznie zmniejszyć, stosując okresowo Bona Freshen Up lub Bona

Wood Floor Refresher. Przywróci to świeży wygląd podłogi, jednocześnie umożliwiając nakładanie kolejnych warstw lakieru bez konieczności ponownego szlifowania podłogi do surowego drewna.

Szczegółowe instrukcje konserwacji są dostępne na stronie [www.bona.com/floorcare](http://www.bona.com/floorcare)

### WAŻNE!

- Plastyfikatory znajdujące się w materiałach takich jak podkłady dywanowe, nogi i kółka mebli oraz kleje stosowane do mocowania mogą powodować zmiękczenie i odbarwienie powłoki. Kontakt z farbami do włosów lub gumowymi oponami samochodów, rowerów i wózków dziecięcych może spowodować trwałe odbarwienie powierzchni. Stosować środki ochronne lub całkowicie unikać kontaktu.
- Rozlane płyny należy niezwłocznie usuwać. Nienadzorowane wycieki mogą spowodować kosmetyczne

plamy lub uszkodzenie powierzchni. Należy pamiętać, że chociaż lakiery Bona mają na celu zapewnienie szczelnej powłoki, która jest odporna na zużycie, zadrapania, zalanie itp. Żaden system wykończenia powierzchni nie zapobiegne fizycznemu uszkodzeniu drewna ani nie spowoduje „utwardzenia” podłogi. Wgniecenia w drewnie mogą być spowodowane przez meble, upuszczone przedmioty, pazury psa itp. Należy podjąć kroki, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszczą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalniamy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.