

# Bona Mix&Fill Plus

## Ficha técnica

Bona Mix&Fill Plus es un aglutinante al agua con alto contenido en sólidos diseñado para rellenar juntas y cavidades de manera rápida y eficiente en suelos de madera. El producto se mezcla con polvo de madera del suelo a tratar, lo que proporciona una coloración natural que se mezcla con el resto del suelo. Bona Mix&Fill Plus puede ser empleado con casi todos los tipos de madera y para juntas de hasta 3mm de ancho.

- Capacidad de relleno excepcional
- Secado rápido
- Al agua y anti-corrosivo (sin manchas de óxido)
- Optimizado para maderas de color claro y medio
- Contenido en disolventes muy bajo

### Datos Técnicos

Contenido en sólidos: ~38%

COV: max 15 g/litro

Mezcla: 10-15% de polvo de madera para un 85-90% de aglutinante

Tiempo de secado: - hasta la siguiente aplicación 15-30 minutos\*  
- hasta su lijado 30-60 minutos\*  
- hasta el barnizado o tratamiento al aceite 1-2 horas\*

#### Herramientas

de aplicación: Espátula de acero inoxidable

Rendimiento: ~8-12m<sup>2</sup>/litro dependiendo del tamaño y cantidad de las grietas.

Peligrosidad: Sin clasificar

Limpieza: Elimine los residuos de material de las herramientas antes de limpiar con una cantidad mínima de agua. Los restos secos pueden retirarse mecánicamente o fregando con agua.

Eliminación: Se deberá disponer de los restos de producto y envases vacíos de acuerdo con la normativa local.

Almacenamiento/  
Transporte: La temperatura no debe ser inferior a +5°C ni superior a +25°C durante el almacenamiento/transporte. Vuelva a sellar el envase después de su uso.

Caducidad: 1 año desde la fecha de fabricación en el envase original cerrado.

Presentación: 3x5 litros (44 cajas por palet)

\*Cubre la formación habitual de las pequeñas ranuras en suelos recién instalados en condiciones ambientales de 20°C/60%HR. Cuanto más ancha y profunda sea la ranura, mayor será el tiempo de secado. Las ranuras más anchas de 2mm necesitan secar durante la noche.

### Preparación

Asegúrese de que el suelo se ha aclimatado al ambiente en el que está instalado, de que está seco y sin restos de cera, suciedad u otros contaminantes. Lije el suelo hasta descubrir la madera con un grano 60-80 (antes del acuchillado final). La temperatura ambiente y la del producto no debe ser inferior a los +13°C durante el tiempo de aplicación y secado.

### Aplicación

1. Agite bien el envase antes de su uso.

Finishing



# Bona Mix&Fill Plus

## Ficha técnica

2. Mezcle el producto en un recipiente con polvo de madera fino y limpio hasta conseguir una consistencia suave y adecuada.
3. Extienda la mezcla por todo el suelo utilizando una espátula de acero inoxidable y repita el proceso si fuese necesario.
4. Cuando la superficie haya secado, elimine el exceso de Mix&Fill Plus con una lijadora de banda y orillas del grano 100-120.
5. Trate el suelo con cualquier sistema de revestimiento de Bona de acuerdo con las indicaciones respectivas.

### Importante

- Las grietas dentro de los bloques o en suelos entarugados normalmente no se rellenan. El relleno, una vez seco, podría desprenderse parcialmente cuando sucedan los procesos de dilatación/contracción.
- Bona sólo se hace responsable del producto entregado. Debido a la gran variedad de especies de madera disponibles y sus posibles aplicaciones, no es posible asumir una responsabilidad sobre la totalidad del producto instalado. Algunas especies raras de madera (la mayor parte de ellas tropicales) o las tratadas químicamente pueden sufrir reacciones imprevistas. En caso de duda, realice una prueba para asegurar un resultado satisfactorio y un color auténtico.

Finishing

