



Bona Natural Primer

WATERGEDRAGEN PRIMER

Behoudt de uitstraling van onbehandeld hout



Hier in **vertrouwde handen!**
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Bona Natural Primer is een gepigmenteerde watergedragen primer voor onbehandelde houten vloeren, ontworpen om de natuurlijke en onbehandelde uitstraling van het hout te behouden. Het kan in 1 of 2 lagen worden aangebracht om het gewenste uiterlijk te verkrijgen. De primer is met een roller zeer eenvoudig aan te brengen.

Combineren met een Ultra Matte of Extra Matte aflak voor een optimaal uiterlijk. Aanbevolen keuzes zijn combinaties met parketlakken extra mat of ultra mat, zoals bijvoorbeeld: Bona Traffic HD (inclusief Raw), Bona Traffic GO of Bona Mega EVO.

Bona Natural Primer droogt op tot een heldere film met goede weerstand tegen tannines in hout – een weerstand die verder kan worden verbeterd door 5% Bona Blocker (apart verkrijgbaar) aan het product toe te voegen. Houd er rekening mee dat het product niet kan voorkomen dat het hout zelf in de loop van de tijd van kleur verandert als gevolg van de effecten van UV-licht of de migratie/beweging van natuurlijke oliën, tannines en andere in hout aanwezige stoffen.

Met een VOS-gehalte van minder dan 3% en EC1^{PLUS} certificatie voor zeer lage emissies binnenshuis draagt de primer bij aan goede werkomstandigheden met een lage impact op de binnenluchtkwaliteit..



Bona Natural Primer

WATERGEDRAGEN PRIMER

Behoudt de uitstraling van onbehandeld hout

- Lichte, onbehandelde uitstraling
- Eenvoudig te verwerken met een Bona Roller
- EC1^{PLUS} gecertificeerd voor zeer lage emissies binnenshuis

TECHNISCHE GEGEVENS

Type grondlak:	Gepigmenteerde 1 component watergedragen polyurethaan/acrylaat primer
Vast stofgehalte:	30%
Verdunning:	Niet verdunnen – voor een betere kleurstabiliteit op lange termijn kan Bona Blocker worden toegevoegd (zie apart TDS-blad)
Droogtijd:	1-2 uur (20°C/60% r.v.)
Gereedschap:	Bona Microfleece Roller (11 mm vacht) of Bona Microfibre Roller (11 mm vacht)
Verbruik:	10-12 m ² /liter (≈83-100g/m ²) per laag
Veiligheid:	Ongeclassificeerd
Reiniging:	Overtollig materiaal van gereedschap verwijderen, daarna reinigen met water. Droog materiaal kan worden verwijderd met Aceton.
Houdbaarheid:	1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C
Afval:	Restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	5 liter can / 3 cans per doos
Certificaten:	Emicode: EC1 ^{PLUS} (zeer lage emissies)

Aanvullende gedetailleerde informatie is vermeld in het betreffende veiligheidsinformatieblad.

VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat het hout goed geacclimatiseerd is. Het te behandelen oppervlak moet goed kaalgeschuurd, droog en vrij van stof, olie, was en andere verontreinigingen zijn. Voor de laatste schuurgang wordt aanbevolen te schuren met Bona Quattro Disc korrel 120 of soortgelijk materiaal. De Bona Natural Primer op kamertemperatuur verwerken. De optimale condities zijn tussen 18-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid bekorten de droogtijd, lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. De minimale ruimte temperatuur is **13°C**.

Het wordt sterk aanbevolen vooraf een monster van het beoogde resultaat te maken. Daarmee is vooraf bepaald wat de uitstraling zal worden.



Bona Natural Primer

WATERGEDRAGEN PRIMER

Behoudt de uitstraling van onbehandeld hout

BEHANDELSHEMA

- Bona Natural kan worden gebruikt op de meeste houtsoorten, maar is het meest geschikt voor eiken en lichtere houten vloeren om de natuurlijke lichte houtkleur verder te versterken en te benadrukken.
- Indien looizuur of andere van nature voorkomende stoffen in het hout aanwezig zijn (zoals in bijvoorbeeld eiken), kunnen deze de kleur zowel op korte als op lange termijn beïnvloeden. Om de kleurstabiliteit te verbeteren kan Bona Blocker worden toegevoegd aan Bona Natural Primer.

Algemeen behandelingschema:

Optie #1: 2x Bona Natural + 1x Bona Aflak

Optie #2: 1x Bona Natural + 2x Bona Aflak

Voor de beste uitstraling overlakken met een parketlak extra mat of ultra mat, zoals b.v. Bona Traffic HD (inclusief Raw), Bona Traffic GO of Bona Mega EVO – niet aflakken met andere glansgraden. Als u een echte, lichte uitstraling wenst dan adviseren wij om niet af te lakken met Bona Mega.

Opmerking:

- Niet meer dan twee laklagen per dag aanbrengen – het risico van overmatig werken van het hout is anders te groot.
- Bona Natural mag alleen rechtstreeks op onbehandeld hout worden gebruikt. Niet gebruiken in combinatie met verf of olie en niet gebruiken bovenop andere afwerkingsproducten

GEBRUIKSAANWIJZING

1. De can goed schudden voor gebruik en plaats het bijgeleverde filter. Het is aan te raden de lak tevens door een lakzeef te gieten om het risico op verontreiniging te beperken. Filterzakken AT31465120 is een goed alternatief. Giet vervolgens de primer in een schone, droge bak.
2. Breng de Bona Natural aan met de houtnerf mee met gebruik van een Bona Roller (microvezel/fleece) in een verhouding van 10-12 m²/liter. Voorkom een opstapeling van lak en tevens een te schraal aangebrachte laag.
3. Ca. 1-2 uur laten drogen.
4. Als u 2 lagen Bona Natural aanbrengt, is het raadzaam om tussen te schuren. Als u slechts 1 laag Bona Natural aanbrengt, dan pas schuren na de 1^e laag Aflak. Tussenschuren met het Bona Scrad System korrel 150 of fijner om de opstaande houtvezel te verwijderen. Bona Diamond Abrasives korrel 120 is ook geschikt hiervoor.
5. Goed stofzuigen en voltooi de behandeling volgens het hierboven beschreven behandelingschema.



Bona Natural Primer

WATERGEDRAGEN PRIMER

Behoudt de uitstraling van onbehandeld hout

BELANGRIJK

- Bona Natural Primer mag nooit als laatste laklaag voor een houten vloer dienen. Er dient dus altijd een beschermende laklaag overheen aangebracht te worden.
- Weekmakers die worden aangetroffen in materialen zoals ondertapijten, meubelpoten, wieljes en lijmen die voor bevestiging worden gebruikt, kunnen leiden tot verweking en verkleuring. Blootstelling aan haarkleurmiddelen of rubber autobanden, fietsbanden en kinderwagenbanden kan leiden tot permanente, onomkeerbare verkleuring van het oppervlak. Gebruik bescherming of vermijd dit contact volledig.
- Gemorst materiaal moet onmiddellijk worden verwijderd. Onbedoeld morsen kan cosmetische vlekken veroorzaken of het oppervlak beschadigen.
- Houd er rekening mee dat hoewel Bona parketlakken zijn ontworpen om een afgesloten oppervlak te creëren dat bestand is tegen slijtage, strepen en morsen etc., dat geen enkel aangebracht afwerkingssysteem fysieke schade aan het hout kan voorkomen of de vloer kan "uitharden". Deuken en krassen in het hout kunnen worden veroorzaakt door meubels, gevallen voorwerpen, nagels van huisdieren etc. Er moet te allen tijde maatregelen worden genomen om de kans hierop te verkleinen.
- Bona Lakken vergelen niet en veranderen niet van kleur onder invloed van UV-licht. Bona Lakken kunnen echter niet voorkomen dat het hout zelf van kleur verandert als gevolg van tanninebloedingen, de beweging van natuurlijke oliën of de effecten van UV-licht.

De verstrekte informatie is naar eer en geweten samengesteld, maar claimt niet volledig te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor: de juiste inzet van dit product, op een geschikte houtsoort en op een locatie geschikt voor dit product. Bona kan alleen garantie geven op het geleverde product. Op een professionele en succesvolle applicatie hebben wij geen invloed. Doe in geval van twijfel altijd vooraf een test. Van de gebruiker wordt verlangd dat hij/zij de informatie op de verpakking en veiligheidsbladen leest en begrijpt alvorens het product te verwerken.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com