



Grund Bona Natural



Grund 1K pe bază de apă, dezvoltat pentru a păstra aspectul de lemn netratat.

Bona Natural este un grund cu uscare rapidă cu calități bune de șlefuire, care oferă pardoselii un aspect de lemn nefinisat. Se poate aplica în două straturi, în funcție de intensitatea dorită - cu cât straturile de acoperire sunt mai multe, cu atât aspectul este mai deschis/alb la culoare. Pentru a amplifica aspectul de netratat, recomandăm acoperirea cu un lac Bona natural, mat sau extra-mat.

- Păstrează aspectul de lemn netratat
- Calități bune de șlefuire
- Aplicare sigură și facilă
- Adecvat pentru majoritatea tipurilor de lemn



Grund Bona Natural

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Grund pe baza de apa, poliuretan-acril, monocomponent, colorat
Corp solid:	Aprox. 30%
Diluție:	Nu se dilueaza
Timp uscare:	2-3 ore @20°C / 60% umiditate relativa a aerului.
Unelte de lucru:	Rola Bona
Consum:	10-12 m ² / litru (~100-83 g/m ²) per strat
Siguranți:	Neclasificat
Curățare:	Stergeti uneltele de materialul rezidual si apoi spalati cu apa curata. Materialul uscat se indeparteaza cu acetona.
Valabilitate:	1 an de la data fabricatiei, in recipient original sigilat.
Depozitare:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii sau transportului.
Reziduuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementarilor locale.
Ambalaj:	10 x 1L (50 baxuri per palet) 3 x 5L (44 baxuri per palet)
Certificate:	Greenguard DIBT; produs de constructii sigur

Informații detaliate suplimentare sunt notate în Fișa de Securitate.

PREGĂTIRE

Asigurați-vă ca suprafața este aclimatizată mediului. Suprafața care urmează să fie tratată, trebuie să fie slefuită până la lemnul curat, uscată și necontaminată cu praf, ulei, ceara sau alți agenți de contaminare. Este recomandat ca slefuirea finală să fie executată cu o placă Bona Quattro sau Multidisc.

Înainte de utilizare așteptați ca grundul să ajungă la aceeași temperatură ambientală. Condițiile optime de aplicare sunt: 18-25°C și 30-60% umiditate relativă aer. Temperatura ridicată și umiditatea scăzută reduc timpul de uscare, iar temperatura scăzută și umiditatea ridicată prelungesc timpul de uscare. **Temperatura minimă de utilizare este 13°C.**



Grund Bona Natural

PROGRAMUL DE TRATAMENT

Varianta 1:

1x Bona Natural
1x lac Bona
Slefuire intermediara
1x lac Bona

Varianta 2:

1x Bona Natural

Slefuire intermediara

1x Bona Natural
1x lac Bona

Nota:

- Nu este recomandata aplicarea a mai mult de 2 straturi de finisaj (grund /lac) intr-o singura zi, datorita riscului de suprasaturare a lemnului cu umezeala.

APLICARE

1. Inainte de utilizare, agitati foarte bine recipientul si apoi introduceti filtrul. Turnati grundul in recipientul furnizat (baxul + punga plastic)
2. Aplicati grundul folosind Rola Bona (microfibra/fleece) cu o rata de acoperire de 10-12m²/L, evitand acumularile de produs.
3. Daca aplicati 2 straturi de Bona Natural , atunci este recomandata slefuirea intermediara intre straturile de

- grund. Daca aplicati 1 strat de Bona Natural, efectuati slefuirea intermediara doar dupa aplicare primului strat de lac. Folositi sistemul Bona Scrad (pad maro si aripioare) sau o plasa de granulat 150 sau mai fina pentru slefuirea intermediara.
4. Stergeti bine praful de pe suprafata.
 5. Aplicati un nou strat de grund sau lac in conformitate cu pasii anteriori.

IMPORTANT!

Bona Natural nu se va folosi niciodata ca strat final de tratare a parchetului.

Informatiile furnizate in aceasta fisa tehnica sunt pregatite pe cea mai buna experienta curenta a noastra si nu poate genera reclamatii. Utilizatorul este responsabil sa stabileasca daca produsul si recomandarile noastre se potrivesc scopului sau, tipului de lemn si a situatiei existente. Bona garanteaza doar produsul livrat. Aplicarea profesionala si succesul finisarii nu este sub controlul nostru. Daca aveti dubii, efectuati un test. Utilizatorul trebuie sa citeasca si sa inteleaga informatiile din fisa, eticheta produsului si fisa de siguranta, inainte de folosirea produsului.