



Bona Oil 35



Twardniejący olej do konserwacji i olejowania zasadniczego podłóg drewnianych. Stworzony na bazie olejów roślinnych.



Bona Oil 35

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Zmodyfikowany olej roślinny
Zawartość substancji stałych:	Ok. 35%
Rozcieńczenie:	Gotowy do użycia, nie rozcieńczać
Czas schnięcia:	Między aplikacjami: 20-30 minut * Lekkie użytkowanie: 12-18 godzin* Pełne utwardzenie: 1 tydzień* *w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60%
Narzędzia:	Rękaw aplikacyjny do oleju, ściereczki do oleju
Zużycie:	Surowe drewno: 10-20 m²/l Konserwacja: 50-100 m²/l
Ryzyko pożarowe:	Tak (patrz karta charakterystyki)
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Mycie narzędzi:	Oczyszczyć narzędzia benzyną lakową. Zaschnięty materiał można usunąć acetonem.
Okres przydatności do zużycia:	3 lata od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu
Przechowywanie/transport:	Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +25°C.
Odpady:	Z odpadami i opróżnionymi pojemnikami należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	2 x 5l (35 kartonów na palecie) 6 x 1l (72 kartonów na palecie)

Dodatkowe szczegółowe informacje podano w odpowiedniej karcie charakterystyki.

PRZYGOTOWANIE

Upewnij się, że podłoga jest zaaklimatyzowana do środowiska końcowego użytkowania. Powierzchnia przeznaczona do olejowania musi być zeszlifowana do surowego drewna, sucha i wolna od pyłu szlifierskiego, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń. Do końcowego szlifowania drewna należy użyć tarczy szlifierskiej Bona lub siatki o ziarnistości 120.

Doprowadzić produkt do temperatury pokojowej i dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem. Optymalne warunki to 20-25°C i 30-60% wilgotności względnej powietrza. Wysokie temperatury i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia, niskie temperatury i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia. Minimalna temperatura użytkowania to 16°C.



Bona Oil 35

APLIKACJA

Na surowe drewno

1. Nałożyć olej za pomocą ściereczki do oleju lub rękawa do nanoszenia oleju.
2. Po 20-30 minutach ponownie rozprowadzić olejek w bardziej chłonnych miejscach. W razie potrzeby dodaj więcej oleju.
3. Powtarzać kroki 1 i 2, aż powierzchnia będzie nasycona. Ilość wymaganych zabiegów zależy od rodzaju drewna, zwykle wystarczą 2-3 zabiegi.
4. 30 minut po ostatniej aplikacji wypolerować podłogę za pomocą polerki wyposażonej w zielony pad.
5. Usunąć nadmiar oleju za pomocą bawełnianej szmatki.
6. Pozostawić do wyschnięcia przez 12-18 godzin bez ruchu pieszego (jeśli podłoga wygląda na niejednorodną, dodać niewielką ilość oleju do bawełnianej szmatki i wypolerować maszynowo. Po 1 godzinie wypolerować ponownie czystą bawełnianą szmatką).

7. Wypolerować podłogę Bona Woolpad lub czerwonym padem.
8. Pozostawić podłogę na kolejne 24 godziny do wyschnięcia przed ponownym użyciem.

Do wcześniej olejowanych powierzchni

1. Oczyszczyć powierzchnię i usunąć luźne zabrudzenia. W przypadku silnie zabrudzonych podłóg zaleca się najpierw wyczyścić podłogę środkiem Bona Deep Clean Solution i pozostawić do wyschnięcia.
2. Umieścić czerwony pad na bawełnianej szmatce i wlać około 0,1 litra oleju na środek pada i rozprowadzić olej.
3. Pozostawić podłogę do wyschnięcia na co najmniej godzinę i ponownie wypolerować ją Bona Woolpad lub czerwonym padem.
4. Pozostawić podłogę do wyschnięcia na 12 godzin bez ruchu pieszego.

UWAGA: BONA OIL 35 ZAWIERA OLEJE SCHNĄCE. ISTNIEJE RYZYKO SAMOZAPŁONU. ZUŻYTE TKANINY, PADY I PODOBNE MATERIAŁY NALEŻY UMIEŚĆ W WODZIE LUB W ZAMKNIĘTYM METALOWYM POJEMNIKU.

PIELĘGNACJA

Regularnie czyścić podłogę za pomocą suchego mopa i/lub odkurzacza. W razie potrzeby wytrzeć wilgotnym mopem z dodatkiem Bona Soap dodanym do wody.

Uwaga: Zawsze czyścić z użyciem jak najmniejszej ilości wody. W celu konserwacji ponownie nałożyć Bona Oil 35. Częstotliwość tej operacji zależy od poziomu zużycia i

może wynosić od 3 lat w środowisku domowym do kilku razy w roku w środowisku komercyjnym.

Szczegółowe instrukcje konserwacji są dostępne na stronie www.bona.com oraz u lokalnych dystrybutorów Bona.



Bona Oil 35

Podane w tej Karcie informacje są przygotowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy i nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie produktu, który zgodnie z zawartymi informacjami został stworzony do konkretnego celu oraz wymaga odpowiednich warunków podczas aplikacji. Bona jest odpowiedzialna, za jakość dostarczonego wyrobu, natomiast profesjonalna aplikacja pozostaje w gestii wykonawcy i pozostaje poza naszą kontrolą. W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania i zrozumienia wszystkich informacji zawartych w Karcie technicznej, etykietach na opakowaniach i w Karcie Charakterystyki przed użyciem lakieru.

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej www.bona.com