



Bona Pure Colour

DWUSKŁADNIKOWA FARBA NA BAZIE WODY

Farba o doskonałym kryciu i przyczepności



Trwały lakier poliuretanowy 2-komponentowy na bazie wody do renowacji elastycznych powłok podłogowych.

Preparat Bona Pure Colour gwarantuje szybkie nakładanie, a wysoka pigmentacja zapewnia dobre krycie w pojedynczej powłoce. Produkt jest dostępny w dziesięciu standardowych kolorach, ale na zamówienie dostępne są wszystkie barwy palety RAL i NCS.

- Silna pigmentacja zapewnia doskonałe krycie
- Trwałe zabezpieczenie poliuretanowe
- Do stosowania w intensywnie eksploatowanych obszarach



Bona Pure Colour

DWUSKŁADNIKOWA FARBA NA BAZIE WODY

Farba o doskonałym kryciu i przyczepności

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Dwukomponentowa farba poliuretanowa na bazie wody
Kolor:	RAL 1001, RAL 1015, RAL 5007, RAL 5012, RAL 5014, RAL 6034, RAL 7012, RAL 7038, RAL 7047, RAL 9005. Custom colours are available upon special request in RAL and NCS colour systems.
Połysk (60°):	Matt ~ 20% (na szkle)
Proporcje mieszania:	1 część utwardzacza na 10 części Pure Colour (~9,1%)
Czas przydatności do użycia:	Maksymalnie 2 godziny w 20°C (krócej jeżeli cieplej)
Rozcieńczenie:	Aby uzyskać dłuższy czas otwarty dodać 4% Bona Extender.
Czas schnięcia:	Kolejna warstwa: 2-4 godziny* Pełne utwardzenie: 3 dni* * w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% wilgotności względnej powietrza.
Narzędzia:	Walek Bona SuperCoat (11mm)
Zużycie:	12-15 m ² /l (70-90g/m ²) na warstwę
Bezpieczeństwo:	Farba: niesklasyfikowany Utwardzacz: sklasyfikowany (patrz karta charakterystyki)
Mycie narzędzi:	Usuń pozostałości materiału z narzędzi przed czyszczeniem przy użyciu minimalnej ilości wody; zaschnięty materiał można usunąć acetonem. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych.
Okres przydatności do zużycia:	2 lata od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +30°C.
Odpady:	Pojemniki z minimalną ilością suchego materiału można poddać recyklingowi. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
Wielkość opakowań:	3 x 5l (zawiera utwardzacz)
Certyfikaty:	EMICODE; EC1PLUS – bardzo niska emisja wewnątrz pomieszczeń ² GREENGUARD Gold – bardzo niska emisja LZO Afnor; A+ – bardzo niska emisja wewnątrz pomieszczeń EN 71-3: Aplikacja na zabawki dziecięce ² Produkty posiadające klasyfikację EC1PLUS są uznawane w systemie BREEAM i LEED i mogą być stosowane w projektach budownictwa ekologicznego.

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.



Bona Pure Colour

DWUSKŁADNIKOWA FARBA NA BAZIE WODY

Farba o doskonałym kryciu i przyczepności

PRZYGOTOWANIE

Należy zadbać o to, aby podłoga była całkowicie wolna od wszelkich zanieczyszczeń, które osłabiają przyczepność Bona Pure Colour. Usunięcie wcześniejszych środków pielęgnacyjnych lub innych powłok jest istotnym krokiem zapewniającym pomyślną aplikację Bona Pure Colour. Bona opracowała kilka możliwych rozwiązań w zależności od rodzaju podłogi i dostępnego wyposażenia. Aby zapoznać się z pełnym opisem wszystkich zalecanych rozwiązań, zapoznaj się z przewodnikiem „Najlepsze praktyki dotyczące

renowacji podłóg”, który jest dostępny w sekcji „Dokumenty” na stronie produktu Bona Pure Color pod adresem bona.com. Zawsze sprawdź i oceń przyczepność przed dalszą obróbką całej powierzchni.

Optymalne warunki pracy to temperatura 18-22°C i wilgotność względna 40-60%. Wysoka temperatura i niska wilgotność skracają czas schnięcia, natomiast niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia.

SYSTEMY APLIKACJI

Standardowa renowacja podłóg elastycznych

Renowacja gumy/PVC:

1-2x Bona Pure Colour
1-2x Bona Pure/Bona Pure HD

Renowacja linoleum:

1x Bona LinoPrime
1-2x Bona Pure Colour
1-2x Bona Pure/Bona Pure HD

Drewniane powierzchnie sportowe

Surowe drewno:

1x Bona SuperSport Primer
1x Bona SuperSport ONE/Bona SuperSport HD
Szlif P150
1-2x Bona Pure Colour (do obszarów)
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport ONE/Bona SuperSport HD

Powierzchnie drewniane wykończone:

Czyszczenie i szlifowanie powierzchniowe
1-2x Bona Pure Colour (do obszarów)
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport HD

Elastyczne powierzchnie sportowe

Guma i PVC:

Czyszczenie i szlifowanie
1-2x Bona Pure Colour (do obszarów)
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport Pure HD

Linoleum:

Czyszczenie i szlifowanie
1x Bona LinoPrime
1-2x Bona Pure Colour (do obszarów)
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport Pure HD



Bona Pure Colour

DWUSKŁADNIKOWA FARBA NA BAZIE WODY

Farba o doskonałym kryciu i przyczepności

APLIKACJA

1. Sprawdzić kod koloru i numer partii na pojemniku z farbą. Na tę samą podłogę należy stosować wyłącznie farbę z tej samej partii. Alternatywnie całą ilość przeznaczoną do użycia farby można dokładnie wymieszać w osobnym pojemniku, aby zapewnić spójność koloru.
2. Dokładnie wymieszać farbę i przelać wymaganą ilość przez dostarczony filtr do osobnego pojemnika.
3. Mieszać mechanicznie, powoli dodawać utwardzacza Bona R (jedna pełna butelka na wiadro). Dokładnie mieszać przez co najmniej 1 minutę.
4. Przed aplikacją pozostawić mieszaninę do przereagowania przez co najmniej 5 minut i zużyć ją w zalecanym okresie przydatności do użycia wynoszącym 2 godziny.
5. Nałożyć wymieszaną farbę za pomocą wałka Bona SuperCoat (runo 11 mm). Rozwałkować krzyżowo, płynnymi ruchami, unikając gromadzenia się produktu.
6. Dodatkowe aplikacje Bona Pure Color należy wykonać w czasie od 2 do maksymalnie 12 godzin po nałożeniu wcześniejszej warstwy. Jeśli poprzednia warstwa Bona Pure Color schła dłużej niż 12 godzin, należy wykonać szlifowanie

za pomocą Bona Scrad Pad.

7. Zakończyć obróbkę jedną lub dwiema warstwami odpowiedniego lakieru Bona.

Uwaga: Farba Bona Pure Color nigdy nie powinna być używana jako ostateczna powierzchnia użytkowa.

Proces utwardzania trwa około 3 dni (90% utwardzenia w ciągu 24 godzin, 100% po 72 godzinach) w dobrych warunkach.

Aby wspomóc i przyspieszyć proces suszenia, zaleca się stosowanie odpowiednich wentylatorów.

Jeśli mają być użyte Bona R Creative Chips, należy je równomiernie rozprowadzić na ostatniej warstwie Bona Pure Color bezpośrednio po nałożeniu. Szlifowanie w celu wyrównania należy przeprowadzić dopiero po odpowiednim wyschnięciu pierwszej warstwy lakieru. Następnie w ciągu 24 godzin należy nałożyć kolejną warstwę lakieru.

UWAGA: Linoleum i inne porowate pokrycia łatwo wchłaniają wodę. W przypadku chemicznego lub mokrego usuwania starej pasty lub innego środka pielęgnacyjnego, podłoga musi schnąć w dobrych warunkach przez co najmniej 24 godziny. Do wspomagania procesu suszenia można zastosować wentylatory i grzałki. Należy pamiętać, że resztki wody i środków czyszczących mogą spowodować utratę przyczepności!



Bona Pure Colour

DWUSKŁADNIKOWA FARBA NA BAZIE WODY

Farba o doskonałym kryciu i przyczepności

WAŻNE!

1. Plastyfikatory znajdujące się w materiałach takich jak podkłady dywanowe, nogi i kółka mebli oraz kleje stosowane do mocowania mogą powodować zmiękczenie i odbarwienie powłoki. Kontakt z farbami do włosów lub gumowymi oponami samochodów, rowerów i wózków dziecięcych może spowodować trwałe odbarwienie powierzchni. Stosować środki ochronne lub całkowicie unikać kontaktu.
2. Chociaż lakiery Bona (które powinny pokrywać Bona Pure Colour) mają doskonałą odporność na większość chemikaliów (w tym na agresywne środki czyszczące i dezynfekcyjne); pozostawione bez nadzoru plamy wina,

kawy, herbaty i podobnych napojów mogą spowodować trwałe, kosmetyczne odbarwienia na powierzchni. Jeżeli istnieje zwiększone ryzyko tego typu rozlania, zaleca się stosowanie kolorów Bona Pure Color znajdującymi się po ciemnej stronie spektrum a także podjęcie działań zapewniających szybkie usunięcie rozlanych substancji.

3. Ze względu na specyficzny skład pokryw podłogowych PU, istnieje ryzyko migracji składników, które mogą powodować przebarwienia. Z tego powodu nie zalecamy stosowania Bona Pure Color na podłogach PU.

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszczą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalniamy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.