



Bona Pure HD

DWUKOMPONENTOWY LAKIER NAWIERZCHNIOWY NA BAZIE WODY

Wyjątkowo wytrzymała powłoka do elastycznych pokryw podłogowych



Twardo-elastyczny i wytrzymały poliuretanowy lakier do renowacji wykładzin elastycznych takich jak linoleum, guma czy PVC.

Szczególnie nadaje się do obszarów narażonych na duże zużycie. Doskonała odporność na zarysowania. Zmniejsza porowatość powierzchni pomagając w ten sposób uprościć rutynową konserwację. Formuła wodorozcieńczalna i bezbarwna.

- Ekstremalna odporność na zużycie
- Umożliwia użytkowanie po 12h
- Przejrzysta formuła
- Długotrwała ochrona



Bona Pure HD

DWUKOMPONENTOWY LAKIER NAWIERZCHNIOWY NA BAZIE WODY

Wyjątkowo wytrzymała powłoka do elastycznych pokryw podłogowych

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Dwukomponentowy lakier poliuretanowy na bazie wody
Zawartość substancji stałych:	~32%
Połysk (60°):	Półmat 40%, mat 20%, extra matt 10% (na szkło)
Proporcje mieszania:	1 część utwardzacza na 11 części Pure HD (~8,2%)
Czas przydatności do użycia:	Maksymalnie 3 godziny w 20°C (krócej jeżeli cieplej)
Rozcieńczenie:	Aby uzyskać dłuższy czas otwarty dodać 4% Bona Extender.
Czas schnięcia:	Kolejna warstwa: 2-3 godziny* Możliwe użytkowanie: 12 godzin* Pełne utwardzenie powłoki: 3 dni* * w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% wilgotności względnej powietrza.
Narzędzia:	Walek Bona SuperCoat (11mm)
Zużycie:	8-10 m ² /l (100-120g/m ²) na warstwę
Bezpieczeństwo:	Lakier: niesklasyfikowany Utwardzacz: sklasyfikowany (patrz karta charakterystyki)
Mycie narzędzi:	Usuń pozostałości materiału z narzędzi przed czyszczeniem przy użyciu minimalnej ilości wody; zaschnięty materiał można usunąć acetonem. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych.
Okres przydatności do zużycia:	Lakier: 12 miesięcy od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu. Utwardzacz: 18 miesięcy od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +30°C.
Odpady:	Pojemniki z minimalną ilością suchego materiału można poddać recyklingowi. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
Wielkość opakowań:	3 x 5l (zawiera utwardzacz)
Certyfikaty:	EMICODE EC1 – niska emisja wewnątrz pomieszczeń ² GREENGUARD Gold – bardzo niska emisja LZO Afnor; A+ – bardzo niska emisja wewnątrz pomieszczeń DIN 51 130; R9 – niskie ryzyko poślizgu ² Produkty posiadające klasyfikację EC1 są uznawane w systemie BREEAM i LEED i mogą być stosowane w projektach budownictwa ekologicznego.

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.



Bona Pure HD

DWUKOMPONENTOWY LAKIER NAWIERZCHNIOWY NA BAZIE WODY

Wyjątkowo wytrzymała powłoka do elastycznych pokryć podłogowych

PRZYGOTOWANIE

Należy zadbać o to żeby podłoga była całkowicie wolna od wszelkich zanieczyszczeń, które osłabiają przyczepność lakieru nawierzchniowego Bona Pure HD. Usunięcie wcześniejszych środków pielęgnacyjnych lub innych powłok jest istotnym krokiem zapewniającym pomyślną aplikację Bona Pure HD. Bona opracowała kilka możliwych rozwiązań w zależności od rodzaju podłogi i dostępnego wyposażenia. Pełny opis wszystkich zalecanych rozwiązań można znaleźć w przewodniku „Najlepsze praktyki w zakresie renowacji podłóg”, który jest dostępny w sekcji „Dokumenty” na stronie produktu Bona Pure HD pod adresem bona.com. Zawsze sprawdź i oceń przyczepność przed dalszą obróbką całej powierzchni.

UWAGA: Linoleum i inne porowate pokrycia łatwo wchłaniają wodę. W przypadku chemicznego lub mokrego usuwania starej pasty lub innego środka pielęgnacyjnego, podłoga musi schnąć w dobrych warunkach przez co najmniej 24 godziny. Do wspomagania procesu suszenia można zastosować wentylatory i grzałki. Należy pamiętać, że resztki wody i środków czyszczących mogą spowodować utratę przyczepności!

Optymalne warunki pracy to temperatura 18-22°C i wilgotność względna 40-60%. Wysoka temperatura i niska wilgotność skracają czas schnięcia, natomiast niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia.

SYSTEMY APLIKACJI

Renowacja gumy/PVC:

1-2x Bona Pure Colour (opcjonalnie)
1-2x Bona Pure HD

1-2x Bona Pure Colour (opcjonalnie)
1-2x Bona Pure HD

Renowacja linoleum:

1x Bona LinoPrime

Recoating:

1x Bona Pure HD



Bona Pure HD

DWUKOMPONENTOWY LAKIER NAWIERZCHNIOWY NA BAZIE WODY

Wyjątkowo wytrzymała powłoka do elastycznych pokryć podłogowych

APLIKACJA

1. Wstrząsnąć opakowaniem lakieru i dodać utwardzacz. Natychmiast dokładnie potrząsać mieszaniną przez 1 minutę, a następnie włożyć dołączony filtr.
2. Nałożyć Bona Pure HD za pomocą wałka Bona SuperCoat (runo 11 mm). Rozwałkować krzyżowo, płynnymi ruchami, unikając gromadzenia się produktu. Zużycie powinno wynosić ok. 100-120 g/m². Pozostawić do dokładnego wyschnięcia przed nałożeniem kolejnych warstw. Należy przewidzieć nieco dłuższy czas schnięcia każdej nałożonej warstwy.
3. Jeżeli poprzednia warstwa lakieru schła dłużej niż 24 godziny, należy wykonać szlifowanie za pomocą Bona Scrad Pad.

Proces utwardzania trwa około 3 dni (90% utwardzenia w ciągu 24 godzin, 100% po 72 godzinach) w dobrych warunkach. Nie zakrywaj powierzchni, dopóki powłoka nie zostanie całkowicie utwardzona. Po podłodze można chodzić po 6 godzinach, lecz pozostaje ona podatna na zarysowania i uszkodzenia aż do całkowitego utwardzenia. Unikaj czyszczenia na mokro aż do całkowitego utwardzenia.

Aby wspomóc i przyspieszyć proces suszenia, zaleca się stosowanie odpowiednich wentylatorów.

PIELEGNACJA

Szczegółowe instrukcje konserwacji są dostępne zarówno dla konsumentów, jak i komercyjnych użytkowników końcowych na stronie www.bona.com/pl. Proszę

przekazać kopię odpowiednich instrukcji użytkownikowi końcowemu.

WAŻNE!

- 1) Plastyfikatory znajdujące się w materiałach takich jak podkłady dywanowe, nogi i kółka mebli oraz kleje stosowane do mocowania mogą powodować zmiękczenie i odbarwienie powłoki. Kontakt z farbami do włosów lub gumowymi oponami samochodów, rowerów i wózków dziecięcych może spowodować trwałe odbarwienie powierzchni. Stosować środki ochronne lub całkowicie unikać kontaktu.
- 2) Choć Bona Pure HD ma doskonałą odporność na większość chemikaliów (w tym na agresywne środki czyszczące i dezynfekcyjne); pozostawione bez nadzoru

plamy wina, kawy, herbaty i podobnych napojów mogą spowodować trwałe, kosmetyczne odbarwienia na powierzchni. Jeżeli istnieje zwiększone ryzyko tego typu rozlania, zaleca się stosowanie kolor Bona Pure Color znajdujących się po ciemnej stronie spektrum, a także podjęcie działań zapewniających szybkie usunięcie rozlanych substancji.

- 3) Ze względu na specyficzny skład pokryć podłogowych PU, istnieje ryzyko migracji składników, które mogą powodować przebarwienia. Z tego powodu nie zalecamy stosowania Bona Pure HD na podłogach PU.



Bona Pure HD

DWUKOMPONENTOWY LAKIER NAWIERZCHNIOWY NA BAZIE WODY

Wyjątkowo wytrzymała powłoka do elastycznych pokryć podłogowych

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszcżą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalnimy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.