



Bona Quick

LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

Lakier podkładowy w formie żelu



1-komponentowy lakier podkładowy na bazie wody o konsystencji żelu i wysokiej lepkości.

Lakier podkładowy Bona Quick należy stosować jako pierwszą warstwę na surowym drewnie bez późniejszego matowania lub pomiędzy warstwami wykończenia w celu zmniejszenia zarysowań podczas matowania i wypełnienia niewielkich nierówności. Zwykle zapewnia jasny odcień drewna, jednak kolor końcowy zależy od warstwy nawierzchniowej.

- Szybkoschnący żel
- Zmniejsza ryzyko powstawania zarysowań
- Do stosowania jako podkład lub między warstwami
- Bezpieczne i łatwe nakładanie



Bona Quick

LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

Lakier podkładowy w formie żelu

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Jednokomponentowy żelowy lakier podkładowy na bazie wody
Zawartość substancji stałych:	Ok. 40%
Rozcieńczenie:	Nie rozcieńczać
Czas schnięcia:	20-30 min* * w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% wilgotności względnej powietrza.
Narzędzia:	Paca ze stali nierdzewnej
Zużycie:	Na surowym drewnie – 25-35 m ² /l (≈30-40 g/m ²) na warstwę Między warstwami – ok. 50 m ² /l (≈20g/m ²)
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Mycie narzędzi:	Usuń pozostałości materiału z narzędzi przed czyszczeniem przy użyciu minimalnej ilości wody; zaschnięty materiał można usunąć acetonem. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych.
Okres przydatności do zużycia:	1 rok od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +30°C.
Odpady:	Pojemniki z minimalną ilością suchego materiału można poddać recyklingowi. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
Wielkość opakowań:	Opakowanie 5l
Certyfikaty:	GREENGUARD – niska emisja LZO w pomieszczeniach

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.

PRZYGOTOWANIE

Upewnić się czy podłoga jest odpowiednio przygotowana do lakierowania, dobrze przeszlifowana, sucha, pozbawiona pyłu szlifierskiego, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń.

Doprowadzić lakier do temperatury pokojowej, włożyć filtr, wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem. Optymalne

warunki do lakierowania są pomiędzy 18-25°C i 30-60% wilgotności względnej powietrza. Wysoka temperaturę i niska wilgotność powietrza skracają, a niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia lakieru. Temperatura podłogi, powietrza i lakieru nie może spaść poniżej +13°C podczas lakierowania i schnięcia.



Bona Quick

LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

Lakier podkładowy w formie żelu

SYSTEMY APLIKACJI

Surowe drewno:

3x Bona Quick

2x Bona lakier nawierzchniowy

Między warstwami:

1-2x Bona Quick

APLIKACJA

1. Nałożyć podkład za pomocą pacy ze stali nierdzewnej.
2. Pozostaw do wyschnięcia, a następnie nałożyć drugą warstwę w kierunku przeciwnym do pierwszej warstwy.
3. Pozostaw do wyschnięcia i nałóż trzecią i ostatnią warstwę.

W normalnych warunkach Bona Quick nie podnosi włókien drewna. Dlatego też szlifowanie nie jest konieczne. Jeśli jednak jest wymagane, należy to zrobić po pierwszej warstwie lakieru, a nie bezpośrednio na Bona Quick.

WAŻNE!

Bona Quick nigdy nie powinien być stosowany jako ostatnia warstwa lakieru.

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszczą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalnimy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.