



Bona SuperSport Line Paint 1K

JEDNOKOMPONENTOWA FARBA

Żywe kolory, wyraźne linie





Bona SuperSport Line Paint 1K

JEDNOKOMPONENTOWA FARBA

Żywe kolory, wyraźne linie

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	1-składnikowa wodorozcieńczalna farba poliuretanowa
Kolor:	Black, Dark Blue, Light Blue, Dark Green, Light Green, Red, Orange, Violet, Yellow, White.
Połysk (60°):	Matowy 20-30% (60°)
Rozcieńczenie:	Aby uzyskać dłuższy czas otwarty dodać w do 10% Bona Extender.
Czas schnięcia:	Kolejna warstwa: 1-2 godziny* Gotowość do szlifowania: 3-4 godziny* Po dodaniu utwardzacza SuperSport HD – zużyć w ciągu 3 godzin*
Narzędzia:	*w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% wilgotności względnej Pędzel z cienkim włosiem lub wałek z mikrofibry z krótkim włosiem.
Zużycie:	6-10 m ² /litr (100-167 g/m ²) na warstwę = 120–200 metrów linii o szerokości 50 mm/litr
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowana
Mycie narzędzi:	Usuń pozostałości materiału z narzędzi przed czyszczeniem przy użyciu minimalnej ilości wody; zaschnięty materiał można usunąć acetonem. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych.
Okres przydatności do zużycia:	2 lata od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Podczas przechowywania i transportu temperatura nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +30°C.
Odpady:	Pojemniki z minimalną ilością suchego materiału można poddać recyklingowi. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
Wielkość opakowań:	1 litr

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej karcie charakterystyki.

PRZYGOTOWANIE

Upewnij się czy podłoga jest odpowiednio przygotowana do aplikacji farby; zaaklimatyzowana, dobrze przeszlifowana, sucha, pozbawiona pyłu szlifierskiego, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia, na której mają zostać naniesione linie, powinna zostać przygotowana profesjonalnie zgodnie z wyznaczonym harmonogramem obróbki. Obszary i linie powinny zostać oznaczone odpowiednią taśmą. Mocno dociśnij taśmę do podłogi, aby uniknąć wyciekania farby.

Doprowadzić farbę do temperatury pokojowej, wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem. Optymalne warunki do lakierowania są pomiędzy 18-25°C i 30-60% wilgotności względnej powietrza. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skracają, a niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia lakieru. Temperatura podłogi, powietrza i lakieru nie może spaść poniżej +13°C podczas lakierowania i schnięcia.



Bona SuperSport Line Paint 1K

JEDNOKOMPONENTOWA FARBA

Żywe kolory, wyraźne linie

SYSTEMY APLIKACJI

Surowe drewno:

1x Bona SuperSport Primer
1x Bona SuperSport ONE lub HD
Lekki szlif granulacją $\geq P150$
1x Bona SuperSport Line Paint
1x Bona SuperSport ONE lub HD

Podłogi wykończone fabrycznie:

Bona SuperSport Deep Clean
Szlifowanie diamentowymi materiałami Bona
1x Bona SuperSport Line Paint z dodatkiem utwardzacza
1-2x Bona SuperSport HD

PVC, guma i podobne:

Nieobrobione lub z całkowicie usuniętą warstwą wierzchnią
1x Bona SuperSport Line Paint
2x Bona SuperSport Pure HD

Linoleum:

Nieobrobione lub z całkowicie usuniętą warstwą wierzchnią
1x Bona LinoPrime
Bona Scrad Pad (szlifowanie)

1x Bona SuperSport Line Paint
2x Bona SuperSport Pure HD

PVC, guma, linoleum i podobne:

Fabrycznie wykończona powierzchnia
Bona SuperSport Deep Clean
Szlifowanie diamentowymi materiałami Bona
1x Bona SuperSport Line Paint z dodatkiem utwardzacza
1-2x Bona SuperSport Pure HD

Uwaga:

- Plastyfikatory z klejów na bazie kauczuku z niektórych rodzajach taśm mogą zmiękczać i uszkadzać lakiery poliuretanowe. Stosowane taśmy powinny mieć "niską przyczepność" i być przyklejone tak krótko, jak to możliwe. Najlepsze rezultaty osiąga się, jeśli taśma zostanie usunięta, gdy farba jest jeszcze mokra.
- Kolejną warstwę farby lub lakieru należy nałożyć w ciągu **48 godzin**. Po tym czasie wymagane jest szlifowanie przed nałożeniem dodatkowych powłok. Szlifowanie można wykonać za pomocą pada Bona Scrad Pad lub innego podobnego drobnego materiału ściernego.



Bona SuperSport Line Paint 1K

JEDNOKOMPONENTOWA FARBA

Żywe kolory, wyraźne linie

APLIKACJA

1. W zależności od zastosowania (patrz schemat aplikacji), w razie potrzeby dodać 10% utwardzacza Bona SuperSport HD. Jeśli nie dotyczy, przejdź bezpośrednio do kroku 2. Po dodaniu utwardzacza farbę należy zużyć w ciągu 3 godzin.
2. Nałożyć farbę za pomocą pędzla lub wałka o krótkim włosiu. Unikać gromadzenia się farby, aplikować mokro na mokro. Należy pamiętać, że cienka aplikacja wpływa na zdolność krycia.
3. Usunąć taśmę bezpośrednio lub po dokładnym wyschnięciu farby. Unikaj ciągnięcia taśmy, gdy farba jest półsucha. W przypadku stosowania farby z utwardzaczem zaleca się, aby zawsze usuwać taśmę, gdy farba jest mokra.
4. Pozostawić farbę do wyschnięcia. W razie potrzeby należy nałożyć drugą warstwę farby.
5. Zabezpieczyć pomalowane obszary 1-2 warstwami lakieru nawierzchniowego Bona SuperSport. Jeśli farba schła dłużej niż 48 godzin, przed nałożeniem warstwy nawierzchniowej należy ją lekko przeszlifować padem Bona Scrad Pad (bez skrzydełek)

APLIKACJA LINII BEZPOŚREDNIO

Bona SuperSport Line Paint ma bardzo dobrą przyczepność do wielu powierzchni. Jednak zalecamy wykonanie testu przed przystąpieniem do pracy! Dodać 10% utwardzacza Bona SuperSport HD do lakieru i sprawdzić, czy przyczepność jest zadowalająca, zanim nałożysz pas na całym obszarze.

1. Odtłuścić obszar, aby usunąć potencjalne zanieczyszczenia, używając 10% roztworu Bona SuperSport Deep Clean.
2. Zneutralizować czystą wodą i pozostawić powierzchnię do wyschnięcia.
3. Dodać 10% utwardzacza Bona SuperSport HD do farby, dokładnie mieszając. Należy pamiętać, że po dodaniu utwardzacza farbę należy zużyć w ciągu 3 godzin.
4. Nałożyć farbę za pomocą pędzla lub wałka o krótkim włosiu. Unikać gromadzenia się farby, aplikować mokro na mokro. Należy pamiętać, że cienka aplikacja wpływa na zdolność krycia.
5. Usunąć taśmę bezpośrednio lub przynajmniej gdy farba jest jeszcze mokra.
6. Pozostawić do wyschnięcia. W razie potrzeby nałożyć farbę po raz drugi.

Proces utwardzania trwa około 3 dni (90% utwardza się w 24 godziny, 100% po 72 godzinach). Nie przykrywać powierzchni, dopóki podłoga nie utwardzi się całkowicie. Na podłodze można grać po 24 godzinach, ale pozostaje ona podatna na zarysowania lub uszkodzenia do momentu całkowitego utwardzenia. W pierwszym tygodniu nie można przeprowadzać czyszczenia na mokro, a jedynie odkurzanie na sucho. Do czyszczenia należy regularnie stosować Bona SuperSport Cleaner i okresowo Bona SuperSport Deep Clean. Do czyszczenia maszynowego używaj białych lub czerwonych padów

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszcżą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalniamy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.