

Bona SuperSport Line Paint

Fișă Tehnică

Vopsea bicomponentă, specializată pentru trasarea marcajelor pe pardoseli sportive interioare. Dezvoltat pentru utilizare cu sistemul Bona SuperSport atât pentru lemn, cât și pentru pardoseli resiliente (elastice). Disponibil în 10 culori vibrante.

- Opacitate superbă/capacitate de acoperire
- Fluiditate și nivelare excelentă
- Proprietăți excelente de aderență

Date tehnice

Tip de vopsea:	Poliuretan pe bază de apă, bicomponentă cu întăritor izocianat
Culori:	Alb, Negru, Albastru Încis, Albastru Deschis, Verde Încis, Verde Deschis, Roșu, Portocaliu, Galben, Violet
Timp de uscare:	Marcaje: 1-2 ore la 20°C/60% R.H.
Durata de viață:	Max 3 ore la 20°C
Unealtă de aplicare:	Rolă mică, fină sau pensulă fină
Rată de aplicare:	6-10 m ² /litru (167-100g/ m ²) pe strat = 120-200 metri 50 mm lățime linie
Siguranță:	Vopsea: Neclasificată Întăritor: Clasificat, consultați Fișa tehnică de siguranță pentru mai multe informații
Curățarea:	Ștergeți unelte fără materiale reziduale înainte de minim de apă. Materialul uscat poate fi îndepărtat cu acetonă.
Termen de valabilitate:	2 ani de la data producției în recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie să scadă sub +5°C sau să depășească +25°C în timpul depozitării și transportului.
Deșeuri:	Deșeurile și containerele goale trebuie manipulate în conformitate cu reglementările locale.
Ambalaj:	1 x 1 litru

Coduri de culoare:

	Ral
Negru	9005
Albastru închis	5010
Albastru deschis	5012
Verde închis	6029
Verde deschis	6018
Portocaliu	2004
Roșu	3000
Violet	4008
Alb	9016
Galben	1021

Pregătirea

Asigurați-vă că podeaua este aclimatizată la mediul său de utilizare finală, bine șlefuită, uscată și fără praf, ulei, ceară și alte tipuri de contaminanți. Pre-tratați suprafața în conformitate cu programul de tratament pentru podele din lemn sau pardoseli resiliente (elastice). Marcați liniile cu o bandă de marcaj adecvată. Acordați o atenție deosebită apăsării ferme a benzii pe podea.

Finisare



Bona SuperSport Line Paint

Fișa tehnică

Finisare



Se lasă vopseaua să ajungă la temperatura camerei și se amestecă bine recipientul înainte de utilizare. Condițiile optime de aplicare sunt între 18-25°C și 30-60% umiditate relativă a aerului. Temperatura ridicată și umiditatea scăzută scurtează, temperatura scăzută și umiditatea ridicată prelungesc timpul de uscare. **Temperatura minimă de utilizare este de 13°C.**

Pregătirea pardoselilor lăcuite anterior

Bona SuperSport Line Paint poate fi folosit pentru supracoperirea pardoselilor pre-finisate și lăcuite anterior, dar aderența satisfăcătoare trebuie testată și securizată înainte de utilizare! Pentru acoperire, urmați instrucțiunile de acoperire furnizate separat.

Programul de tratament

Podele din lemn

Lemn netratat:

- 1x SuperSport Primer
- 1x SuperSport ONE/SuperSport HD
- Șlefuire intermediară 150
- 1x SuperSport line Paint
- 1-2x SuperSport ONE/SuperSport HD

Suprafețe din lemn prefinit:

- Curățarea și șlefuirea superficială
- 1x Vopsea Linie SuperSport
- 1-2x SuperSport HD

Pardoseli resiliente (elastice)

Cauciuc, PU și PVC

Curățare și șlefuire

- 1x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2x Bona **Pure** SuperSport HD

Linoleum

Curățare și șlefuire

- 1-2x Bona LinoPrime
- 1x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2x Bona **Pure** SuperSport HD

Note importante:

- Vopseaua poate fi reacoperită cu vopsea nouă sau lac fără șlefuire pe vopsea, cu condiția ca acest lucru se face în termen de 12 ore. În cazul în care au trecut mai mult de 12 ore, atunci este întotdeauna necesar să se șlefuiască vopseaua înainte de supracoperirea acesteia. Se recomandă un abraziv fin, cum ar fi un Pad Bona Scrad.
- Plastifianții din adezivi pe bază de cauciuc de pe unele tipuri de bandă de marcaj pot înmuia și deteriora lacurile din poliuretan. Benzile utilizate ar trebui să aibă o aderență scăzută și ar trebui să fie îndepărtate cât mai repede posibil.

Aplicare

1. Adăugați întăritorul în vopsea și amestecați imediat până la omogenizare. Se utilizează amestecul în decurs de 3 ore cel mult.
2. Aplicați vopseaua folosind o pensulă fină sau o rolă. Evitați acumulările de vopsea și suprapuneți umed-pe-umed fără întreruperi. Rețineți că acoperirea slabă afectează capacitatea de opacitate / acoperire.
3. Scoateți banda de marcaj imediat după aplicare sau după ce vopseaua s-a uscat bine. Evitați tragerea benzii atunci când vopseaua este semi-uscată.
4. Se lasă să se usuce. Dacă este necesar, faceți o a doua aplicare de vopsea.
5. Protejați zonele vopsite cu 1-2 straturi de Bona SuperSport/SuperSport HD. În cazul în care au trecut mai mult de 12 ore de la uscare, efectuați o ușoară șlefuire a vopselei cu un pad Bona Scrad (fără aripioare abrazive) înainte de aplicarea lacului.

Bona SuperSport Line Paint

Fișa tehnică

Alta utilizare

Bona SuperSport Line Paint se poate utiliza și în afara Sistemului SuperSport, are foarte bune proprietăți de aderență și în general se poate aplica direct pe suprafețe de lemn pre-finisate sau suprafețe resiliente, după spălarea adecvată în prealabil.

În situația în care se folosește vopseaua fără protejare cu lac, efectuați întâi un test și evaluați aplicatorul sau firma care face aplicarea. Liniile de marcaj neprotejate cu lac, se vor uza mai repede și se vor deteriora de la spălarea agresivă a suprafeței. Pentru acest tip de utilizare nu se acordă nici o garanție pentru aderență și uzură.

Finisare



Informațiile furnizate sunt pregătite la cele mai bune din cunoștințele noastre actuale și nu face nici o cerere de a fi completă. Utilizatorul este responsabil pentru a stabili că produsul și recomandările din prezentul document sunt potrivite pentru scopul desemnat, tipul de lemn și prezenta situație înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsul livrat. O aplicare profesională și, prin urmare, de succes a produsului este dincolo de controlul nostru. Dacă aveți dubii, efectuați un test preliminar. Utilizatorul trebuie să citească și să înțeleagă toate informațiile conținute pe eticheta ambalajului și fișele cu date de securitate înainte de a utiliza acest produs.

Bona[®]