

Bona SuperSport ONE

Fișa tehnică

Lac sport monocomponent, cu tehnologie de polimerizare încrucișată a oxigenului pentru durabilitate și aspect. Lac premium, pe bază de apă, pentru pardoseli din lemn, special formulat pentru uz profesional pe pardoseli sport din lemn. Oferă un finisaj dur, poliuretanic, cu o construcție bună. Conform cu standardul european pentru suprafețe sportive interioare pentru joc în condiții de siguranță.

- Rezistență ridicată la uzură și urme de frecare
- Clasificat EC1 pentru emisii scăzute de aer interior
- Recomandat de FIBA pentru competiții de cel mai înalt nivel

Date tehnice

Tip de lac:	Pe bază de apă, 1-componentă, poliuretan și ulei modificat
Corp Solid:	32%
VOC:	max.60 g/Litru
Luciu (la 60°):	Mat ~20%, Lucios ~ 90%
Diluire:	Dacă este necesar, se diluează cu 4% Bona Retarder pentru prelungirea timpului de deschidere
Uscare:	- Gata pentru reacoperire: 2 ½ - 3 ore* - Gata pentru șlefuire: 12 ore* - Gata de joc: 5 zile* <i>*în condiții normale de climă, 20°C/60% R.H. Asigurați o bună ventilație în orice moment în timpul utilizării.</i>
Unelete de Aplicare:	Rolă Bona sau aplicator
Rata de aplicare:	8-10 m ² /litru (120-100g/m ²)pe strat
Siguranță	Neclasificate
Curățare:	Ștergeți uneltele de material rezidual înainte de curățare cu un minim de apă. Materialul uscat poate fi îndepărtat cu acetona.
Termen de valabilitate:	1 an de la data producerii în recipientul original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie să scadă sub +5°C sau să depășească +25°C în timpul depozitării și al transportului.
Deșeuri:	Deșeurile și recipientele goale se vor manipula în conformitate cu reglementările locale.
Ambalaj:	2 x 10
Certificare:	Conform cu norma EN 14904:2006 Certificat Fiba Emicode EC1

Pregătire

Înainte de aplicare, suprafața trebuie tratată în prealabil cu grund Bona SuperSport Primer. Asigurați-vă că podeaua este aclimatizată la mediul său de utilizare finală, bine șlefuită, uscată și fără praf, ulei, ceară și alte tipuri de contaminanți. Se lasă lacul să ajungă la temperatura camerei, introduceți filtrul și agitați bine recipientul înainte de utilizare.

Condițiile optime de aplicare sunt între 18-25°C și 30-60% umiditate relativă a aerului. Temperatura ridicată și umiditatea scăzută scurtează, temperatura scăzută și umiditatea ridicată prelungesc timpul de uscare. Temperatura **minimă pentru utilizare este de 13°C**.

Finisare



Bona SuperSport ONE

Fișa tehnică

Finisare

Programul de tratament

Lemn netratat:

- 1x Bona SuperSport Primer
- 1x Bona SuperSport ONE
Șlefuire intermediară Gr. 150
- 1-2x Pure Colour (vopsire în câmp)
- 1x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2x Bona SuperSport ONE

Note importante:

- Nu se recomandă aplicarea a mai mult de două straturi complete pe zi din cauza riscului crescut de umezeală excesivă a lemnului.
- Plastifianții din adezivii pe bază de cauciuc de pe unele tipuri de bandă folosită la trasarea marcajelor pot înmuia și deteriora lacurile din poliuretan. Benzile utilizate ar trebui să aibă o aderență scăzută și ar trebui îndepărtate cât mai repede posibil.

Aplicare

1. Aplicați lac folosind o rolă Bona sau manșonul aplicator. Roluiți cu o acțiune de curgere lină evitând acumulările de lac. Mențineți întotdeauna o "margine umedă" pentru a evita suprapunerile
2. Se lasă să se usuce în mod corespunzător înainte de a aplica straturi suplimentare de lac sau vopsea. Anticipați timpul de uscare puțin mai lung pentru fiecare strat aplicat. Asigurați întotdeauna o bună ventilație în timpul procesului de uscare. Dacă este necesar, efectuați o șlefuire intermediară cu Sistemul Scrad și granulație P150 (sau mai fin) și îndepărtați praful înainte de a aplica un strat final de lac. **Notă** În cazul în care au trecut mai mult de 24 de ore timp de uscare, atunci o șlefuire intermediară este întotdeauna necesară.

Procesul de maturizare durează aproximativ 5 zile, (70% duritate în 24 de ore, 90% după 72 de ore). Nu acoperiți suprafața până când podeaua nu se maturizează complet. Podeaua suportă trafic pietonal după 24 de ore, dar rămâne susceptibilă de urme de frecare până la maturizarea deplină. Fără curățare umedă în prima săptămână, doar ștergere uscată a prafului.

Întreținere

Curățați podeaua cu Bona SuperSport Cleaner (utilizare frecventă) și Bona SuperSport Deep Clean (pentru curățare periodică, intensă, dacă suprafața a devenit alunecoasă). Pentru a menține o suprafață sigură și un aspect profesional, și pentru a evita șlefuirea înapoi la lemn crud, podeaua ar trebui să fie re-acoperită la intervale regulate cu straturi suplimentare de Bona SuperSport ONE. Frecvența acestei operațiuni depinde de nivelul de uzură, dar ar fi de obicei între fiecare 1-3 ani. Pentru instrucțiuni de reacoperire, consultați ghidul separat. Instrucțiuni detaliate de întreținere sunt disponibile la www.bona.com

Informațiile furnizate sunt pregătite la cele mai bune din cunoștințele noastre actuale și nu face nici o cerere de a fi completă. Utilizatorul este responsabil pentru a stabili că produsul și recomandările din prezentul document sunt potrivite pentru scopul desemnat, tipul de lemn și prezenta situație înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsul livrat. O aplicare profesională și, prin urmare, de succes a produsului este dincolo de controlul nostru. Dacă aveți dubii, efectuați un test preliminar. Utilizatorul trebuie să citească și să înțeleagă toate informațiile conținute pe etichetele ambalajelor și în fișele cu date de securitate înainte de a utiliza acest produs.



Bona®

