



Bona SuperSport Pure HD

DWUKOMPONENTOWY LAKIER NAWIERZCHNIOWY NA BAZIE WODY

Lakier nawierzchniowy do wykładzin sportowych



Twardo-elastyczny i wytrzymały poliuretanowy lakier do ochrony wykładzin elastycznych w obiektach sportowych takich jak linoleum, guma czy PVC.

Bona SuperSport Pure HD służy jako długookresowa ochrona powierzchni, przywraca nowy wygląd i tarcie, jednocześnie ułatwiając rutynową konserwację. Przejrzysta formuła na bazie wody.

- Mocna, poliuretanowa ochrona sportowych wykładzin elastycznych
- Szybko schnie. Powrót na podłogę już po 12 godzinach w optymalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% R.H.
- Doskonałe właściwości aplikacji i poziomowania
- Zgodny z normą EN 14904:2006 (wewnętrzna nawierzchnie sportowe)



Bona SuperSport Pure HD

DWUKOMPONENTOWY LAKIER NAWIERZCHNIOWY NA BAZIE WODY

Lakier nawierzchniowy do wykładzin sportowych

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Dwukomponentowy lakier poliuretanowy na bazie wody
Zawartość substancji stałych:	~45%
Połysk (60°):	Matt ~ 18% (na szkło)
Proporcje mieszania:	1 część utwardzacza na 10 części SuperSport Pure HD (~9%)
Czas przydatności do użycia:	Maksymalnie 2 godziny w 20°C (krócej jeżeli cieplej)
Rozcieńczenie:	Aby uzyskać dłuższy czas otwarty dodać 4% Bona Extender.
Czas schnięcia:	Kolejna warstwa: 2-4 godziny* Lekkie użytkowanie: 8 godzin* Pełne utwardzenie: 3 dni* * w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% wilgotności względnej powietrza.
Narzędzia:	Walek Bona SuperCoat (11mm)
Zużycie:	8-10 m ² /l (100-120g/m ²) na warstwę
Bezpieczeństwo:	Lakier: niesklasyfikowany Utwardzacz: sklasyfikowany (patrz karta charakterystyki)
Mycie narzędzi:	Usuń pozostałości materiału z narzędzi przed czyszczeniem przy użyciu minimalnej ilości wody; zaschnięty materiał można usunąć acetonem. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych.
Okres przydatności do zużycia:	Lakier: 12 miesięcy od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu. Utwardzacz: 18 miesięcy od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +30°C.
Odpady:	Pojemniki z minimalną ilością suchego materiału można poddać recyklingowi. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
Wielkość opakowań:	3 x 5l (zawiera utwardzacz)
Certyfikaty:	EMICODE; EC1PLUS – bardzo niska emisja wewnątrz pomieszczeń GREENGUARD Gold – bardzo niska emisja LZO Afnor; A+ – bardzo niska emisja wewnątrz pomieszczeń DIN 51 130; R9 – niskie ryzyko poślizgu

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.



Bona SuperSport Pure HD

DWUKOMPONENTOWY LAKIER NAWIERZCHNIOWY NA BAZIE WODY

Lakier nawierzchniowy do wykładzin sportowych

PRZYGOTOWANIE

Należy zadbać o to żeby podłoga była całkowicie wolna od wszelkich zanieczyszczeń, które osłabiają przyczepność lakieru nawierzchniowego Bona SuperSport Pure HD. Usunięcie wcześniejszych środków pielęgnacyjnych lub innych powłok jest istotnym krokiem zapewniającym pomyślną aplikację Bona SuperSport Pure HD. Bona opracowała kilka możliwych rozwiązań w zależności od rodzaju podłogi i dostępnego wyposażenia. Pełny opis wszystkich zalecanych rozwiązań można znaleźć w przewodniku „Najlepsze praktyki w zakresie renowacji podłóg”, który jest dostępny pod adresem bona.com.

Zawsze sprawdź i oceń przyczepność przed dalszą obróbką

całej powierzchni.

Optymalne warunki pracy to temperatura 18-22°C i wilgotność względna 40-60%. Wysoka temperatura i niska wilgotność skracają czas schnięcia, natomiast niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia. Minimalna temperatura podłoża nie może być niższa niż 13°C.

Bona SuperSport Pure HD może być stosowana do lakierowania podłóg wykończonych fabrycznie i wcześniej pokrytych innym lakierem, ale przed użyciem należy wykonać testy przyczepności.

SYSTEMY APLIKACJI

Renowacja PVC i vinylu:

1-2x Bona SuperSport Zone Paint (opcjonalnie)
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport Pure HD

Renowacja Linoleum:

1x Bona LinoPrime
1-2x Bona SuperSport Zone Paint (opcjonalnie)
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport Pure HD

Renowacja PVC gumy:

1-2x Bona SuperSport Zone Paint (opcjonalnie)
1x Bona SuperSport Line Paint
2x Bona SuperSport Pure HD

Recoating:

1x Bona SuperSport Pure HD

Uwaga: Plastyfikatory zawarte w klejach na bazie kauczuku w niektórych rodzajach taśm do znakowania linii mogą zmiękczyć i uszkodzić lakiery poliuretanowe. Stosowane taśmy powinny charakteryzować się „niską przyczepnością” i pozostawać na miejscu przez możliwie najkrótszy czas.



Bona SuperSport Pure HD

DWUKOMPONENTOWY LAKIER NAWIERZCHNIOWY NA BAZIE WODY

Lakier nawierzchniowy do wykładzin sportowych

APLIKACJA

1. Dokładnie wstrząśnij lakierem i wlej wymaganą ilość Bona SuperSport Pure HD do osobnego pojemnika od mieszania.
2. Mieszając maszynowo, powoli dodaj 9% utwardzacza Bona R do pojemnika. Dokładnie mieszaj przez co najmniej minutę. **Uwaga:** Nie należy dodawać utwardzacza bezpośrednio do pojemnika z lakierem.
3. Przed nałożeniem pozostawić mieszaninę do przereagowania przez co najmniej pięć minut i zużyć ją w zalecany okresie przydatności do użycia wynoszącym dwie godziny.
4. Nałożyć Bona SuperSport Pure HD za pomocą wałka Bona SuperCoat (runo 11 mm). Rozwałkować krzyżowo, płynnymi ruchami, unikając gromadzenia się produktu. Zużycie powinno wynosić ok. 100-120 g/m². Pozostawić do dokładnego wyschnięcia przed nałożeniem kolejnych warstw. Należy przewidzieć nieco dłuższy czas schnięcia

każdej nałożonej warstwy.

5. Jeżeli poprzednia warstwa lakieru schła dłużej niż 12 godziny, należy wykonać szlifowanie za pomocą Bona Scrad Pad.

Proces utwardzania trwa około 3 dni (90% utwardzenia w ciągu 24 godzin, 100% po 72 godzinach) w dobrych warunkach. Nie zakrywaj powierzchni, dopóki powłoka nie zostanie całkowicie utwardzona. Po podłodze można chodzić po 8 godzinach, lecz pozostaje ona podatna na zarysowania i uszkodzenia aż do całkowitego utwardzenia. Unikaj czyszczenia na mokro aż do całkowitego utwardzenia.

Aby wspomóc i przyspieszyć proces suszenia, zaleca się stosowanie odpowiednich wentylatorów.

PIELĘGNACJA

Czyść podłogę środkiem Bona SuperSport Cleaner (codzienna pielęgnacja) i Bona SuperSport Deep Clean (do okazjonalnego, intensywnego czyszczenia, jeśli powierzchnia stała się śliska). Wygląd i stan podłogi należy regularnie oceniać w ramach planu bieżącej konserwacji.

Podłogę należy okresowo pokrywać dodatkowymi warstwami Bona SuperSport Pure HD, aby zachować bezpieczną, antypoślizgową i wydajną powierzchnię oraz zapobiec konieczności ponownego gruntownego szlifowania.

WAŻNE!

- 1) Plastyfikatory znajdujące się w materiałach takich jak podkłady dywanowe, nogi i kółka mebli oraz kleje stosowane do mocowania mogą powodować zmiękczenie i odbarwienie powłoki. Kontakt z farbami do włosów lub gumowymi oponami samochodów, rowerów i wózków dziecięcych może spowodować trwałe odbarwienie powierzchni. Stosować środki ochronne lub całkowicie unikać kontaktu.
- 2) Chociaż Bona Pure HD ma doskonałą odporność na większość chemikaliów (w tym na agresywne środki czyszczące i dezynfekcyjne); pozostawione bez nadzoru plamy wina, kawy, herbaty i podobnych napojów mogą

spowodować trwałe, kosmetyczne odbarwienia na powierzchni. Jeżeli istnieje zwiększone ryzyko tego typu rozlania, zaleca się stosowanie kolor Bona Pure Color znajdującymi się po ciemnej stronie spektrum, a także podjęcie działań zapewniających szybkie usunięcie rozlanych substancji.

- 3) Ze względu na specyficzny skład pokryw podłogowych PU, istnieje ryzyko migracji składników, które mogą powodować przebarwienia. Z tego powodu nie zalecamy stosowania Bona SuperSport Pure HD na podłogach PU.



Bona SuperSport Pure HD

DWUKOMPONENTOWY LAKIER NAWIERZCHNIOWY NA BAZIE WODY

Lakier nawierzchniowy do wykładzin sportowych

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszcżą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalnimy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.