



Bona SuperSport Zone Paint

DWUKOMPONENTOWA FARBA NA BAZIE WODY

Farba o doskonałej przyczepności i kryciu



Farba na bazie poliuretanu (PUR) przeznaczona do znakowania stref i większych powierzchni na podłogach sportowych. Dzięki doskonałej przyczepności jest kompatybilna z różnymi powierzchniami i może być stosowana na istniejących podłogach drewnianych lub elastycznych, a także jako integralny element systemu Bona SuperSport. Dzięki silnemu pigmentowaniu zazwyczaj możliwe jest uzyskanie pełnego krycia już po jednej (ciemniejsze kolory) lub dwóch warstwach (jaśniejsze kolory). Dostępna na zamówienie w pełnej gamie kolorów RAL i NCS.

- Mocno pigmentowana
- Szybkoschnąca
- Ledwo wyczuwalny zapach



Bona SuperSport Zone Paint

DWUKOMPONENTOWA FARBA NA BAZIE WODY

Farba o doskonałej przyczepności i kryciu

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Dwuskładnikowa farba poliuretanowa wodorozcieńczalna
Proporcje mieszania:	1 część utwardzacza Bona SuperSport HD na 11 części farby (≈8,2% obj.)
Czas przydatności do użycia:	maksymalnie 3 godziny w temp. 20°C (krócej, jeśli jest cieplej)
Rozcieńczenie:	Aby wydłużyć czas otwarty, można dodać 4% Bona Retarder.
Czas schnięcia:	- Następna warstwa: 2-4 godziny ¹ - Pełne utwardzenie: 3 dni ¹ ¹ w normalnych warunkach pokojowych, 20°C/60% wilgotności względnej
Narzędzia:	Bona SuperCoat Roller (11 mm)
Zużycie:	12-15m ² /l (70-90 g/m ²) na warstwę
Bezpieczeństwo:	Farba: Nieklasyfikowana Utwardzacz: Sklasyfikowany. (patrz Karta Charakterystyki)
Mycie narzędzi:	Usuń pozostałości materiału z narzędzi przed czyszczeniem przy użyciu minimalnej ilości wody; zaschnięty materiał można usunąć acetonem. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych.
Okres przydatności do zużycia:	2 lata od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Przechowywać w temperaturze 5-20°C. Podczas transportu temperatura nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +30°C.
Odpady:	Pojemniki z minimalną ilością suchego materiału można poddać recyklingowi. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
Wielkość opakowań:	5 litrów (4,6l farba i 0,4l utwardzacz)

Dodatkowe szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.



Bona SuperSport Zone Paint

DWUKOMPONENTOWA FARBA NA BAZIE WODY

Farba o doskonałej przyczepności i kryciu

PRZYGOTOWANIE

Należy zadbać o to, aby podłoga była całkowicie wolna od wszelkich zanieczyszczeń, które mogłyby osłabić przyczepność farby Bona SuperSport Zone Paint. Usunięcie wszelkich wcześniejszych past, środków pielęgnacyjnych lub innych zanieczyszczeń jest kluczowym krokiem dla zapewnienia skutecznej aplikacji farby Bona SuperSport Zone Paint.

W przypadku podłóg drewnianych, nowe, fabrycznie lakierowane lakiery UV należy zmatowić diamentowymi materiałami ściernymi Bona o gradacji 240, a wszystkie inne, wcześniej lakierowane podłogi – diamentowymi materiałami ściernymi Bona o gradacji 120. W przypadku podłóg drewnianych zeszlifowanych do surowego drewna lub nowych, nielakierowanych podłóg drewnianych należy zapoznać się z kartą techniczną podkładu Bona SuperSport Primer.

W przypadku podłóg elastycznych firma Bona opracowała kilka możliwych rozwiązań, w zależności od rodzaju podłogi i dostępnego sprzętu. Pełny opis wszystkich zalecanych rozwiązań można znaleźć w poradniku „Najlepsze praktyki w zakresie renowacji podłóg”, dostępnym w sekcji „Dokumenty” na stronie produktu Bona SuperSport Zone Paint na stronie bona.com.

Zaleca się zaplanowanie prac w taki sposób, aby kolejne warstwy lakieru lub farby nakładać w ciągu 48 godzin. Dzięki temu można uniknąć szlifowania farby, co zapewni lepsze rezultaty i wydajność pracy.

Zawsze przed nałożeniem powłoki na całą podłogę należy przetestować i ocenić przyczepność, aby upewnić się, że produkt jest kompatybilny z podłożem.

OSTRZEŻENIE: Linoleum i inne porowate podłogi łatwo wchłaniają wodę. **W przypadku chemicznego lub mokrego usuwania starej pasty lub innego środka pielęgnacyjnego, podłogę należy pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny w dobrych warunkach.** Aby wspomóc proces schnięcia, należy stosować wentylatory i grzejniki. Należy pamiętać, że resztki wody i środków czyszczących w podłodze mogą spowodować utratę przyczepności!

Optymalne warunki obróbki to temperatura 18-22°C i wilgotność względna 40-60%. Wysoka temperatura i niska wilgotność skracają czas schnięcia, natomiast niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają go.



Bona SuperSport Zone Paint

DWUKOMPONENTOWA FARBA NA BAZIE WODY

Farba o doskonałej przyczepności i kryciu

SYSTEMY APLIKACJI

DREWNIANE PODŁOGI SPORTOWE

Surowe drewno:

1x Bona SuperSport Primer
1x Bona SuperSport ONE/Bona SuperSport HD
Matowienie
1-2x Bona SuperSport Zone Paint
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport ONE/Bona SuperSport HD

Wykończone podłogi:

Gruntowne czyszczenie i matowienie
1-2x Bona SuperSport Zone Paint
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport HD

ELASTYCZNE PODŁOGI DREWNIANE

Guma i PVC

Czyszczenie i szlifowanie
1-2x Bona SuperSport Zone Paint
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport Pure HD

Linoleum

Czyszczenie i szlifowanie
1x Bona LinoPrime
1-2x Bona SuperSport Zone Paint
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport Pure HD



Bona SuperSport Zone Paint

DWUKOMPONENTOWA FARBA NA BAZIE WODY

Farba o doskonałej przyczepności i kryciu

APLIKACJA

- 1) Sprawdź kod koloru i numer partii na opakowaniach farby. Używaj wyłącznie farby o tym samym numerze partii na tej samej podłodze. Alternatywnie, całą ilość farby, która ma być użyta, można dokładnie wymieszać w oddzielnym pojemniku, aby zapewnić spójność koloru.
- 2) Dokładnie wymieszaj farbę i przelej do oddzielnego pojemnika, takiego jak wiadro Bona Mixing.
- 3) Mieszając maszynowo, powoli dodawaj 8,2% utwardzacza Bona SuperSport HD Hardener (jedna pełna butelka na wiadro) do farby. Dokładnie mieszaj przez co najmniej 1 minutę.
- 4) Pozostaw mieszkankę do przereagowania na 5 minut przed aplikacją i zużyj ją w ciągu zalecanego czasu przydatności do użycia, wynoszącego 3 godziny.
- 5) Nałóż wymieszaną farbę wałkiem Bona SuperCoat (włosie 11 mm) z gęstością ok. 12-15 m²/l. Wałkuj ruchem poprzecznym, płynnie i płynnie, unikając gromadzenia się produktu.
- 6) Zazwyczaj dodatkowa warstwa farby Bona SuperSport Zone Paint nie jest wymagana i można nałożyć jedną lub dwie warstwy odpowiedniego lakieru Bona SuperSport. Aby zapewnić dobrą przyczepność, kolejną warstwę,

niezależnie od tego, czy jest to farba, czy lakier, należy nałożyć w ciągu maksymalnie 48 godzin. Jeśli ten czas zostanie przekroczony, należy wykonać szlifowanie pośrednie padem Bona Scrad. Po szlifowaniu należy dokładnie oczyścić powierzchnię przed nałożeniem kolejnej warstwy.

Wskazówka: Najlepiej unikać szlifowania pośredniego jakiegokolwiek farby, ponieważ zawsze istnieje ryzyko zmiany koloru, co w takim przypadku będzie wymagało nałożenia kolejnej warstwy farby. Jeśli wiadomo, że na przykład czas potrzebny na wykonanie malowania linii przekroczy 48 godzin od ostatniej aplikacji farby Bona SuperSport Zone Paint, zaleca się nałożenie warstwy lakieru Bona SuperSport na farbę Bona SuperSport Zone Paint w ciągu 48 godzin, a następnie kontynuowanie malowania linii. Lakier można następnie przeszlifować przed nałożeniem kolejnych warstw lakieru, bez ryzyka zmiany koloru farby Bona SuperSport Zone.

Uwaga: Farby Bona SuperSport Zone nie należy nigdy stosować jako ostatecznej warstwy użytkowej.

WAŻNE!

- Plastyfikatory zawarte w materiałach takich jak podkłady pod dywany, nogi mebli, sprzęt do ćwiczeń, kółka samonastawne i kleje stosowane do mocowania mogą prowadzić do zmiękczenia i odbarwień. Kontakt z gumowymi oponami samochodów, rowerów i wózków dziecięcych może prowadzić do trwałego odbarwienia powierzchni. Należy stosować środki ochrony lub

całkowicie unikać kontaktu z nimi.

- Specyficzny skład podłóg poliuretanowych wylewanych na miejscu stwarza ryzyko migracji składników z podłogi lub podłoża, co może prowadzić do odbarwień. Dlatego nie zalecamy stosowania farby Bona SuperSport Zone Paint na podłogach poliuretanowych wylewanych na miejscu.



Bona SuperSport Zone Paint

DWUKOMPONENTOWA FARBA NA BAZIE WODY

Farba o doskonałej przyczepności i kryciu

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz wszelkie inne porady i zalecenia, które udzielamy, aby pomóc aplikatorowi, oparte są na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie gwarantują ich kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków aplikacji naszych produktów, nie zwalnimy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób ani zasięgnięcia porady technicznej firmy Bona przed użyciem. Bona udziela gwarancji jedynie na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy przestrzegać zaleceń producenta podłogi oraz postanowień odpowiednich norm.