



Bona Traffic GO

SELF-CROSSLINKING WATERGEDRAGEN AFLAK

De volgende generatie parketlak



Hier in **vertrouwde handen!**
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Dankzij een nieuwe generatie 2K uithardingstechnologie combineert Bona Traffic GO de eenvoud en efficiëntie van een 1K parketlak met de duurzaamheid en prestatie van een echt 2K product. De innovatieve Bona Traffic GO met ingebouwde harder is direct uit de can klaar voor gebruik en biedt een hoogwaardige bescherming aan houten vloeren in alle soorten ruimtes. De formulering geeft prioriteit aan milieu- en gebruikersveiligheid, wat resulteert in een zeer duurzaam & veilig product dat de huidige eisen overtreft en de lat hoog legt voor de markt.

- Alleen schudden & “Go” – mixen niet nodig – geen verspilling
- Hoge duurzaamheid bij zware slijtage
- Ingebouwde harder – wordt geactiveerd na het aanbrengen
- Heldere aflak
- Pfas en isocyanaten worden uitgefaseerd



Bona Traffic GO

SELF-CROSSLINKING WATERGEDRAGEN AFLAK

De volgende generatie parketlak

TECHNISCHE GEGEVENS

Type aflak:	Zelf-crosslinking watergedragen polyurethaanlak
Vast stofgehalte:	Ca. 30%
Glans (bij 60°):	Zijdemat 45-50%, Mat 20-25%, Extra Mat 9-13% (op glas)
Verdunning:	Indien nodig, verdunnen met 4% Bona Retarder voor een langere open tijd
Droogtijd:	Opnieuw lakken: ca. 8 uur vóór laatste laklaag* Beloopbaar: ca. 8 uur. Volledig gebruik: 24 uur* Mogelijk om kleden e.d. neer te leggen: 3 dagen* *bij normale condities, 20°C/60% r.v.
Gereedschap:	Bona Roller
Verbruik:	8-10 m ² /liter (100-120g/m ²) per laklaag
Veiligheid:	Ongeclassificeerd
Reiniging:	Veeg het gereedschap schoon van restanten vóór het reinigen met een minimum aan water. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton
Houdbaarheid:	1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C
Afval:	Afvalstoffen en lege cans moeten worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving
Verpakking	6 x 1 liter (alleen in mat) 3 x 5 liter
Certificaten:	EMICODE; EC1 ^{plus} – zeer lage emissies binnenshuis

Aanvullende, gedetailleerde informatie is vermeld in het relevante veiligheidsblad.

VOORBEREIDING

De vloer eerst afwerken met een watergedragen grondlak van Bona. Laat de lak op kamertemperatuur komen, plaats het filter en schudt de can grondig vóór gebruik. Het product kan het beste worden aangebracht bij een temperatuur tussen 18-25°C en een luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd; lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Minimumtemperatuur voor gebruik is 13°C.

BEHANDELSHEMA

Onbehandeld hout:

- 1 x Bona Primer¹
- 2 x Bona Traffic GO

¹ De vloer altijd eerst behandelen met een watergedragen grondlak van Bona.

NOOT: De Bona Traffic GO kan niet gebruikt worden voor het aflakken van Bona Craft Oil 2K.

Let op: het wordt afgeraden meer dan twee volledige lagen per dag aan te brengen; dit in verband met de kans op overmatig uitzetten van het hout. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het drogen. Slechte droogomstandigheden kunnen leiden tot een zwakke laag met een slechte hechting.



Bona Traffic GO

SELF-CROSSLINKING WATERGEDRAGEN AFLAK

De volgende generatie parketlak

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1) Schud de can krachtig gedurende 30 seconden vóór gebruik of vóór het overgieten van kleine hoeveelheden.
- 2) Breng de lak aan met een Bona Roller voor 8-10 m²/liter (100-120 g/m²). Rol afwisselend met de houtnerf mee en haaks op de houtnerf om opeenhopingen van het product te voorkomen. Houdt altijd een "natte rand" aan om overlappingen/aanzetten te vermijden.
- 3) Goed laten drogen vóór het aanbrengen van een volgende laag. Zorg voor goede ventilatie.
- 4) Indien nodig tussenschuren met het Bona Scrad System korrelgrote 150 (of fijner) en verwijder het schuurstof vóór het aanbrengen van de laatste laklaag. **Opmerking:** als u de vorige laklaag meer dan 24 uur heeft laten drogen, dan moet u de vloer altijd tussenschuren.

Na de laatste laklaag is het oppervlak na 8 uur licht beloopbaar en na 24 uur volledig belastbaar. Laat het oppervlak minimaal 3 dagen uitharden voordat vloerkleden, andere vloerbedekkingen en meubilair worden teruggeplaatst. Vermijd ook het vochtig reinigen van de vloer gedurende deze droogperiode.

ONDERHOUD

Het reinigen met de juiste producten is eenvoudig. Met de Bona reinigings- en onderhoudsproducten weet u dat u het best mogelijke product heeft gekozen om uw klant haar/zijn vloer te laten schoonmaken en onderhouden.

BELANGRIJK!

- Weekmakers die worden aangetroffen in materialen zoals ondertapijten, meubelpoten, wieltes en lijmen die voor bevestiging worden gebruikt, kunnen leiden tot verweking en verkleuring. Blootstelling aan haarkleurmiddelen of rubber autobanden, fietsbanden en kinderwagenbanden kan leiden tot permanente, onomkeerbare verkleuring van het oppervlak. Gebruik bescherming of vermijd dit contact volledig.
- Gemorst materiaal moet onmiddellijk worden verwijderd. Onbedoeld morsen kan cosmetische vlekken veroorzaken of het oppervlak beschadigen. Houd er rekening mee dat hoewel Bona parketlakken zijn ontworpen om een afgesloten oppervlak te creëren dat bestand is tegen slijtage, strepen en morsen etc., dat geen enkel aangebracht afwerkingssysteem fysieke schade aan het hout kan voorkomen of de vloer kan "uitharden". Deuken en krassen in het hout kunnen worden veroorzaakt door meubels, gevallen voorwerpen, nagels van huisdieren etc. Er moet te allen tijde maatregelen worden genomen om de kans hierop te verkleinen.

De informatie in dit document en alle andere adviezen & aanbevelingen die wij geven om de uitvoerder te helpen en bij te staan, zijn gebaseerd op eerdere ervaringen en uitgebreide testen, maar pretenderen niet volledig te zijn. Vanwege het brede scala aan mogelijke toepassingen en toepassingsomstandigheden van onze producten, ontslaan we de gebruikers niet van de noodzaak om hun eigen testen uit te voeren of technisch advies in te winnen bij Bona vóór gebruik. Bona kan alleen garantie geven op haar producten en niet op de constructie als geheel. Neem de aanbevelingen van de vloerfabrikant en de bepalingen van relevante normen in acht.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com