



Bona Traffic GO

SAMOSIECIUJĄCA POWŁOKA NA BAZIE WODY

Lakier nowej generacji



Bona Traffic GO to najwyższej jakości wodorozcieńczalny lakier 2K z wbudowanym utwardzaczem.

Dzięki nowej generacji technologii utwardzania 2K, Bona Traffic GO łączy w sobie prostotę i wydajność lakieru 1K z trwałością i wydajnością prawdziwego produktu 2K. Innowacyjny Bona Traffic GO z wbudowanym utwardzaczem jest gotowy do użycia prosto z opakowania i zapewnia bezpieczniejszą aplikację, i jednocześnie zapewnia wysoki poziom trwałości. Bona Traffic GO jest na tyle wszechstronny, że może być stosowany zarówno w obszarach komercyjnych, jak i domowych, ale szczególnie nadaje się do miejsc o dużym natężeniu ruchu pieszego.

- Shake & Go - Bez mieszania - Bez odpadów
- Naturalny i bezpieczniejszy
- Wysoka odporność na zużycie
- Wbudowany utwardzacz - aktywowany podczas aplikacji



Bona Traffic GO

SAMOSIECIUJĄCA POWŁOKA NA BAZIE WODY

Lakier nowej generacji

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Samosieciujący poliuretanowy lakier nawierzchniowy na bazie wody
Zawartość substancji stałych:	~30%
Półysk (60°):	Półmat 45-50%, mat 20-25%, extra mat 9-13%, ultra mat 5% (na szkło)
Rozcieńczenie:	Aby uzyskać dłuższy czas otwarty dodać 4% Bona Extender.
Czas schnięcia:	Kolejna warstwa: 2-3 godziny* Pełne użytkowanie: 24 godziny* Przykrywanie (np. dywanami): 3dni*
	* w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% wilgotności względnej powietrza.
Narzędzia:	Walek Bona (11mm) lub aplikator Bona.
Zużycie:	8-10 m ² /l (100-120g/m ²) na warstwę
Bezpieczeństwo:	Lakier: niesklasyfikowany
Mycie narzędzi:	Usuń pozostałości materiału z narzędzi przed czyszczeniem przy użyciu minimalnej ilości wody; zaschnięty materiał można usunąć acetonem. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych.
Okres przydatności do zużycia:	1 rok od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +30°C.
Odpady:	Pojemniki z minimalną ilością suchego materiału można poddać recyklingowi. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
Wielkość opakowań:	6 x 1l (tylko mat i ultra mat) 3 x 5l
Certyfikaty:	EMICODE; EC1PLUS – bardzo niska emisja wewnątrz pomieszczeń GREENGUARD GOLD EN 13501-1: reakcja na ogień EN 16165 Annex B - R9 (Matt & Extra Matt) Kwalifikuje się do punktacji LEED i BREEAM

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.



Bona Traffic GO

SAMOSIECIUJĄCA POWŁOKA NA BAZIE WODY

Lakier nowej generacji

PRZYGOTOWANIE

Upewnij się czy podłoga jest odpowiednio przygotowana do lakierowania, dobrze przeszlifowana, sucha, pozbawiona pyłu szlifierskiego, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń.

Przed zastosowaniem Traffic GO użyć dowolnego lakieru podkładowego Bona. Alternatywnie, w miejscach, gdzie wymagane jest zabarwienie drewna, można zastosować olej Bona Craft Oil 2K. Doprowadzić lakier do temperatury

pokojoyej, włożyć filtr, wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem. Optymalne warunki do lakierowania są pomiędzy 18-25°C i 30-60% wilgotności względnej powietrza. Wysoka temperaturę i niska wilgotność powietrza skracają, a niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia lakieru. Temperatura podłogi, powietrza i lakieru nie może spaść poniżej +13°C podczas lakierowania i schnięcia.

SYSTEMY APLIKACJI

Standardowa aplikacja:

1x Bona Primer¹

2x Bona Traffic GO

Barwienie olejem:

1 x Bona Craft Oil 2K²

2 x Bona Traffic GO

¹ Należy zawsze użyć lakieru podkładowego

² Aby zminimalizować ryzyko wyciekania oleju ze szczelin, zaleca się ograniczenie ilości nakładanego produktu. Użycie

szmatki owiniętej wokół pada pod maszyną polerską pomaga utrzymać olej na powierzchni.

Uwaga: Nie zaleca się nakładania więcej niż dwóch pełnych warstw podkładu i/lub lakieru dziennie ze względu na ryzyko nadmiernego pęcznienia drewna.

Zapewnić dobrą wentylację podczas suszenia. Złe warunki schnięcia mogą spowodować osłabienie filmu lub pogorszenie przyczepności.



Bona Traffic GO

SAMOSIECIUJĄCA POWŁOKA NA BAZIE WODY

Lakier nowej generacji

APLIKACJA

- 1) Wstrząsać pojemnikiem lakieru przez minimum 30 sekund przed użyciem lub przed rozlaniem na mniejsze porcje.
- 2) Aplikować za pomocą wałka Bona w ilości 8-10m²/litr (100-120g/m²). Nakładać na przemian w poprzek i wzdłuż słojów drewna, unikając gromadzenia się produktu. Zawsze utrzymuj „mokrą krawędź”, aby uniknąć błędów aplikacji.
- 3) Pozostawić do wyschnięcia przed nałożeniem kolejnych warstw. Zapewnić odpowiednią wentylację.
- 4) W razie potrzeby wykonaj szlifowanie pośrednie przy użyciu Bona ScradPad lub materiałem ściernym o granulacji P150 (lub drobniejszej). **Uwaga:** Jeżeli czas pomiędzy aplikacją lakieru wynosi dłużej niż 24 godziny, zawsze wymagane jest szlifowanie pośrednie przed kolejną warstwą.

Lekki ruch pieszy można wznowić po 8 godzinach, ale powierzchnia pozostanie podatna na zarysowania i uszkodzenia aż do całkowitego utwardzenia. Powłoka może być w pełni użytkowana po 24 godzinach. Pozostawić powierzchnię przez co najmniej 3 dni przed pokryciem dywanami lub innymi wykładzinami. W tym czasie unikać wycierania podłogi na mokro.

Uwaga: Jeśli Bona Traffic GO został aplikowany na Bona Craft Oil 2K, powierzchnię należy pozostawić do na 1 tydzień przed przykryciem jej dywanami lub innymi wykładzinami.

PIELĘGNACJA

Instrukcje pielęgnacji i konserwacji dla użytkownika końcowego są dostępne na stronie produktu Bona Traffic GO na stronie bona.com. Szczegółowe instrukcje konserwacji są dostępne zarówno dla konsumentów, jak i

komercyjnych użytkowników końcowych. Prosimy wydrukować kopię odpowiednich instrukcji i przekazać ją użytkownikowi końcowemu.

WAŻNE!

- Plastyfikatory znajdujące się w materiałach takich jak podkłady dywanowe, nogi i kółka mebli oraz kleje stosowane do mocowania mogą powodować zmiękczenie i odbarwienie powłoki. Kontakt z farbami do włosów lub gumowymi oponami samochodów, rowerów i wózków dziecięcych może spowodować trwałe odbarwienie powierzchni. Stosować środki ochronne lub całkowicie unikać kontaktu.
- Rozlane płyny należy niezwłocznie usuwać. Nienadzorowane wycieki mogą spowodować kosmetyczne

plamy lub uszkodzenie powierzchni. Należy pamiętać, że chociaż lakiery Bona mają na celu zapewnienie szczelnej powłoki, która jest odporna na zużycie, zadrapania, zalanie itp. Żaden system wykończenia powierzchni nie zapobiegne fizycznemu uszkodzeniu drewna ani nie spowoduje „utwardzenia” podłogi. Wgniecenia w drewnie mogą być spowodowane przez meble, upuszczone przedmioty, pazury psa itp. Należy podjąć kroki, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia.



Bona Traffic GO

SAMOSIECIUJĄCA POWŁOKA NA BAZIE WODY

Lakier nowej generacji

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszcżą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalnimy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.