



Bona Wave 2K

DWUKOMPONENTOWY LAKIER NAWIERZCHNIOWY NA BAZIE WODY



Lakier wodny dwuskładnikowy do parkietów i podłóg drewnianych w obiektach komercyjnych o lekkim do umiarkowanego natężeniu ruchu.

- Lakier na bazie wody
- Dedykowany do podłóg drewnianych
- Do powierzchni intensywnie użytkowanych



Bona Wave 2K

DWUKOMPONENTOWY LAKIER NAWIERZCHNIOWY NA BAZIE WODY

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	2-składnikowy wodorozcieńczalny lakier poliuretanowy
Połysk (60°):	Połysk 85%, pół-mat 50%, mat 20%
Proporcje mieszania:	1 część utwardzacza Wave na 1 litr Wave 2K (4% obj.)
Czas przydatności do użycia:	4 godziny w temperaturze 20°C (krótsza, jeśli jest cieplej)
Rozcieńczenie:	Aby uzyskać dłuższy czas otwarty dodać 4% Bona Extender.
Czas schnięcia:	Gotowość do szlifowania/ponownej aplikacji: 2-3 godziny* Lekkie użytkowanie: 24 godziny* Pełne utwardzenie: 7 dni*
	*w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% wilgotności względnej
Narzędzia:	Walek Bona (11mm) lub aplikator Bona
Zużycie:	8-10 m ² /litr (100-120g/m ²) na jedną warstwę
Bezpieczeństwo:	Lakier: niesklasyfikowany jako niebezpieczny Utwardzacz: patrz karta charakterystyki
Mycie narzędzi:	Usuń pozostałości materiału z narzędzi przed czyszczeniem przy użyciu minimalnej ilości wody; zaschnięty materiał można usunąć acetonem. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych.
Okres przydatności do zużycia:	1 rok od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu (Utwardzacz 18 miesięcy od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu)
Przechowywanie/transport:	Podczas przechowywania i transportu temperatura nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +30°C.
Odpady:	Pojemniki z minimalną ilością suchego materiału można poddać recyklingowi. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
Wielkość opakowań:	3 x 5 litrów z utwardzaczem (36 kartonów na palecie)
Certyfikaty:	EMICODE EC1 - Bardzo niska emisja EN 16165 Annex B - R9 (Matt)

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.



Bona Wave 2K

DWUKOMPONENTOWY LAKIER NAWIERZCHNIOWY NA BAZIE WODY

PRZYGOTOWANIE

Upewnij się czy podłoga jest odpowiednio przygotowana do lakierowania, dobrze przeszlifowana, sucha, pozbawiona pyłu szlifierskiego, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń.

Doprowadzić lakier do temperatury pokojowej, włożyć filtr, wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem. Optymalne warunki

do lakierowania są pomiędzy 18-25°C i 30-60% wilgotności względnej powietrza. Wysoka temperaturę i niska wilgotność powietrza skracają, a niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia lakieru. Temperatura podłogi, powietrza i lakieru nie może spaść poniżej +13°C podczas lakierowania i schnięcia.

SYSTEMY APLIKACJI

1x Bona Primer
1x Bona Wave 2K
1x Bona Wave 2K

Uwaga: Nie zaleca się nakładania więcej niż dwóch pełnych warstw podkładu i/lub lakieru dziennie ze względu na ryzyko

nadmiernego pęcznienia drewna.

Zapewnić dobrą wentylację podczas suszenia. Złe warunki schnięcia mogą spowodować osłabienie filmu lub pogorszenie przyczepności.

APLIKACJA

- 1) Wstrząsnąć pojemnikiem lakieru i dodać utwardzacz. Natychmiast ostrożnie wstrząsaj przez 1 minutę. Zużyć
- 2) Aplikować za pomocą wałka Bona w ilości 8-10m²/litr (100-120g/m²). Nakładać na przemian w poprzek i wzdłuż słoików drewna, unikając gromadzenia się produktu. Zawsze utrzymuj „mokrą krawędź”, aby uniknąć błędów aplikacji.
- 3) Pozostawić do wyschnięcia przed nałożeniem kolejnych warstw. Zapewnić odpowiednią wentylację.
- 4) W razie potrzeby wykonaj szlifowanie pośrednie przy użyciu Bona ScradPad lub materiałem ściernym o granulacji P150 (lub drobniejszą).

Uwaga: Jeżeli czas pomiędzy aplikacją lakieru wynosi dłużej niż 24 godziny, zawsze wymagane jest szlifowanie pośrednie przed kolejną warstwą.

Lekki ruch pieszy można wznowić po 8 godzinach, ale powierzchnia pozostanie podatna na zarysowania i uszkodzenia aż do całkowitego utwardzenia. Powłoka może być w pełni użytkowana po 7 dniach. Pozostawić powierzchnię do pełnego utwardzenia przed pokryciem dywanami lub innymi wykładzinami podłogowymi. Unikać wycierania podłogi na mokro w tym czasie.



Bona Wave 2K

DWUKOMPONENTOWY LAKIER NAWIERZCHNIOWY NA BAZIE WODY

PIEŁĘGNACJA

Regularnie zmywać lub odkurzać podłogę. Aby usunąć związany brud, wyczyścić podłogę środkiem Bona Cleaner lub Bona Wood Floor Cleaner i padem z mikrofibry. W celu konserwacji i długotrwałej ochrony powierzchni podłogi można co jakiś czas pokrywać dodatkowymi warstwami lakieru. Częstotliwość tej operacji można znacznie zmniejszyć, stosując okresowo Bona Freshen Up lub Bona

Wood Floor Refresher. Przywróci to świeży wygląd podłogi, jednocześnie umożliwiając nakładanie kolejnych warstw lakieru bez konieczności ponownego szlifowania podłogi do surowego drewna.

Szczegółowe instrukcje konserwacji są dostępne na stronie www.bona.com/floorcare

WAŻNE!

- Plastyfikatory znajdujące się w materiałach takich jak podkłady dywanowe, nogi i kółka mebli oraz kleje stosowane do mocowania mogą powodować zmiękczenie i odbarwienie powłoki. Kontakt z farbami do włosów lub gumowymi oponami samochodów, rowerów i wózków dziecięcych może spowodować trwałe odbarwienie powierzchni. Stosować środki ochronne lub całkowicie unikać kontaktu.
- Rozlane płyny należy niezwłocznie usuwać. Nienadzorowane wycieki mogą spowodować kosmetyczne

plamy lub uszkodzenie powierzchni. Należy pamiętać, że chociaż lakiery Bona mają na celu zapewnienie szczelnej powłoki, która jest odporna na zużycie, zadrapania, zalanie itp. Żaden system wykończenia powierzchni nie zapobiegne fizycznemu uszkodzeniu drewna ani nie spowoduje „utwardzenia” podłogi. Wgniecenia w drewnie mogą być spowodowane przez meble, upuszczone przedmioty, pazury psa itp. Należy podjąć kroki, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszczą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalniamy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.