



Bona Amber

WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

Für eine intensive Anfeuerung des Holzes



Bona Amber verleiht dem Holz eine intensive Holzfärbung, ähnlich wie bei herkömmlichen, lösemittelhaltigen Grundierungen und Lacken, ohne aber mit jenen Gefahren verbunden zu sein. Hervorragende Abriebeigenschaften, und bestens für Holzböden auf Heizstrichen geeignet, sowie für Parkettarten mit einem hohen Quell- und Schwindverhalten (Dielenböden, Holzpflaster usw.). Insbesondere geeignet für Eiche und dunklere Holzarten, sowie Tropenhölzer.

- Anfeuerung des Holzes
- Bestens geeignet für Holzböden auf Heizstrichen
- Hohe Abriebbeständigkeit
- Reduziert die Seitenverleimung
- Greenguard Zertifizierung für geringe Emissionen im Innenbereich

(Stand Juli 2023)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



Bona Amber

WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

Für eine intensive Anfeuerung des Holzes

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Pigmentierte, wasserbasierte Polyurethan Grundierung
Festkörpergehalt:	ca. 32%
Verdünnung:	Falls erforderlich 4% Bona Retarder für eine längere offene Zeit
Trockenzeit:	ca. 1 - 2 Std. (20°C / 60% rel. Luftfeuchte)
Auftragsgerät:	Bona Roller (Microfiber 11 mm, oder Wasserlackrolle)
Auftragsmenge:	8 - 10 m ² /Liter (120 – 100 g/m ²) pro Auftrag
Giscode:	W3+
DIBt Zulassung:	Z-157.10-97 und Z-157.10-98
Sicherheit:	Kennzeichnungsfrei
Werkzeuge reinigen:	Können unmittelbar nach dem Benutzen mit Wasser gereinigt werden, ausgehärtete Lackreste können nur mit Aceton entfernt werden
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 1 Jahr ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C)
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über ARA 12830
Lieferform:	3 x 5 Liter
Zertifikate:	GreenGuard DIBt

Das Sicherheitsdatenblatt von Bona Amber ist zu beachten

OBERFLÄCHEN VORBEREITUNG

Der Boden muss sich den klimatischen Bedingungen am Einbauort angepasst haben, gut geschliffen, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Für den letzten Schliff ist die Einscheibenmaschine Bona Flexisand mit dem Quattro Teller, und Schleifmittel Körnung 120 zu verwenden.

Das Produkt sollte Raumtemperatur haben und muss vor dem Gebrauch gut geschüttelt werden. Optimale Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 18 - 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 – 60%. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit. Bei trockenen und/oder warmen Bedingungen ist es empfehlenswert max. 4% Bona Retarder hinzuzufügen, um die offene Zeit zu verlängern, und das Risiko von Überlappungen zu reduzieren. **Die Mindesttemperatur für die Verwendung beträgt 13 °C.**

VERSIEGELUNGSEMPFEHLUNGEN

1 x Bona Amber, leichter Zwischenschliff Korn 150, 1 x Bona Amber, 1 x Bona Versiegelung (frei wählbar aus dem Bona Parkettlack-Sortiment)

Alternativ

2 x Bona Amber, leichter Zwischenschliff Korn 150, 1 x Bona Versiegelung (frei wählbar aus dem Bona Parkettlack-Sortiment)

(Stand Juli 2023)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



Bona Amber

WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

Für eine intensive Anfeuerung des Holzes

Beachten:

- Auf Bona Amber muss spätestens nach 24 Stunden Trockenzeit der erste Lackauftrag erfolgen, ansonsten ist ein Zwischenschliff erforderlich
- Pro Tag nicht mehr als 2 Aufträge (Grundierung + Lack) durchführen, um einen zu hohen Quelldruck auf das Holz zu vermeiden.
- Bona Amber darf nur direkt auf rohem Holz verwendet werden. Es darf nicht in Verbindung mit Beizen oder Ölen oder zum Überlackieren anderer Lacke verwendet werden.

VERARBEITUNG

1. Schütteln Sie das Gebinde vor Gebrauch gut auf und setzen Sie den mitgelieferten Filter ein. Gießen Sie die Grundierung in einen sauberen, trockenen Behälter.
2. Tragen Sie Bona Amber mit einem Bona Roller (Microfiber 11 mm, oder Wasserlackrolle) gleichmäßig auf, wobei Sie mit der Holzmaserung abschließen. 8 – 10 m²/Liter und Pfützenbildungen vermeiden.
3. Nach dem Trocknen von mind. 1 – 2 Stunden leichter Zwischenschliff (ein Durchschliff der Grundierung ist zu vermeiden) mit dem Bona Scrad System und Wings Korn 150, um die Holzaufrauung zu reduzieren. Nach dem Zwischenschliff Fläche entstauben, und Bona Amber nochmals auftragen.
4. Nach dem Trocknen von Bona Amber kann innerhalb von 24 Stunden die Endversiegelung mit einem Parkettlack aus dem Bona System aufgetragen werden. Bei einer längeren Trockenzeit als 24 Stunden ist ein weiterer Zwischenschliff erforderlich, bevor die Versiegelung aufgetragen wird.

Bona Amber nur als Grundierung verwenden, und nicht als Endversiegelung.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349

Service Telefonnummer Österreich 0 800 225282

(Stand Juli 2023)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit