

Bona D700

Technisches Merkblatt

Unterboden



Bona D700 ist ein lösemittelfreier Weißleim der Beanspruchungsgruppe D3 nach EN 204. Er eignet sich zur Verleimung einer Vielzahl von Holzprodukten und Holzwerkstoffen, insbesondere jedoch für die Verleimung von Nut und Feder bei Fertigparkett, Laminatböden und Spanplatten.

- Gute Wasserbeständigkeit
- Schneller Anzug
- Gute Offene Zeit
- Universelle Eignung

Technische Daten

Basis:	Polyvinylacetatdispersion
Farbe:	Weiß
Viskosität:	Zähflüssig
Verbrauch:	In Abhängigkeit von der Fugengröße ca. 5 - 30 g/lfm.
Verarbeitungstemperatur:	Lufttemperatur: mind. 15°C Materialtemperatur: mind. 15°C
GISCODE:	D1
Reinigungsmittel:	Wasser, im ausgehärteten Zustand nur noch mechanisch entfernbar
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über ARA 12830
Lagerung:	Nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 12 Monate ab Herstellungsdatum
Lieferform:	12 x 0,75 kg Flasche

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

Verarbeitung

Die Verschluss Spitze wird schräg abgeschnitten. Der Leim wird auf die Oberseite der Feder aufgetragen. Anschließend die Elemente zusammenfügen und ggf. mit Schlagholz und Hammer zusammentreiben. Der Klebstoff ist richtig dosiert, wenn aus der Fuge zwischen den Elementen eine geringe Menge Leim austritt. Überschüssiger Leim muss bei Fertigparkett und Laminatböden sofort mit einem feuchten Lappen entfernt werden.

Verbrauch

In Abhängigkeit von der Fugengröße ca. 5 - 30 g/lfm.

Trockenzeit ca. 24 Stunden

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Service Telefonnummer Deutschland: 0180 42 66 283 (20 ct pro Anruf aus dem Festnetz und max. 42 ct/min aus den Mobilfunknetzen)

Service Telefonnummer Österreich: 0 800 22 52 82

Bona[®]