



# Bona Intense

WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

Für eine mittlere Anfeuerung des Holzes



Bona Intense bewirkt eine mittlere Anfeuerung des Holzes, hat hervorragende Abriebeigenschaften und ist ideal für Parkett & Holzböden auf Heizstrichen, Holzpflaster und Dielenböden. Geeignet für nahezu alle Holzarten und insbesondere für Tropenhölzer.

- Mittlere Anfeuerung des Holzes
- Hervorragende Abriebeigenschaften
- Erste Wahl für Holzböden auf Heizstrichen
- Reduziert die Seitenverleimung
- GreenGuard Zertifizierung für geringe Emissionen im Innenbereich
- Sehr emissionsarm mit EMICODE EC1

(Stand Juni 2023)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



# Bona Intense

## WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

Für eine mittlere Anfeuerung des Holzes

### TECHNISCHE DATEN

<b>Basis:</b>	1-komponentige, wasserbasierte Polyurethan Grundierung
<b>Festkörpergehalt:</b>	ca. 32%
<b>Verdünnung:</b>	Falls erforderlich 4% Bona Retarder für eine längere offene Zeit
<b>Trockenzeit:</b>	ca. 1 - 2 Std. (20°C / 60% rel. Luftfeuchte)
<b>Auftragsgerät:</b>	Bona Roller (Microfiber 11 mm, oder Wasserlackrolle)
<b>Auftragsmenge:</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> /Liter (120 – 100 g/m <sup>2</sup> ) pro Auftrag
<b>Giscode:</b>	W3+
<b>DIBt Zulassung:</b>	Z-157.10-97 und Z-157.10-98
<b>Sicherheit:</b>	Kennzeichnungsfrei
<b>Werkzeuge reinigen:</b>	Können unmittelbar nach dem Benutzen mit Wasser gereinigt werden, ausgehärtete Lackreste können nur mit Aceton entfernt werden
<b>Lagerfähigkeit:</b>	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 1 Jahr ab Herstellungsdatum
<b>Lagerung/Transport:</b>	Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C)
<b>Gebindeentsorgung:</b>	Deutschland: über DSD Österreich: über ARA 12830
<b>Lieferform:</b>	3 x 5 Liter
<b>Zertifikate:</b>	EC1 für sehr geringe Emissionen GreenGuard EN 13501-1; Reaction to fire DIBt

Das Sicherheitsdatenblatt von Bona Intense ist zu beachten

### OBERFLÄCHEN VORBEREITUNG

Der Boden muss sich den klimatischen Bedingungen am Einbauort angepasst haben, gut geschliffen, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Für den letzten Schliff ist die Einscheibenmaschine Bona Flexisand mit dem Quattro Teller, und Schleifmittel Körnung 120 zu verwenden. Das Produkt sollte Raumtemperatur haben und muss vor dem Gebrauch gut geschüttelt werden. Optimale Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 18 - 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 – 60%. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit. Bei trockenen und/oder warmen Bedingungen ist es empfehlenswert max. 4% Bona Retarder hinzuzufügen, um die offene Zeit zu verlängern, und das Risiko von Überlappungen zu reduzieren. **Die Mindesttemperatur für die Verwendung beträgt 13 °C.**

### VERSIEGELUNGSEMPFEHLUNGEN

1 x Bona Intense + 2 x Bona Versiegelung (frei wählbar aus dem Bona Parkettlack-Sortiment)

Beachten:

- Auf Bona Intense muss spätestens nach 24 Stunden Trockenzeit der erste Lackauftrag erfolgen, ansonsten ist ein Zwischenschliff erforderlich
- Pro Tag nicht mehr als 2 Aufträge (Grundierung + Lack) durchführen, um einen zu hohen Quelldruck auf das Holz zu vermeiden.

(Stand Juni 2023)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



# Bona Intense

## WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

### Für eine mittlere Anfeuerung des Holzes

- Bona Intense darf nur direkt auf rohem Holz verwendet werden. Es darf nicht in Verbindung mit Beizen oder Ölen oder zum Überlackieren anderer Lacke verwendet werden.

### VERARBEITUNG

1. Schütteln Sie das Gebinde vor Gebrauch gut auf und setzen Sie den mitgelieferten Filter ein. Gießen Sie die Grundierung in einen sauberen, trockenen Behälter.
2. Tragen Sie Bona Intense mit einem Bona Roller (Microfiber 11 mm, oder Wasserlackrolle) gleichmäßig auf, wobei Sie mit der Holzmaserung abschließen. 8 – 10 m<sup>2</sup>/Liter und Pfützenbildungen vermeiden.
3. Trocknung ca. 1 – 2 Stunden, bevor der erste Decklackauftrag erfolgt
4. Nach dem Trocknen kann Bona Intense mit dem Bona Scrad System und Wings Korn 150 zwischengeschliffen werden. Ein Durchschliff der Grundierung ist zu vermeiden. Alternativ hierzu können Sie den ersten Lackauftrag durchführen, und nach Trocknung erst dann den Zwischenschliff durchführen. [Wenn die Grundierung innerhalb von 24 Stunden überversiegelt wird, kann auf einen Zwischenschliff von Bona Intense verzichtet werden].

Bona Intense nur als Grundierung verwenden, und nicht als Endversiegelung.

#### Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

**Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349**

**Service Telefonnummer Österreich 0 800 225282**

(Stand Juni 2023)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit