



Bona Nordic Tone

CRAFT OIL VORBEHANDLUNG

Intensiv weiße Vorbehandlung für Bona Craft Oil für ein nordisches Ambiente



Bona Nordic Tone ist eine Vorbehandlung von Bona Craft Oil oder Bona Craft Oil 2K für einen intensiv weißen Boden. Es erzeugt ein weiß getünchtes Aussehen und kann sowohl auf Weich-, als auch auf Hartholz verwendet werden. Die Farbe von Bona Nordic Tone kann durch Zugabe von bis zu 5% Bona MixColour verändert oder weiter intensiviert werden.

- Schnell trocknend und einfach aufzutragen
- Weißfärbung kann durch die Anzahl der Anwendungen gesteuert werden
- Wasserbasiert und geruchsfrei

(Stand Dezember 2023)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



Bona Nordic Tone

CRAFT OIL VORBEHANDLUNG

Intensiv weiße Vorbehandlung für Bona Craft Oil für ein nordisches Ambiente

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Leicht alkalische Lösung, pigmentiert
Verdünnung:	Nicht verdünnen
Trockenzeit:	Zwischen den Aufträgen: 1 – 2 Std.* Für den anschließenden Ölauftrag: 5 – 10 Std.* *unter normalen raumklimatischen Bedingungen von 20°C/60% rel. Luftfeuchte. Auf gute Belüftung achten
Auftragsgerät:	Bona Einwachsgerät
Auftragsmenge:	ca. 8 – 10 m ² pro Liter und Auftrag, in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit des Holzes
Sicherheit:	Kennzeichnungsfrei
Werkzeuge reinigen:	Unmittelbar nach dem Benutzen mit Wasser und Seife. Angetrocknetes Material mit Wasser und Seife schrubben
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 3 Jahre ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C lagern oder transportieren, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern und transportieren (nicht über +30°C)
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über ARA 12830
Lieferform:	3 x 5 Liter

Das Sicherheitsdatenblatt von Bona Nordic Tone ist zu beachten

OBERFLÄCHEN VORBEREITUNG

Die Oberfläche des Holzes muss gut geschliffen, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Die Hälfte des Gebindes in einen sauberen Plastikeimer füllen. Schütteln Sie das Gebinde kräftig und gießen Sie den restlichen Inhalt in den Eimer. Vor Gebrauch und gelegentlich während des Gebrauchs gründlich umrühren. Wenn Sie mehrere Behälter von Bona Nordic Tone verwenden, sollte das gesamte Material in einem Behälter gemischt werden, um konsistente Ergebnisse zu gewährleisten. Optimale Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 20-25°C und 30-60% relativer Luftfeuchtigkeit.

Die Mindesttemperatur für den Gebrauch beträgt 16°C.

Wichtig! Tropenholz oder chemisch behandeltes Holz kann unvorhergesehene Reaktionen auslösen oder Holzextrakte ausbluten lassen. Testen Sie vor der Anwendung immer auf einer kleinen Fläche, um die Verträglichkeit und die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen.

AUFBAUEMPFEHLUNGEN

Alternative 1

- 1 x Bona Nordic Tone
- 1 x Bona Craft Oil oder Bona Craft Oil 2K (Neutral oder Farbe)
- 1 x Bona Hard Wax Oil

Alternative 2

- 1 x Bona Nordic Tone
- 1 x Bona Craft Oil oder Bona Craft Oil 2K (Neutral)

(Stand Dezember 2023)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



Bona Nordic Tone

CRAFT OIL VORBEHANDLUNG

Intensiv weiße Vorbehandlung für Bona Craft Oil für ein nordisches Ambiente

Wenn Sie Bona Nordic Tone mit farbigen Ölen kombinieren, empfehlen wir, die Oberfläche mit einer Schicht Bona Hard Wax Oil zu behandeln, wie in der Alternative 1 beschrieben, um die Pflege zu vereinfachen und ein Abnutzen der Farbpigmente zu verhindern.

In stark frequentierten Bereichen sollten zwei Schichten von Bona Hard Wax Oil verwendet werden, um die Verschleißfestigkeit zu erhöhen.

VERARBEITUNG

1. Mit dem Einwachsgerät Bona Nordic Tone dünn und gleichmäßig (8 – 10 m² pro Liter / 120 – 100 g/m²) entlang der Holzmaserung auftragen. Nass in Nass arbeiten, und nicht gegen die Holzrichtung
2. Für eine intensivere Farbgebung, oder um Ungleichmäßigkeiten des ersten Auftrags zu beseitigen, kann Bona Nordic Tone nach einer Trockenzeit von 1 – 2 Std. nochmals aufgetragen werden
3. Lassen Sie den letzten Auftrag ca. 5 - 10 Stunden trocknen
4. Oberfläche vorsichtig mit dem Bona Scrad Pad und einer Einscheibenmaschine (langsame Umdrehung) anschleifen
5. Fläche entstauben
6. Tragen Sie Bona Craft Oil oder Bona Craft Oil 2K im gewünschten Farbton auf
7. Entfernen Sie überschüssiges Öl mit Bona WoolPads oder Bona Waffeltüchern und lassen Sie die Oberfläche über Nacht mindestens 12 Stunden trocknen
8. Wenn ein farbiges Öl verwendet wurde, empfehlen wir, eine zusätzliche Schicht Bona Hard Wax Oil aufzutragen, um die Effektfärbung zu schützen.

WICHTIG

Bona Nordic Tone sollte niemals als Endbehandlung verwendet werden. Beachten Sie, dass das Produkt nicht verhindern kann, dass sich das Holz kurz- oder langfristig durch Gerbstoffe, die Veränderung natürlicher Öle oder die Auswirkungen von UV-Licht verfärbt.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349

Service Telefonnummer Österreich 0 800 225282

(Stand Dezember 2023)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit