



Bona R540

1K-POLYURETHAN GRUNDIERUNG

Multifunktionaler Einsatz



Bona R540 ist eine 1K-PUR Reaktionsharzvoranstrich für die Grundierung von saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen vor dem Einsatz von silan-basierten oder 2K-PU Klebstoffen von Bona. Das Produkt kann zur Absperrung kapillar aufsteigender Restfeuchtigkeit (zweimaliger Auftrag erforderlich) von bis zu 5,0 CM-%, bzw. 95% relativer Luftfeuchte nach der TKB KRL-Methode (Zementestriche) eingesetzt werden, sowie im gewissen Umfang zur Verfestigung labiler Estrichrandzonen.

- Vielseitig einsetzbar
- Einfach aufzutragen
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- Hohes Eindringvermögen
- Dampfbremse
- Anwendbar auch auf Heizestrichen

(Stand September 2023)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



Bona R540

1K-POLYURETHAN GRUNDIERUNG

Multifunktionaler Einsatz

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Polyisocyanat-Prepolymer
Farbe:	Transparent braun
Viskosität:	Dünnflüssig
Dichte:	Ca. 1,14 g/cm ³
Verarbeitungstemp.:	Lufttemperatur mind. +18°C
Bodentemperatur:	Mind. 15°C, bei Fußbodenheizung nicht über 20°C
Rel. Luftfeuchtigkeit:	Max. 65%
Verarbeitung:	Bona Microfiber Roller 5 mm, Pinsel, rostfreie Stahlspachtel
Verbrauch:	Ca. 100 – 150 g/m ² als Voranstrich Ca. 250 – 350 g/m ² als Dampfbremse („Feuchtigkeitssperre“) bis max. 5 CM%
Trockenzeit:	Je nach Klebstofftyp 1 bis 24 Std. bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit (siehe Verarbeitungshinweise)
GISCODE:	RU 1
EMICODE:	EC1 Plus
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über ARA 12830
Werkzeuge reinigen:	Bona Cleaning Wipes, Bona S100, Aceton oder Ethanol. Getrocknetes Produkt kann nur noch mechanisch entfernt werden.
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 12 Monate ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
Lieferform:	6 kg Kanister, 3 pro Karton

Das Sicherheitsdatenblatt von Bona R540 ist zu beachten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss den Forderungen der DIN 18356 genügen. Unter anderem muss er eben, dauertrocken (Einsatz nur als Vorstrich), sauber, rissfrei, zug- und druckfest und nicht zu glatt oder zu rau sein. Er ist ggf. fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten. Alle trennenden oder schwachen Schichten wie lose und/oder alte Klebstoffe, Spachtelmassen, Farben, Fette etc., die die Haftung der nachfolgenden Applikationen stören können, müssen mit geeigneten Methoden (z. B. Bona FlexiSand mit Diamantsegmenten) vollständig entfernt werden. Anschließend das Substrat absaugen.

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

- Zementestriche (CT) gemäß EN 13813
- Calciumsulfat-(fließ)-estriche (CA) gemäß EN 13813 (Bona R540 nur als Grundierung, nicht als Absperrung)
- Gussasphaltestriche (AS) gemäß EN 13813 (ausreichend abgesandet)
- gespachtelte Böden (mind. 2 mm dick)
- Spanplatten V100
- Magnesia- u. Steinholzestriche
- Altuntergründe
- Andere trockene und tragfähige Untergründe

(Stand September 2023)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



Bona R540

1K-POLYURETHAN GRUNDIERUNG

Multifunktionaler Einsatz

VERARBEITUNG

Die Grundierung muss vor Gebrauch ggf. temperiert werden. Bona R540 gleichmäßig und dünn mit geeigneter Rolle, Bürste, Pinsel oder rostfreier Stahlspachtel auf den Untergrund auftragen - dabei Pfützenbildung vermeiden – und zu einem transparenten Film trocknen lassen. Ein Aufschäumen des Produktes ist i. d. R. auf eine zu hohe Auftragsmenge zurückzuführen und zu vermeiden. Vor der anschließenden Parkettverklebung sind folgende Trockenzeiten zu beachten:

Bona R777/R778:	ca. 1 - 2 Std.
Bona Titan:	ca. 6 Std.
Bona R848/R848T/Quantum (T) und andere Bona Silanklebstoffe	ca. 24 Std.

Hohe Luftfeuchte und Temperaturen beschleunigen die Trocknung, niedrige verlangsamen sie. Im Zweifelsfall die Grundierung länger trocknen lassen. Die Parkettverklebung auf der Grundierung/Dampfbremse muss innerhalb von max. 48 Stunden erfolgt sein.

Verwendung als Dampfbremse*:

Kann als Dampfbremse („Feuchtigkeitssperre“) bis zu 5 CM% oder 95 % rel. Luftfeuchte nach der TKB KRL-Methode bei vorhandener Restfeuchte in zementgebundenen Untergründen verwendet werden, indem zwei Schichten Bona R540 innerhalb von 24 Stunden aufgetragen werden, wenn die folgende Parkettverlegung mit einem Bona Silanklebstoff durchgeführt wird. In Verbindung mit unseren 2K-PU Klebstoffen darf der Feuchtigkeitsgehalt nicht über 85 % rel. Luftfeuchte nach der TKB KRL-Methode bzw. 4 CM%/ liegen.

Tragen Sie die erste Schicht wie oben beschrieben auf. Warten Sie, bis die Oberfläche begehrbar ist, normalerweise 1 - 2 Stunden. Anschließend muss die zweite Schicht aufgetragen werden. Lassen Sie die zweite Schicht ausreichend aushärten, bevor Sie mit den folgenden Anwendungen beginnen (siehe oben).

*Die Feuchtigkeitsmessung des Unterbodens muss in Übereinstimmung mit lokalen Standards und Verfahrensregeln durchgeführt werden (z. B. ASTM F 2170 Testmethode, BS 8201:2011, TKB KRL-Methode, CM-Messung usw.)

Verfestigende Wirkung:

Durch das Auftragen von Bona R540 (1 - 2 Anstriche) können aufgrund der guten Penetrationseigenschaften von Bona R540 leicht schwache Oberflächen von Estrichen oder Betonböden verstärkt werden. Die verfestigende Wirkung muss im Einzelfall bewertet werden.

Nachträgliches Auftragen einer Bona Ausgleichsmasse:

Wenn der Boden nivelliert werden muss, kann eine Bona Spachtelmasse auf Bona R540 aufgetragen werden. Dafür ist immer eine Zwischengrundierung von Bona D520 oder Bona D515 Multiprime (unverdünnt) erforderlich. Lassen Sie Bona R540 mindestens 2 Stunden trocknen, bevor Bona D520/D515 aufgetragen werden kann. Detaillierte Verarbeitungsinformationen finden Sie im Technischen Merkblatt von Bona D520/D515. Hinweis: Diese Vorgehensweise für eine Spachtelung ist auch bei einem vorherigen, 2maligen Auftrag von Bona R540 mit einer darauffolgenden Zwischengrundierung von Bona D520/D515 möglich.

(Stand September 2023)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



Bona R540

1K-POLYURETHAN GRUNDIERUNG

Multifunktionaler Einsatz

Verbrauch

Grundierung: ca. 100 – 150 g/m²

Dampfbremse: ca. 250 - 350 g/m² in zwei Schichten.

WICHTIGE HINWEISE

Ab dem 24. August 2023 ist vor der industriellen oder professionellen Verwendung dieses Produkts eine angemessene Schulung erforderlich. Weitere Informationen unter www.feica.eu/PUinfo bzw. www.safeusediisocyanates.eu

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356 und DIN 18365). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349

Service Telefonnummer Österreich 0 800 225282

(Stand September 2023)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit