



BONA CLASSIC UX

Vattenbaserad grundlack

Användarvänlig grundlack med en ljusare infärgning.



Bona Classic UX är en vattenbaserad grundlack för obehandlat, nyslipat trägolv. Produkten ger en mediumljus infärgning, är enkel att applicera och kan mellanslipas. Produkten ger en bra grund tillsammans med Bonas topplacker. Produkten har mycket låga emissioner och har klassificeringen EC1^{PLUS}. Produkten kan användas på alla typer av träslag även med golvvärme.

- Mediumljus infärgning
- Enkel att applicera
- Utmärkta egenskaper för mellanslipning

TEKNISKA DATA

Lacktyp:	1-komponent vattenbaserad akrylat/polyuretan grundlack
Torrhalt:	ca 30%
VOC:	max 3%
Spädning:	Spädes ej. Bona Retarder kan tillsättas för längre öppentid
Torktid:	1–2 timmar (20°C/60% R.F)
Verktyg:	Bona SuperCoat Roller (11 mm) eller T-bar applikator
Åtgång:	8–10 m ² /lit per stryk
Säkerhet:	Ej märkningspliktig
Rengöring:	Tryck ut/stryk av lack från verktyg innan de noggrant rengörs i vatten. Torkad lack kan tas bort med Aceton.
Hållbarhet:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid lagring eller transport.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hållas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som plast.
Förpackning:	3 x 5 liter
Certifikat:	EC1 ^{PLUS} för mycket låga emissioner

För mer information se produktens säkerhetsdatablad.



BONA CLASSIC UX

Vattenbaserad grundlack

Användarvänlig grundlack med en ljusare infärgning.

FÖRBEREDELSE

Se till att golvet är acklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och fritt från slipdamm, olja, vax och annan smuts. För bästa resultat avsluta slipningen med Bona Quattrodisk slippapper 8300 (blått) korn 120.

Låt lacken nå rumstemperatur, sätt i silen och skaka behållaren noga före användning. Optimala förhållanden för applicering är mellan 18–25°C och 30–60% RF. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid. Lägsta temperatur för användning är 13°C.

Utseendet på etikettens färgskala på dunken ger en indikation om produktens infärgningsegenskaper, men kan aldrig förväntas ge exakt det resultat på färdigt golv. Resultatet bero på träslag, slipning, kvalitet på träet mm. Gör alltid ett färgprov på aktuellt golv.

Observera: Tropiska träslag så som Teak, Ipe, Rökt ek, Wenge och liknande träslag innehåller naturliga ämnen – tanniner, oljor, bindemedel(resin) och mineraler, som kan förlänga torktiden väsentligt och färgförändringar på golvet. Utför alltid ett lackprov på golvet om man misstänker att dessa träslag ska behandlas.

BEHANDLINGSSCHEMA

Behandlingsschema:

1x Bona Classic UX + 2x Bona Topplack

Bona Classic UX kan användas med alla Bonas topplacker. Men för bästa resultat och utseende rekommenderas att använda produkten tillsammans med Bona Traffic HD RAW.

OBS:

- Det är inte rekommenderat att applicera mer än 2 lager lack samma dag. Detta pga risken för träsvällning vid 3 lager lack.
- Bona Classic UX skall enbart användas direkt på nyslipat trägolv tillsammans med en Bona topplack. En ytbehandling får aldrig avslutas med denna produkt.

APPLICERING

1. Skaka dunken väl innan den öppnas och filtret sätts i.
2. Applicera produkten jämnt med rekommenderat verktyg och mängd lack.
3. Låt torka 1–2 timmar.
4. Mellanslipa ytan med Bona Scrad Pad och 150 korn vingar för att ta bort träresningen. Har lacken legat mer än 24 timmar måste ytan mellanslipas.
5. Dammsug golvet och avsluta behandling med rekommenderad Bona topplack.

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.