

Bona Domo

Tekniskt datablad

Bona Domo innehåller alla viktiga egenskaper för skydd och behandling av alla trägolv på ett enkelt och snabbt sätt. Produkten kan användas från start till slut både på sig själv som grund- och topplack samt tillsammans med alla Bonas grundlack. Produkten ger en klar ickegulnande lackfilm på trägolvet.

- Bra struktur med god fyllkraft
- Icke gulnande lackfilm
- Enkel och förlåtande att använda
- Bra egenskaper för mellanslipning

Tekniska data

Lacktyg:	1-komponent vattenburen topplack av polyuretan/akrylat
Torrhalt:	ca. 28%
VOC:	max 60 g/liter
Glansgrad (vid 60°):	Sidenmatt: ca 40%, Matt: ca 18%
Spädning:	Spädes vid behov med 4% Bona Retarder för längre öppentid.
Torktid, till:	- Slipning/överslackering: 1-2 timmar* - Lätt belastning: 24 timmar* - Genomhärdad: 7 dagar*
Verktyg:	Bona Polyesterroller
Åtgång:	8-10 m ² /litre (100-120g/m ²) per strykning
Säkerhet:	Ej märkningspliktig
Rengöring:	Tryck ut/stryk av lack från verktyg innan de noggrant rengörs i vatten. Torkad lack kan tas bort med acetone.
Hållbarhet:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid lagring eller transport.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som plast.
Förpackning:	3 x 5 liter

*vid normalt inomhusklimat, 20 °C/60% R.F.

Förberedelser

Se till så att golvet är aklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och är fritt från slipdamm, olja, vax och annan smuts.

Låt lacken nå rumstemperatur 18–25°C, sätt i silen och skaka behållaren noga före användning. Optimala förhållanden för applicering är mellan 18–25°C och 40-60% RF. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid. **Lägsta temperatur för bruk är 13°C.**

Behandlingschema

Obehandlat trä, alt. 1:

- 1x Bona Vattenburen Grundlack
Lätt slipning korn 150
- 2x Bona Domo

Obehandlat trä, alt. 2:*

- 1x Bona Domo
Lätt slipning korn 150
- 2x Bona Domo

*På golv med ökad risk för sidlimningsproblem t.ex. kubträsgolv, plankgolv och trägolv med golvvärme rekommenderas att alltid använda en grundlack innan Domo appliceras samt att ta till åtgärder för att stabilisera inomhusklimatet.

Ytbehandling



Bona[®]



Obs! Att applicera fler än två lager lack per dag kan ej rekommenderas pga risk för ökad träsvällning.

På tropiska träslag skall alltid en av Bonas grundlackers användas för att förhindra en reaktion mellan lacken och salt i träet.

Applicering

1. Applicera lacken med en Bona Polyester Roller. Applicera jämnt med mjuka rörelser och avsluta appliceringen i träets längdriktning. Bibehåll en "våt" kant utmed behandlade sektioner och överlappa vått-i-vått. Låt torka ordentligt innan nästa lager lack påföres. Torktiden blir något längre för varje lager.
2. Mellanslipa vid behov med Bona Scrad System korn 150 (eller finare). Avlägsna dammet innan det sista lagret lack appliceras. Obs! Om det föregående lagret lack fått torka mer än 24 timmar krävs alltid en mellanslipning.

Golvet kan försiktigt beträdas dagen efter den sista strykningen. Låt ytan torka minst en vecka innan mattor eller annan golvbeläggnings läggs på, eller ytan belastas med tunga föremål. Undvik att våtmoppa golvet första veckan efter att jobbet färdigställts.

Underhåll

Rengör golvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner och en mikrofiberduk. Som en del i ett underhåll kan golvet strykas med nya lager lack Bona Traffic, Bona Traffic HD innan slitaget når träet och leder till omfattande renovering. Genom att applicera Bona Freshen Up eller Bona Wood Floor Refresher med jämna mellanrum så upprätthålls en attraktiv yta med bibehållen lyster.

Detaljerade underhållsinstruktioner kan hämtas från www.bona.com

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackningen och tillhörande säkerhetsdatablad innan produkten används.