



Bona Pure Colour

TVÅKOMPONENT, VATTENBASERAD GOLVFÄRG

Golfvärg med utmärkt vidhäftning och täckning.



Bona Pure Colour är en hårdelastisk, slitstark och snabbtorkande 2-komponent polyuretanbaserad färg för renovering av halvhårda golv i både hemmiljöer och kommersiella miljöer. Produkten kan användas både på halvhårda golv och trägolv för att göra zoner och måla ytor. Bona Pure Colour har utmärkt vidhäftning, hög hållfasthet och hög pigmentering. För att få god täckning rekommenderar vi alltid 2 appliceringar. Produkten finns tillgänglig i alla RAL och NCS kulörer.

- Hög pigmentering för utmärkt täckning.
- Mycket snabb torktid
- Tillgänglig i alla RAL- och NCS-kulörer



Bona Pure Colour

TVÅKOMPONENT, VATTENBASERAD GOLVFÄRG

Golfvärg med utmärkt vidhäftning och täckning.

TEKNISKA DATA

Produkttyp:	2-komponent vattenbaserad polyuretan golfvärg.
Torrhalt:	ca 38%.
Blandnings- förhållande:	1 del Bona R härdare till 10 delar Bona Pure Colour (≈9,1 vol%).
Brukstid:	max. 2 timmar vid 20°C (kortare vid högre temperatur).
Spädning:	Spädes ej.
Torktid, till:	Nästa behandling: 2–4 timmar. Tejp och linjemärkning: 6–8 timmar. Fullt uthärdad: 3 dagar <i>Vid normalt inomhusklimat, 20°C/60% R.F.</i>
Verktyg:	Bona SuperCoat Roller (11 mm pile).
Åtgång:	8-12m ² /liter per stryk
Säkerhet:	Färg: Ej märkningspliktig. Härdare: Märkningspliktig (se produktens säkerhetsdatablad).
Rengöring:	Tryck ut/stryk av färg från verktyg innan de noggrant rengörs i vatten. Torkad färg kan tas bort med till exempel aceton.
Hållbarhet:	2 år från tillverkningsdatum i öppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C under lagring och transport.
Avfall:	Avfall och tomma emballage skall behandlas enligt lokala bestämmelser.
Förpackning:	1 x 5 liter inkl härdare
Certifikat:	EMICODE; EC1 ^{PLUS} – Mycket låga emissioner inomhus GREENGUARD Guld – Bra inomhusklimat EN 71–3: Kan appliceras på barnleksaker

Ytterligare information kan hittas på produktens säkerhetsdatablad.

Vid applicering av färg på en större yta där mer än 1 burk krävs skall alla burkar blandas tillsammans för att få en och samma kulör på golvytan. Detta oavsett om man har samma batchnummer eller inte.

Ligger ytorna i olika rum och man har tydliga avgränsningar krävs inte detta.

Bona Pure Colour har en väldigt bra täckförmåga. Antalet appliceringar samt hur mycket färg så går åt kan dock variera beroende på vilken färg golvet har och vilken färg som ska läggas. Vår rekommendation på 10–16 kvm/liter är väldigt bred för att täcka in så många variation som möjligt med olika färgkombinationer.

Om det skulle räcka med en applicering av Bona Pure Colour så sikta på en mängd av ca 10 kvm/liter. Vid två appliceringar så kan man med fördel lägga något mindre färg på 1a stryket och sen något mer på 2a stryket.



Bona Pure Colour

TVÅKOMPONENT, VATTENBASERAD GOLVFÄRG

Golfvärg med utmärkt vidhäftning och täckning.

FÖRBEREDELER

Ytan måste vara väl rengjord så att den är fri från vax och andra föroreningar. Tvätta och rengör ytan enligt separata instruktioner för Bona Power PowerRemove R.

Efter rengöring skall ett linoleumgolv förbehandlas med Bona LinoPrime. OBS! Se separat instruktion för Bona LinoPrime. Se "Best practices for Floor Renewal" som finns tillgänglig under dokument på produktsidan för Bona Pure Colour.

Optimala förhållanden för applicering är mellan 18-22°C och 40-60 %. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid.

Gör alltid ett test för att se om vidhäftningen är ok innan hela ytan behandlas.

BEHANDLINGSSHEMA

Standard renovering av halvhårda golv

Gummi och PVC

- 1-2x Bona Pure Colour
- 1-2x Bona Pure HD

Linoleum

- 1x Bona LinoPrime
- 1-2x Bona Pure Colour
- 1-2x Bona Pure HD

Trägolv i sporthallar

Obehandlat golv:

- 1x Bona SuperSport Primer
- 1x Bona SuperSport ONE/Bona SuperSport HD
- Lätt mellanslipning korn 150
- 1-2x Bona Pure Colour (för zoner)
- 1x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2x Bona SuperSport ONE/Bona SuperSport HD

Fabrikslackerat golv:

- Cleaning and superficial sanding
- 1-2x Bona Pure Colour (for zones, areas)
- 1x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2x Bona SuperSport HD

Halvhårda golv i sporthallar

Gummi och PVC

- Rengöring och slipning
- 1-2x Bona Pure Colour (för zoner)
- 1x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2x Bona SuperSport Pure HD

Linoleum

- Rengöring och slipning
- 1x Bona LinoPrime
- 1-2x Bona Pure Colour (för zoner)
- 1x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2x Bona SuperSport Pure HD



Bona Pure Colour

TVÅKOMPONENT, VATTENBASERAD GOLVFÄRG

Golvfärg med utmärkt vidhäftning och täckning.

APPLICERING

- 1) Säkerställ så att rätt mängd färg finns för den yta som skall läggas, att färgkoden stämmer. Blanda alla burkar för att få samma färgnyans på hela golvytan om så stora ytor är aktuellt även om det är samma batchnummer på burkarna.
- 2) Häll Bona Pure Colour i en separat blandningshink, använd bifogad silduk för att undvika att torkade färgrester följer med i blandningshinken.
- 3) Häll i Bona Pure Colour härdare, långsamt under omröring med en omrörare monterad i en bormaskin. Fortsätt omrörningen minst 1 min efter det att all härdare är tillsatt. OBS! Blanda aldrig Bona Pure Colour och härdare manuellt, använd alltid en omrörare monterad i en bormaskin när du blandar härdaren med färgen.
- 4) Låt blandning vila i minst 5 minuter innan den används. Använd produkten inom 2 timmar.
- 5) Applicera Bona Pure Colour med en Bona SuperCoat Roller, 11 mm. Applicera korsvis för att säkerställa rätt lackmängd.
- 6) Om en andra applicering av Bona Pure Colour krävs bör detta ske inom 2–24 timmar efter 1:a appliceringen. En mellanslipning är då inte nödvändigt. Efter 24 timmar måste ytan mellanslipas med en Bona Scrad Pad.
- 7) Komplettera behandlingen med 1-2x med en topplack från Bona, se behandlingsschema ovan.

Notera: Bona Pure Colour skall aldrig användas som en slutliga behandling.

För att förkorta torktiden kan man till alla Produkterna i detta system använda sig av en fläkt. Så snart produkterna är applicerade så kan fläkten startas.

VIKTIGT!

- Mjukgörare som finns i material som mattunderlag, möbelben, hjul och lim som används för fixering kan leda till uppmjukning och missfärgning. Exponering för hårfärgningsmedel eller gummidäck på bilar, cyklar och barnvagnar kan leda till permanent, irreversibel missfärgning av ytan. Använd skydd eller undvik kontakt mot golvytan helt.
- Spill ska tas bort omgående. Spill som ligger kvar under en längre tid eller torkar in kan orsaka kosmetiska fläckar eller skada ytan.
- Observera att även om Bona-lacker är designade för att ge en förseglad yta som är motståndskraftig mot slitage, nötning och spill etc. så finns det inget ytbehandlingssystem som kan förhindra fysisk skada på virket eller "härda" golvet. Fördjupningar i träet och repor kan orsakas av möbler, tappade föremål, hundklor etc. och åtgärder bör vidtas för att minska risken för att detta inträffar.
- På grund av den specifika sammansättningen av PU-golv finns det en risk att ämnen i golvet migrerar till färgen och skapar en missfärgning. Av den anledningen rekommenderar vi att inte använda denna produkt på PU-golv.



Bona Pure Colour

TVÅKOMPONENT, VATTENBASERAD GOLVFÄRG

Golfvärg med utmärkt vidhäftning och täckning.

Dessa kulörer har vi som ett grundläggande sortiment:



RAL
1001

Beige



RAL
1015

Light Ivory



RAL
5007

Brilliant Blue



RAL
5012

Light Blue



RAL
5014

Pigeon Blue



RAL
6034

Pastel Turquoise



RAL
7012

Basalt Grey




RAL
7038

Agate Grey



RAL
7047

Light Grey



RAL
9005

Jet Black



Bona Pure Colour

TVÅKOMPONENT, VATTENBASERAD GOLVFÄRG

Golfvärg med utmärkt vidhäftning och täckning.

Dessa kulörer ingår i vårt färgkoncept Bona Resilient Colour Collection för sjukhus och vårdmiljöer.

Soothing Earth	Comforting Clay	Calming Sand	Healing Mud	Grounding Stone
01 Earthy Charm	04 Limestone Whisper	07 Desert Greige	10 Chalky Taupe	13 Granite Grey
02 Terra Rouge	05 Mocha Clay	08 Golden Dune	11 Sage Terrain	14 Dusk Rock
03 Raw Umber	06 Alabaster Beige	09 Sandy Shore	12 Earthy Olive	15 Slate Stone

Utöver dessa kulörer finns också ett antal design flingor att använda tillsammans med dessa färger, se separat TDS.

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och i säkerhetsdatablad innan produkten används.