

Bona Novia

Technický list

Bona Novia je odolný multifunkční 1-složkový vrchní lak na vodní bázi, pro dřevěné podlahy v domácnostech. Dodává dřevinám teplé zabarvení a může být použitý s / bez základního laku. Má teplé zabarvení a nežloutne. Lak může být použit také pro ošetření korkových podlah.

- Rychleschnoucí
- Odolný vůči běžným domácím chemikáliím
- Vhodná pro dřevěné, i korkové podlahy
- Velmi nízký zápach
- Nežloutne
- Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise vnitřních prostor

Technická data

Typ produktu:	1-složková polyuretan/akrylátová disperze laku na vodní bázi
Obsah sušiny:	cca 30%
VOC:	60g/litr
Odolnost proti oděru:	cca 8mg / 100 ot. (SIS 923509)
Stupeň lesku (při 60°):	lesk: cca 85% polomat: cca 45% mat: cca 25%
Poměr ředění:	v případě potřeby ředit s Bona Retarder (4%) - pro delší dobu otevření
Doba schnutí:	připraven k mezibroušení / další vrstva laku: 1-2 hod při 20°C/60% R.H. lehký provoz: 24 hodin při 20°C/60% R.H. úplné vytvrzení: 7 dní při 20°C/60% R.H.
Nářadí k aplikaci:	váleček Bona Roller
Spotřeba:	8-10 m ² /litr (120-100 g/m ²) na jeden nátěr
Bezpečnost:	neklasifikováno
Čištění nářadí:	odstraňte zbytky materiálu před čištěním vodou. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F-050 20 134
Likvidace:	odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	10 x 1 litr (50 krabic na paletě) 3 x 5 litr (44 krabic na paletě) 2 x 10 litr (24 krabic na paletě)
Certifikace:	GreenGuard; DIBt; produkt vhodný do interiéru EN 13501-1: Reakce na oheň; EN71-3: Aplikace na dětské hračky

Příprava

Před lakováním musí být podlaha předem ošetřena základním lakem na vodní bázi od firmy Bona nebo lakem Novia. Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Zajistěte, aby byla podlaha dobře zbroušená až na holé dřevo, suchá a bez zbytků brusného prachu, oleje, vosku nebo jiných materiálů.

Před aplikací by měl mít lak pokojovou teplotu. Vložte filtr a před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte.

AKTUALIZACE 07/2020

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

strana 1/2

Povrchová
úprava



Bona[®]



Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 30–60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

Návod k použití

Neošetřené dřevo, varianta č. 1:

- 1x Bona základní lak na vodní bázi
- 1 x Bona Novia
lehké broušení zrnitost P150
- 1x Bona Novia

Neošetřené dřevo, varianta č. 2*:

- 2 x Bona Novia
lehké broušení zrnitost P150
- 1x Bona Novia

*Při podlahách, kde hrozí riziko bočního slepení hran jednotlivých prvků, jako např. prkenné podlahy z měkkých dřev, průmyslová mozaika nebo tvrdé podlahy s podlahovým topením, je doporučeno vždy použít základní lak před použitím laku Bona Novia, stejně jako stabilizovat klimatické podmínky v místnosti.

Poznámka: Nedoporučuje se nanášet více než dvě vrstvy laku za den – dřevo by mohlo nabobtnat.

Aplikace

1. Lak nanášejte válečkem Bona Roller. Pracujte plynule ve směru nebo kolmo k vláknům dřeva, abyste zabránili nahromadění laku. Válečkem vždy navazujte do „živého laku“, abyste zabránili nahromadění laku.
2. Lak nechte řádně zaschnout. Nechte mírně delší dobu schnutí pro každou další vrstvu. V případě potřeby proveďte lehký mezibrus pomocí brusného papíru se zrnitostí P150 (nebo jemnější), abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Podlahu vyluxujte před nanášením poslední vrstvy laku.

Poznámka: Pokud předchozí vrstva laku nebo základního nátěru vysychala déle než 24 hodin, musí se povrch před aplikací další vrstvy vždy obrousit.

Podlaha snese lehkou zátěž přibližně po 8 hodinách od poslední aplikace. Po cca 1 týdnu bude lak zcela vytvrzen. Do té doby podlahu nezakrývejte koberci nebo jinou podlahovou krytinou. Po této době můžete také nainstalovat těžké předměty pro zařízení místnosti. V této době nevytírejte místnost mokřím mopem.

Údržba

Podlahu lze čistit s použitím čistícího prostředku Bona Cleaner nebo Bona Čistič na parkety a mikrovláknové čistící utěrky – Bona Cleaning Pad. Opatřebené povrchy mohou být obnoveny nanesením nové vrstvy Bona Novia. Frekvence této operace lze výrazně snížit, pokud podlaha byla pravidelně ošetřována pomocí Bona Freshen Up nebo pomocí Bona Leštění na parkety.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz

Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.