



Możliwy
do pokrycia
lakierem

Bona Craft Oil 2K

Urok podłogi olejowanej - odporność podłogi lakierowanej



Bona Craft Oil 2K

Urok podłogi olejowanej - odporność podłogi lakierowanej

Uzyskaj wspaniały wygląd i odczucie podłogi olejowanej, nadając jej odporność podłogi lakierowanej.

Unikalna formuła Bona Craft Oil 2K, bazująca na modyfikowanych olejach roślinnych, wykazuje się przyspieszonym czasem schnięcia i zwiększoną odpornością na zużycie. Świetnie nadaje się do wielu rodzajów drewna, które zwykle sprawiają problemy, takich jak jatoba, wiśnia, orzech i inne. Efektem jest piękna i wytrzymała powierzchnia odporna na wodę i brud – można ją „lekko użytkować” już po 8 godzinach.



Część Systemu Bona do olejowania

Aplikacja

Aby dodatkowo wzmocnić ochronę, nałóż wierzchnią warstwę Bona Traffic, Bona Traffic HD bądź Bona Naturale 2K.

Dostępne kolory: Neutralny, Grafit, Szron,
Popiół, Czekolada i Głina

Główne zalety

- Wybitnie długi czas otwarcia i czas przydatności do użycia – łatwo się z nim pracuje
- Szybkie i bezpieczne wiązanie – nadaje się do wielu typów drewna egzotycznego
- Ekstremalnie wysoki stopień nasączenia drewna
- Możliwa aplikacja w pozycji stojącej za pomocą gumowego aplikatora bądź wałka
- Bardzo niska zawartość rozpuszczalników
- Możliwa miejscowa naprawa uszkodzonej powierzchni
- Możliwość mieszania kolorów
- Możliwość dodatkowego pokrycia za pomocą Bona Traffic, Bona Traffic HD oraz Bona Naturale 2K

Wariant 1 Średnie / wysokie natężenie ruchu

- Bona Craft Oil 2K
- Surowe drewno

Wariant 2 Wysokie natężenie ruchu na obszarach komercyjnych

- 2x Bona Traffic / Traffic HD / Naturale 2-comp
- 1x Bona Craft Oil 2K
- Surowe drewno

Wariant 3 Średnie / wysokie natężenie ruchu

- 1-2x Bona Hard Wax Oil
- 1x Bona Craft Oil 2K
- 1x Bona Tone
- Surowe drewno

Dane techniczne

Typ:	Modyfikowane oleje roślinne + izocyjanowy utwardzacz
Kolory:	Neutralny, Grafit, Szron, Popiół, Czekolada i Głina
Czas przydatności do użycia:	6-8 godzin
Czas schnięcia:	do „lekkiego użytkowania”: Neutralny – 8 godzin*, pozostałe kolory – 12 godzin*
	*w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% R.H. – należy zapewnić odpowiednią wentylację
Wydajność:	ok. 30 m ² /litr, zależnie od typu drewna
Opakowania:	1,25 l (1125 ml olej + 125 ml utwardzacz)