

# Bona SuperSport Pure HD



## Resilient Floor Coating

- ✓ Tough PUR for resilient sport floors
- ✓ Rapid drying for minimal downtime
- ✓ Optimal application and levelling
- ✓ EN 14904:2006 Compliant



X-Matt Matt Silk matt Gloss

2-component / Zweikomponentig  
2-composante / Bicomposant



**4.55 L**

Waterborne PUR coating for sport flooring  
Wasserbasierte PUR Versiegelung für elastische Bodenbeläge  
Couche de protection pure en phase aqueuse pour les sols élastiques  
Barriz acabado al agua de PU para suelos elásticos

**Bona®**

# Bona SuperSport Pure HD

**SPORTIVE SYSTEM** – PODSTAWA DOBREJ GRY



## Bona SuperSport Pure HD

### Podstawa dobrej gry

Bona SuperSport Pure HD to twardy, elastyczny i wytrzymały lakier poliuretanowy do zabezpieczania podłogowych wykładzin elastycznych w halach sportowych. Służy jako długotrwała ochrona powierzchni, jednocześnie przywraca świeży wygląd, bezpieczne tarcie i ułatwia bieżącą konserwację. Bona SuperSport Pure HD składa się z wodorozcieńczalnej, klarownej formuły, która nie żółknie.

### APLIKACJA

Aplikuj Bona SuperSport Pure HD stojąc wałką Bona Roller (włos 11 mm)

### ZALETY

- Doskonała ochrona dla elastycznych podłóg sportowych
- Szybkie schnięcie minimalizuje przestoje. Powrót na podłogę w 12 godzin\*
- Optymalne właściwości aplikacji i poziomowania
- Kompatybilny z EN 14904:2006 (podłogi sportowe wewnątrz pomieszczeń)

### DANE TECHNICZNE

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Rodzaj lakieru:</b>              | 2-komponentowy, na bazie wody, poliuretanowy lakier nawierzchniowy |
| <b>Substancje stałe:</b>            | ok. 45%                                                            |
| <b>VOC:</b>                         | <1%                                                                |
| <b>Połysk (w 60°):</b>              | 20%                                                                |
| <b>Proporcje mieszania:</b>         | 1 część utwardzacza Pure Hardener na 10 części Bona Pure           |
| <b>Czas przydatności do użycia:</b> | max. 2 godz. w 20°C (krócej, jeśli jest ciepłej)                   |

### DANE TECHNICZNE

|                               |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Roztwór:</b>               | Nie rozcieńczać                                                                                                                                                                                             |
| <b>Czas schnięcia do:</b>     | - Pokrycia lakierem: ok. 2-4 godz.*<br>- Lekkiego użytkowania: 12 godz.*<br>- Pełnego utwardzenia się: ok. 5-7 dni*<br><small>*w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% wilgotności względnej</small> |
| <b>Narzędzia:</b>             | wałek Bona Polyester Roller (włos 11 mm)                                                                                                                                                                    |
| <b>Application rate:</b>      | 8-10 m <sup>2</sup> /litr (120-100g/m <sup>2</sup> ) na warstwę                                                                                                                                             |
| <b>Bezpieczeństwo:</b>        | Lakier: Niesklasyfikowany<br>Utwardzacz: Sklasyfikowany (patrz Karta Charakterystyki)                                                                                                                       |
| <b>Mycie narzędzi:</b>        | Usunąć resztki mokrego lakieru z narzędzi, a następnie umyć narzędzia małym strumieniem bieżącej wody. Zaschnięty lakier można usunąć acetonem                                                              |
| <b>Przydatność do użycia:</b> | 1 rok od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu.                                                                                                                                           |
| <b>Przechowywanie:</b>        | Temperatura nie może spaść poniżej +5°C oraz przekroczyć +25°C podczas transportu i magazynowania                                                                                                           |
| <b>Odpady:</b>                | Resztki lakieru i puste opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami                                                                                                                     |
| <b>Opakowanie:</b>            | 3 x 5 litrów uwzgl. utwardzacz                                                                                                                                                                              |
| <b>Certyfikaty:</b>           | Kompatybilny z EN 14904:2006 i DIN 18032:2; podłogi sportowe: EC1RPLUS; bardzo niska emisja: GreenGuard; jakość powietrza: EN 71-3; bezpieczny do aplikacji na zabawkach                                    |