

WYSOKA
PRZYCZEPNOŚĆ
POCZĄTKOWA

- ✓ Bardzo niska emisja LZO
- ✓ Długi czas otwarty
- ✓ Nadaje się na ogrzewanie podłogowe
- ✓ Niewrażliwy na nadmierną zawartości wilgoci resztkowej w podłożu



Bona **QUANTUM LVT**

MOCNA GENERACJA KLEJÓW LVT



Bona Quantum LVT

MOCNA GENERACJA KLEJÓW LVT

Bona Quantum LVT to klej silanowy, przeznaczony do szerokiej gamy wykładzin podłogowych LVT i wielowarstwowych podłóg modułowych. Klej różni się od konwencjonalnych klejów dyspersyjnych bardzo wysoką przyczepnością początkową.

Długi czas otwarty pozwala na spokojną aplikację produktu. Dodatkowo wysokie temperatury nie skracają czasu otwartego jak w przypadku klejów dyspersyjnych. Podłoga może być układana bezpośrednio na kleju bez czasu odpowietrzania. Klej pozwala na regulację podłogi po zamontowaniu. Bona Quantum LVT zapewnia bezproblemową i całkowicie bezpieczną instalację podłogi LVT.



TYTANOWA TECHNOLOGIA

Jako część serii Bona Quantum, Bona Quantum LVT wykorzystuje rewolucyjną, tytanową technologię sieciowania, która wykazuje szybkie sieciowanie o wysokiej sile wiązania początkowego.

ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ

Bona Quantum LVT może być stosowany w obszarach o zwiększonej ekspozycji na wilgoć i jest odporny na zwiększoną zawartość wilgoci resztkowej w podłożu. To sprawia, że produkt jest właściwym wyborem do instalacji LVT w obszarach takich jak kuchnie i łazienki. Klej nie powinien być jednak stosowany w miejscach narażonych na działanie ciepłej wody, takich jak prysznice i baseny.

ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO

Bona Quantum LVT może być stosowany na ogrzewanie podłogowe lub w miejscach narażonych na wyższą temperaturę. Sam klej stabilizuje kurczenie się podłogi LVT podczas nagrzewania.



GLÓWNE ZALETY

- Bardzo wysoka początkowa siła wiązania
- 100% zawartości ciał stałych
- Bardzo niska emisja związków lotnych
- Czas otwarty do 45 min
- Niskie zużycie

DANE TECHNICZNE

Baza:	prepolimer modyfikowany silanem
Kolor:	beżowy
Czas otwarty:	ok. 45 min
Obciążenie powierzchni:	po ok. 4-8 godzinach
Czas pełnego utwardzenia:	2.8 mm/ 24 godziny
Zużycie:	W zależności od użytej szpachli 180-250 g/m ²
Warunki:	Temperatura otoczenia: minimum 18°C - 25°C Temperatura podłoża: 15°C - 20°C Wilgotność względna: maksymalnie 65%