


# Instruções para limpar Pavimentos de madeira tratados com cera dura

## MC-L



© A.I.S.E

Faz parte do programa de cuidado dos pavimentos Bona Care Program

### Limpeza em seco – Sujidade solta

- Passe regularmente o aspirador ou uma mopa com uma Recarga Mopa Apanha-pó da Bona para eliminar a sujidade solta.
- Elimine los salpicos e as manchas com a Bona Spray Mop Premium.



Limpeza (A)

### Limpeza em húmido – Sujidade persistente

- Pulverize ou passe a mopa sobre os pavimentos com uma solução de Bona Cleaner e água (dilua 1 dl em 10 litros de água). Limpe os restos utilizando uma Recarga Mopa de Limpeza da Bona..



© A.I.S.E

1:100

### Limpeza em húmido – Sujidade persistente

- Deite uma solução de Bona Cleaner e água no depósito da máquina (dilua 1 dl em 10 litros de água).
- Acople um pad branco à máquina.
- Limpe utilizando a mínima quantidade de solução e certifique-se de não deixar poças sobre o pavimento.
- Mude a água frequentemente.




© A.I.S.E

1:100

# Instruções para uma limpeza em profundidade

## Pavimentos de madeira tratados com cera

MC-LP




© A.I.S.E

Faz parte do programa de cuidado dos pavimentos Bona Care Program

Para obter os melhores resultados, recomendamos usar a solução Bona Deep Clean Solution em combinação com a nossa máquina Bona PowerScrubber. Caso utilize a solução Bona Deep Clean Solution com outras esfregadoras, siga as instruções do fabricante em relação à preparação e ao manejo.

- Acople as escovas brancas ou as vermelhas à Bona PowerScrubber.
- Encha o depósito com 1 litro de solução Bona Deep Clean Solution. Complete o volume restante com 9 litros de água.
- Ajuste a pressão de contacto das escovas para o nível médio.
- Limpe a superfície de maneira sistemática. Certifique-se de não deixar poças sobre o pavimento e elimine imediatamente qualquer resíduo líquido com uma mopa.
- Quando acabar de limpar, situe a máquina sobre uma superfície resistente contra a água.



Para eliminar marcas persistentes de saltos e sujidade incrustada, coloque a máquina na pressão máxima. Quando utilizar a máquina na pressão máxima, certifique-se de que esteja em movimento constante e nunca a use com as escovas secas.

**Advertência: Utilizar a máquina na pressão máxima pode danificar alguns pavimentos.**


### Truque!

#### No caso de marcas persistentes:

- Dilua em água a solução Bona Deep Clean Solution (proporção 1:5) numa garrafa de pulverizar.
- Pulverize a área e espere 3 minutos
- Esfregue com a Bona PowerScrubber

# Instruções para proteger Pavimentos de madeira tratados com cera dura

MC-P



© A.I.S.E

Faz parte do programa de cuidado dos pavimentos Bona Care Program

Uma camada fina de Bona Hard Wax Oil protege as superfícies e restaura o brilho.



© A.I.S.E

- Limpe o pavimento tal como é indicado nos processos A e B.
- Deite aprox. 1 dl de Bona Wax Oil Refresher sobre o pavimento (1 litro tem um rendimento de aprox. 50-80 m<sup>2</sup>). Espalhe-o utilizando uma polidora que tenha um pad Bona Woolpad instalado. Adicione mais Bona Wax Oil Refresher conforme for necessário.
- Para obter os melhores resultados, pule o pavimento mais uma vez com um pad Bona Woolpad limpo e seco.
- Deixe secar a superfície durante 12 horas aprox. antes de usar.




Proteção (C)

# Instruções para revestimento

## Pavimentos de madeira tratados com cera dura

# WH-RC



© A.I.S.E

Faz parte do programa de cuidado dos pavimentos Bona Care Program

O revestimento proporciona ao pavimento uma camada adicional de Bona Hard Wax Oil, para uma maior resistência e proteção. Também elimina as marcas de sapatos e os riscos superficiais, melhora a resistência contra as escorregadelas e restaura o aspeto geral da superfície. Revestir um pavimento periodicamente pode prolongar muito a sua vida útil.

- Elimine o pó, a sujidade solta, etc. com um aspirador, uma mopa ou qualquer outro método de limpeza em seco.
- Desengordure e limpe em profundidade a superfície utilizando a máquina Bona PowerScrubber (com as escovas verdes), e a solução Bona Deep Clean Solution diluída no depósito (10%). Tenha o cuidado de não deixar poças de solução sobre o pavimento.
- Deixe secar a superfície.
- Lixe com os abrasivos Bona Diamond Abrasives de grão 240. Acople o abrasivo Bona Diamond ao Disco Quattro ou Multi disco com os Pads intermédios entre o prato e a lixa. Lixe os cantos e as beiras manualmente. Certifique-se de lixar completamente toda a superfície.
- Para eliminar o pó solto da lixagem, passe o aspirador ou uma mopa com uma Recarga Mopa Apanha-pó da Bona. Outra alternativa é utilizar a Bona PowerScrubber com água limpa para eliminar o pó fino.
- Usando um rolo de microfibra Bona de 5 mm, aplique uma camada fina e uniforme de Bona Hard Wax Oil por todo o pavimento (20-24 m<sup>2</sup>/L). Evite deixar acumulações de produto. Aplique-o seguindo a direção do veio da madeira sempre que for possível. Deixe secar durante um mínimo de 12 horas antes de voltar a usar.



Revestimento (D)

### Equipo necesario:

- Máquina Bona PowerScrubber com escovas verdes.
- Limpador Bona Deep Clean Solution.
- Máquina Bona FlexiSand com Disco Quattro ou Multi disco Pads Intermédios (para abrasivos de Diamante).
- Abrasivos Bona Diamond Abrasives de grão 240.
- Recarga Mopa Apanha-pó da Bona.

### Nota

Só é recomendado revestir o pavimento caso tenha sido tratado anteriormente com Bona Hard Wax Oil e se a sua manutenção tenha sido feita com Bona Wax Oil Refresher. Em caso de dúvida, comprove a compatibilidade da superfície antes de aplicar o produto para garantir uma adesão satisfatória.