

# Bona Freshen up

## Tekniskt datablad

### Egenskaper

Freshen Up är en vattenburen underhållsprodukt färdig att användas. Freshen Up är speciellt framtagen för underhåll av lackerade och fabrikslackerade trä- och parkettgolv i hem- och offentlig miljö. Freshen Up ger en repad och nedmattad lackyta en ny finish och ett bra skydd. Klack- och friktionsmärken går lätt att ta bort.

I motsats till polishbehandlade eller vaxbehandlade golv, kan golv behandlade med Freshen Up efter en mellanslipning överlackeras.

- Återskapar ytan.
- Innehåller inte vax.
- Behöver inte poleras.
- Godkänd enligt DIN 18 032:2 avseende friktion.

### Tekniska data

Lacktyp:	Polyuretan
Torrhalt:	Ca: 10%
pH-värde:	Ca: 9
Densitet:	1.0 kg/dm <sup>3</sup>
Torktid:	Ca: 2 timmar
Åtgång:	60-70 m <sup>2</sup> /liter per strykning
Arbetsredskap:	Bona Applicator pad eller liknande
Säkerhet:	Ej märkningspliktig. Se säkerhetsdatablad
Lagringstid:	Minst 2 år i öppnad originalförpackning
Förvaring:	Frostfritt. Frusen produkt går inte att använda
Förpackning:	10x1 liter, 50 kartonger per pall 3x5 liter, 44 kartonger per pall

Ytbehandling



# Bona Freshen up

## Tekniskt datablad

Ytbehandling



### Förberedelser

Golvytan som skall behandlas skall vara torr, ren och fri från polish, vax och andra föroreningar. Skaka Freshen Up väl före användning.

OBS: Applicering av Freshen Up på matta golvytor kommer att höja glansgraden. Testa alltid funktion på en dold yta innan användning.

### Applicering

Avlägsna lös smuts från golvet. Rengör/skura golvet noga med Bona Cleaner. Upprepa efter behov för att förhindra att smuts stängs in i underhållslacken. Tillse att golvet är helt torrt innan Freshen Up appliceras.

1. Skaka behållaren noggrant innan användning. Applicera Freshen Up med en Bona Applicator pad. Preparera paden genom att först fukta den lätt med vatten. Ringla ut Freshen Up på golvet, arbeta på små ytor om ca 3 m<sup>2</sup>.
2. Distribuera Freshen Up på golvytan (åtgång 30-50 m<sup>2</sup>/liter). För bästa resultat applicera ett tunt, jämt lager. Undvik stark ventilation och således luftburet damm medan golvet fortfarande är vått.
3. Jämna av Freshen Up, genom att avsluta strykningen längs med träriktningen. Tillse att hela ytan täckts, upprepa processen tills hela golvet behandlats. Låt golvet torka i minst 2 timmar innan det tas i bruk eller ifall fler lager skall appliceras. Behandla alltid hela ytan för att säkerställa enhetligt utseende och glansgrad.

OBS: Undvik hård belastning och återplacering av möbler och mattor de första 24 timmarna. Rengör verktyg med vatten.

### Underhåll

- Ett behandlat golv kan rengöras med fuktmopp, redan en vecka efter behandlingen.
- Tillsätt en Bona Cleaner vid regelbunden städning. Använd inte starkt alkaliska rengöringsmedel då dessa kan skada golvet.
- Behandlingen med Freshen Up förnyas vid behov. För ett golv i hemmiljö räcker oftast 1-2 behandlingar per år medan ett golv som utsätts för mycket starkt slitage kan behöva behandlas några gånger varje månad.
- Till skillnad mot golv som underhålls med polish eller vax kan ett golv behandlat med Freshen Up överlackeras.
- Tvätta först bort all Freshen Up med Bona Remover och mellanslipa därefter golvet innan det lackeras.