

Bona Natural

Tekniskt datablad

Bona Natural är en grundlack skapad för att ge en naturlig infärgning som påminner färgen hos ett nyslipat trägolv. För bästa effekt kombineras den med Bona Traffic Natural. Produkten är utvecklad för att appliceras med roller. Bona Natural torkar snabbt och har goda egenskaper för mellanslipning.

- Bevarar utseendet av ett nyslipat, obehandlat trägolv
- Goda egenskaper för mellanslipning
- Lätt att applicera med roller
- GreenGuard-certifierad för låga emissioner inomhus



Tekniska data

Lacktyp:	Vitpigmenterad 1-komponent, vattenbaserad grundlack baserad på polyuretan/akrylat.
Torrhalt:	30%.
VOC:	max 60 g/lit.
Spädning:	Produkten behöver inte spädas. Bona retarder kan dock tillsättas för att förlänga produktens öppentid.
Torktid:	1-2 timmar (20°C/60% R.H).
Verktyg:	Bona Roller (microfiber/fleece).
Åtgång:	10-12 m²/lit per strykning.
Säkerhet:	Inte märkningspliktig.
Rengöring:	Tryck ut/stryk av lack från verktyg innan de noggrant rengörs i vatten. Torkad lack kan tas bort med acetone.
Hållbarhet:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid lagring eller transport.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som plast.
Förpackning:	10 x 1 liter 3 x 5 liter
Certifikat:	GreenGuard

Förberedelser

Se till att golvet är aklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och fritt från slipdamm, olja, vax och annan smuts. För bästa resultat avsluta slipningen med Bona Quattrodisk eller Multidisk slippapper 8300 (blått) korn 120.

Låt lacken nå rumstemperatur, sätt i silen och skaka behållaren noga före användning. Optimala förhållanden för applicering är mellan 18-25°C och 30-60% RF. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid. Lägsta temperatur för användning är 13°C.

Utseendet på etikettens färgskala på dunken ger en indikation om produktens infärgningsegenskaper, men kan aldrig förväntas ge exakt det resultat på färdigt golv. Resultatet bero på träslag, slipning, kvalitet på träet mm. Gör alltid ett färgprov på aktuellt golv.

Ytbehandling



Bona®



Behandlingschema

Utseende av nyslipat golv

1x Bona Natural
Lätt mellanslipning
2x Bona Traffic Natural

1x Bona Natural
Lätt mellanslipning
1x Bona Natural
1x Bona Traffic Natural

Obs! Att applicera fler än två lager lack per dag kan ej rekommenderas pga risk för ökad träsvällning.

För att åttstadkomma en effekt av nyslipat, obehandlat trägolv rekommenderas att Traffic Natural används. Övriga Traffic produkter med andra glansgrader kan också användas men då erhålls inte samma effekt på golvet.

Applicering

1. Skaka dunken ordentligt före användning. Stryk ut lacken med en Bona Roller microfiber/fleece). Applicera jämnt med mjuka rörelser i träets längdriktning där möjligt. Behåll en "våt" kant utmed behandlade sektioner och överlappa vått-i-vått, jämna ut eventuella ojämnheter innan lacken torkat. Låt torka ordentligt innan nya lager lack appliceras. Torktiden blir något längre för varje lager.
2. När lacken torkat mellanslipas ytan med Bona scrad system 150 korn eller finare.
3. Dammsug golvet nog.
4. Om en mer intensiv vithet önskas appliceras ytterligare 1-2 lager Bona Natural innan lackeringen avslutas med en Bona topplack.

Underhåll

Rengör golvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner och en mikrofibermopp. Som en del i ett underhåll kan golvet strykas med nya lager lack Traffic HD matt eller extramatt innan slitage når träet och leder till omfattande renovering. Genom att applicera Bona Freshen Up eller Bona Wood Floor Refresher med jämna mellanrum så upprätthålls en attraktiv yta med bibehållen lyster. Observera att glansen höjs något på golvet när Bona Freshen up eller Bona wood floor refresher appliceras.

Detaljerade underhållsinstruktioner kan hämtas från www.bona.com

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.