

# Bona Sportive Finish

## Tekniskt datablad

**Bona Sportive Finish** är en slitstark 2-komponentslack särskilt utvecklad för trägolv i idrottshallar. Den uppfyller kraven i den europeiska standarden för sportgolv (EN 14904:2006) och ger en säker, slitstark yta för optimala prestationer. Sportive Finish rekommenderas utav internationella basketförbundet (FIBA) för internationella tävlingar på olympisk nivå. Lacken har ett utmärkt flyt och är enkel att arbeta med på stora golvytor. Genom ett specialanpassat härdningssystem är den förberedd för de särskilda utmaningar det kan innebära att behandla ett idrottsgolv med förhöjda fuktnivåer och låg luftomsättning.

- Utmärkt slitstyrka och beständighet mot klackmärken
- Mycket god kemikaliebeständighet
- Lämplig för överlackering av tidigare lackerade golv
- Uppfyller SS EN 14904:2006 (europeisk standard för sportgolv inomhus)
- NMP- och NEP-fri

### Tekniska data

Lacktyp:	2-komponent vattenburen topplack av polyurethan
Torrhalt:	ca. 32%
VOC:	80 g/liter (inkl. härdare)
Slitstyrka:	ca. 5 mg/100 varv (SIS 923509)
Glansgrad (vid 60°):	Blank: ~90%, Matt ~20%
Blandningsförhållande:	1 del Sportive Härdare till 50 delar Sportive Finish (2%)
Brukstid:	max 5 timmar vid 20°C (kortare om varmare)
Spädning:	Spädes vid behov med 4% Bona Retarder för längre öppentid.
Torktid, till:	- Slipning/överlackering: 2½-3 timmar* - Lätt belastning: 72 timmar* - Genomhärdad: 7 dagar* <i>*vid normalt inomhusklimat om 20 °C/60% R.F. Tillse god ventilation under användning och tork.</i>
Verktyg:	Bona Applikator eller Bona Roller
Åtgång:	8-10 m <sup>2</sup> /litre (120-100g/m <sup>2</sup> ) per strykning
Säkerhet:	Lack: Ej märkningspliktig Härdare: Märkningspliktig, se säkerhetsdatablad
Rengöring:	Tryck ut/stryk av lack från verktyg innan de noggrant rengörs i vatten. Torkad lack kan tas bort med acetone.
Hållbarhet:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid lagring eller transport.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som plast.
Förpackning:	2 x 10,4 liter inkl. härdare (24 kartonger per pall)

### Förberedelser

Före applicering skall ytan grunderas med Bona Sportive Primer. Tillse att golvet är aklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och är fritt från slipdamm, olja, vax och annan smuts.

Låt lack och härdare nå rumstemperatur, sätt i silen och skaka behållaren noga före användning. Optimala förhållanden för applicering är mellan 18-25°C och 40-60% RF. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid. **Lägsta temperatur för bruk är 13°C.**

Ytbehandling



**Bona**®



### Förbehandling av tidigare lackerade ytor

Bona Sportive Finish kan användas för att överlackera fabrikslackerad parkett och andra tidigare lackerade ytor men **vidhäftningen måste alltid kontrolleras före användning!** Golv som behandlats med vax, polish eller liknande kan inte överlackeras. En detaljerad överlackeringsinstruktion kan hämtas från [www.bona.com](http://www.bona.com)

### Behandlingsschema

#### Obehandlat trä:

- 1x Bona Sportive Primer
- 1x Bona Sportive Finish
- Lätt slipning med korn 150
- 1-2x Bona Sportive Paint
- 1-2x Bona Sportive Finish

#### Tidigare lackerade ytor:

- 1x Se separat instruktion
- 1-2x Bona Sportive Paint
- 1-2x Bona Sportive Finish

### Observera!

- Att applicera fler än två lager lack per dag kan ej rekommenderas pga risk för ökad träsvällning.
- Mjukgörare från vissa typer av tejp kan mjukgöra och skada lacken. Tejp som används mot ytan skall fästa relativt svagt samt vara på plats så kort tid som möjligt.

### Applicering

1. Tillsätt 2% Sportive Härdare till lacken och skaka genast blandningen omsorgsfullt i 1 minut. Använd uppblandad lack direkt eller inom max 5 timmar.
2. Stryk ut lacken med en Bona Applikator eller Bona Roller. Applicera jämnt med mjuka rörelser och avsluta appliceringen i träets längdriktning. Bibehåll en "våt" kant utmed behandlade sektioner och överlappa vått-i-vått. Låt torka ordentligt innan nya lager lack påföres. Torktiden blir något längre för varje lager.
3. Mellanslipa vid behov med slipnät eller Bona Scrad System korn 150 (eller finare). Avlägsna dammet innan det sista lagret lack stryks ut. **Obs!** Om det föregående lagret lack fått torka mer än 24 timmar krävs alltid en mellanslipning.

Golvet kan försiktigt beträddas cirka 8 timmar efter den sista strykningen men bör tillåtas 72 timmars tork innan det tas i bruk. Låt ytan torka minst en vecka innan mattor eller annan golvbeläggning läggs på. Undvik också att belasta ytan med tunga föremål och att våtmoppa golvet under första veckan.

### Underhåll

Rengör golvet med Bona Sportive Cleaner (frekvent användning) och Bona Sportive Cleaner Plus (för periodisk grovrengöring om golvet blivit halt t ex). För att upprätthålla en säker och professionell yta samt undvika att slitaget når ner till träet, rekommenderas att överlackera golvet med ett intervall om 1-3 år beroende på det aktuella slitaget i sporthallen.

Detaljerade underhållsinstruktioner kan hämtas från [www.bona.com](http://www.bona.com) under produktsidorna för Sportive.

### Observera!

# Bona Sportive Finish

## Tekniskt datablad

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.

Ytbehandling



**Bona®**