

# Bona Sportive Paint

## Tekniskt datablad

**Bona Sportive Paint** är en specialfärg för linjemarkering i sporthallar på trägolv. Färgen kan användas både för linjemarkering och för målning av kompletta zoner och fält. Produkten finns tillgänglig i 7 olika kulörer där man kan bland kulörerna efter behov.

- Utmärkt täckförmåga
- Lämnar ingen roller eller penseldrag
- Tidssparande – Snabb tork och inget behov av slipning innan överlackering
- Utmärkt vidhäftning
- Fri från NMP och NEP
- Låg VOC



### Technical data

Färgtyp:	1-komponent färg på polyuretanbas
Colours:	Vit, Svart, Blå, Ljusblå, Grön, Röd, Orange, Gul (färgerna är inte färgkods specifika, se tabell nedanför närmaste kod enligt RAL, NCS och PMS.)
Åtgång:	6 -10 m <sup>2</sup> / liter = 120-200 meter 50 mm bred linje. 100-167 g/ m <sup>2</sup> per strykning
Spädning:	Produkten kan spädas med 10% Bona Retarder för att få lägre viskositet och längre torktid.
Verktyg för applicering:	Bonas linjemarkeringroller eller microfleece roller
Torktid:	Linje markering: 1-2 timmar vid 20°C/60% R.F. Zon markering: 3-4 timmar vid 20°C/60% R.F.
Säkerhet:	Oklassificerad. Se säkerhetsdatablad för mer information.
Rengöring:	Rengör verktygen med vatten direkt efter användning. Torkad produkt löses med acetone. Överbliven produkt skall inte hällas i avloppet utan skall omhändertas av lokal återvinningsstation.
Lagringstid:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning
Lagring/transport: +25°C	Temperaturen bör ej understiga +5°C eller överstiga
Överblivet material:	Enligt lokala bestämmelser, kontakta återvinningscentral
Förpackning:	2 x 1,75 liter (84 lådor per pall)

	RAL	NCS	PMS
Black	9005	S 9000-N	N/A
Dark blue	5005	S 3065-R90B	293C
Light blue	5012	1055-B	298C
Green	6018	S 1070-G30Y	361C
Red	3020	S 1085-Y90R	1795C
Orange	2008	S 0580-Y60R	1645C
Yellow	1016	S 0580-Y	Hexachrome YC
White	9016	White	N/A

Finishing



**Bona**®



### Förberedelse

Ytan som skall beläggas med Bona Sportive Paint skall lackeras med Bona Sportive system eller med Bonas vattenburna lacker. Normalt appliceras Bona Sportive Paint på det andra lackskiktet. Låt lacken torka, utför sedan en lätt mellanslipning på ytan och ta sedan bort damm eller andra partiklar från golvet med t.ex. en dammsugare. Använd Bona Scrad system, slipnät eller sandpapper korn 120 eller finare.

Använd rekommenderad tape för att maskera linjer eller mönster med, tapen skall tryckas bestämt mot golvet. Bona Sportive Paint har normalt god vidhäftning mot fabrikslackerade och tidigare lackerade golv men vidhäftningen skall ändå kontrolleras innan på en liten yta där färg och lack testas: Se information om Bona Prep.

Se till att färgen fått rumstemperatur samt att innehållet i burken är väl omrört innan applicering påbörjas. Optimala appliceringsförhållanden är 18-25°C och 40-60% relativ luftfuktighet. Hög temperatur och låg luftfuktighet förkortar torktiden, låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden. **Lägsta temperatur för användning är 13°C.**

Stryk ut färgen jämnt med roller eller pensel. För tunt skikt kommer att visa sig genom att underliggande färger kan synas igenom. Vid vissa tillfällen kan flera strykningar med Bona Sportive Paint vara nödvändiga.

Ta bort tapen så snart som möjligt efter appliceringen.

När Bona Sportive Paint har torkat bör den försiktigt mellanslipas för att ge bättre vidhäftning åt topplacken vid överlackering. Överlackering av Bona Sportive Finish bör ske 24 timmar efter det att färgen applicerats.

### Behandlingsschema

#### Obehandlat golv:

- 1x Bona Sportive Primer
- 1x Bona Sportive Finish
- Light sanding grit 150
- 1-2x Bona Sportive Paint
- 1-2x Bona Sportive Finish

#### Tidigare lackerat golv:

- 1x Bona Prep System
- 1-2x Bona Sportive Paint
- 1-2x Bona Sportive Finish

#### Observera:

- Färgen kan överlackeras om detta görs inom 24 timmar. Annars måste det ytan mellanslipas.
- Mjukgörare från gummibaserad lim på visa tejper kan skada färgen och ge dålig vidhäftning. Tejp som används skall alltid ha så lågt klibb som möjligt för så snabbt som möjligt kunna tas bort efter applicering.
- Notera: Torktiden kan variera något allt beroende på temperatur, fuktighet, mängden Bona Sportive Paint och luftcirkulation. Tillgodose att god ventilation finns i hallen under och efter appliceringen.

### Applikation

1. Applicera färgen med rekommenderat verktyg. Undvik ansamlingar av färg och överlappa våt-i-våt. I vissa fall kan det vara nödvändigt att applicera produkten två gånger för bästa täckförmåga. Ta bort tejp direkt efter avslutad applicering.
2. Let dry.
3. Skydda den målade ytan med 1-2 lager av Bona Sportive Finish. Om färgen torkat längre än 24 timmar måste ytan mellanslipas innan överlackering med Bona Scrad Pad (inga vingar).

# Bona Sportive Paint

Tekniskt datablad

Finishing



## Underhåll

Ytor belagda med Bona Sportive System kan städas och underhållas med Bona Sportive cleaner eller Bona Sportive cleaner Plus.  
Bona Sportive Paint skall aldrig användas som sista ytbehandling.

## Observera

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.

**Bona**<sup>®</sup>