

# Bona Sportive Primer

## Tekniskt datablad

Ytbehandling



**Bona Sportive Primer** är en grundlack särskilt anpassad för sportgolv. Med utmärkt vidhäftning mot trä och egenskaper som minskar risken för sidlimning etablerar den en bra grund för vidare behandling av ytan med Sportive Finish och Sportive Paint. Den består utav en slitstark polyuretan dispersion utvunnen ur naturliga vegetabiliska oljor vilket ger lacken en hård karaktär som är enkel att slipa. Genom låg ångpermeabilitet har den en lugnande effekt på träet och gör den mindre responsiv på plötsliga klimatförändringar i idrottshallen.

- Anpassad för sviktande trägolv i rörelse
- Att användas som förbehandling till Bona Sportive Finish och Bona Sportive Paint
- Ger en varm infärgning av träet
- Utmärkta slipegenskaper
- NMP- och NEP-fri
- VOC 2010 godkänd



### Teknisk data

Lacktyp:	1-komponent vattenburen grundlack av polyurethan
Torrhalt:	ca. 32%
VOC:	Max 60 g/lit (EU gräns: <140 g/lit)
Spädning:	<b>Vid behov, späd med 4% Bona Retarder för längre öppentid.</b>
Torktid:	2-3 hours at 20°C/60% R.H.
Verktyg:	Bona Applicator Bar eller Bona Roller
Åtgång:	8-10 m <sup>2</sup> /lit (120-100g/ m <sup>2</sup> ) per strykning
Säkerhet:	Ej märkningspliktig
Rengöring:	Tryck ut/stryk av lack från verktyg innan de noggrant rengörs i vatten. Torkad lack kan tas bort med aceton.
Hållbarhet:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid lagring eller transport.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som plast.
Förpackning:	2 x 10liter (24 kartonger per pall)

### Förberedelse

Tillse att golvet är aklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och är fritt från slipdamm, olja, vax och annan smuts. För bästa resultat avsluta slipningen med någon utav Bonas sliptallrikar eller slipnät.

Låt lacken nå rumstemperatur, sätt i silen och skaka behållaren noga före användning. Optimala förhållanden för applicering är mellan 18-25°C och 40-60% RF. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid. **Lägsta temperatur för bruk är 13°C.**

### Behandlingsschema

#### Untreated wood:

- 1x Bona Sportive Primer
- 1x Bona Sportive Finish
- Light sanding grit 150
- 1-2x Bona Sportive Paint
- 1-2x Bona Sportive Finish

**Bona**®

# Bona Sportive Primer

## Tekniskt datablad

Ytbehandling



### OBS:

- Att applicera fler än två lager lack per dag kan ej rekommenderas pga risk för ökad träsvällning.
- Mjukgörare från gummibaserade lim från vissa tejptyper kan mjukgöra och i vissa fall skada polyuretan lacken. De tejp som används måste ha ett lågt klibb och ska sitta så kort tid som möjligt.

### Applikation

1. Stryk ut lacken med en Bona Roller. Applicera jämnt med mjuka rörelser och avsluta appliceringen i träs längdriktning. Bibehåll en "våt" kant utmed behandlade sektioner och överlappa vått-i-vått. Låt torka ordentligt innan nya lager lack påföres. Torktiden blir något längre för varje lager.
2. Mellanslipa med slipnät eller Bona Scrad System korn 150 (eller finare).
3. Avlägsna slipdamm och applicera 2-3 strykningar vattenburen topplack från Bona.

### Underhåll

Bona Prime Intense skall aldrig används för slutbehandling av golvet.

### Observera

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.

**Bona**<sup>®</sup>