

# Bona Traffic

## Tekniskt datablad

Bona Traffic är en Bona-klassiker sedan 1998, med väldigt hög slitstyrka för alla ytor som kräver just hög slitstyrka. Enkel att applicera och icke-gulnand. Bra för både obehandlat trä och färdigparkett. Den välbeprövade sammansättningen har utmärkta appliceringsegenskaper vilket gör den särskilt lämplig för behandling av stora golvytor och den har använts för att skydda golvet i hundratals museum, flygplatser och köpcentrum världen över.

- Utmärkt slitstyrka, klack- och repbeständighet
- Mycket god kemikaliebeständighet
- Lämplig för överlackering av tidigare lackerade golv
- Utmärkta egenskaper för applicering – enkel att applicera
- Klassificerad EC1R för väldigt låga emissioner
- Greenguard certifierad för låga emissioner inomhus



### Tekniska data

Lacktyp:	2-komponent vattenburen topplack av polyurethan
Torrhalt:	ca. 33%
VOC:	90 g/liter (inkl. härdare)
Slitstyrka:	ca. 2.5 mg/100 varv (SIS 923509)
Glansgrad (vid 60°):	Sidenmatt 45-50%, Matt 15-20%
Blandningsförhållande:	1 del Traffic/Flow Härdare till 10 delar XXX
Brukstid:	max 4 timmar vid 20°C (kortare om varmare)
Spädning:	Spädes vid behov med 4% Bona Retarder för längre öppentid.
Torktid, till:	- Slipning/överlackering: 3-4 timmar* - Lätt belastning: 24 timmar* - Genomhärdad: 7 dagar*
Verktyg:	Bona Roller
Åtgång:	8-10 m <sup>2</sup> /litre (100-120g/m <sup>2</sup> ) per strykning
Säkerhet:	Lack: Ej märkningspliktig Härdare: Märkningspliktig, se säkerhetsdatablad
Rengöring:	Tryck ut/stryk av lack från verktyg innan de noggrant rengörs i vatten. Torkad lack kan tas bort med acetone.
Hållbarhet:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid lagring eller transport.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som plast.
Förpackning:	3 x 4.95 liter inkl. härdare
Certifications:	GreenGuard EMICODE; class EC1R DIBt EN 14904:2006; Godkänd för sportgolv DIN 18032:2; Godkänd för sportgolv EN 13501-1; Brandhämmande EN 71-3: godkänd att användas på leksaker

\*vid normalt inomhusklimat, 20 °C/60% R.F.

Ytbehandling



**Bona**®



### Förberedelser

Före applicering skall ytan grunderas med en vattenburen grundlack från Bona. Tillse att golvet är aklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och är fritt från slipdamm, olja, vax och annan smuts.

Låt lack och härdare nå rumstemperatur, sätt i silen och skaka behållaren noga före användning. Optimala förhållanden för applicering är mellan 18-25°C och 30-60% RF. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid. **Lägsta temperatur för bruk är 13°C.**

### Förbehandling av tidigare lackerade ytor

Bona Traffic kan användas för att överlackera fabrikslackerad parkett och andra tidigare lackerade ytor men vidhäftningen måste alltid kontrolleras före användning! För att säkra vidhäftningen måste golvet rengöras och slipas innan en överlackering görs.

En detaljerad överlackeringsinstruktion kan hämtas från [www.bona.com](http://www.bona.com)

### Behandlingsschema

#### Obehandlat trä:

- 1x Bona Vattenburen Grundlack
- Lätt slipning korn 150
- 2x Bona Traffic

#### Tidigare lackerade ytor:

- 1x Rengöring och slipning
- 1-2x Bona Traffic

Obs! Att applicera fler än två lager lack per dag kan ej rekommenderas pga risk för ökad träsvällning. Tillse god ventilation under applicering och tork. Dåliga torkförhållanden såsom fuktig, kall luft kan resultera i en försvagad härdning med sämre styrka och vidhäftning.

### Applicering

1. Skaka lackdunken och tillsätt en flaska Traffic HD härdare. Skaka genast blandningen omsorgsfullt i 1 minut och sätt sedan i det bipackade filtret. Vid blandning av mindre kvantiteter så häll över önskad mängd lack i en separat, tom dunk. 1 liter lack motsvarar 1 del härdare. 2 liter, 2 delar härdare osv. Uppblandad lack skall användas direkt eller senast inom 4 timmar.
2. Stryk ut lacken med en Bona Roller. Applicera jämnt med mjuka rörelser och avsluta appliceringen i träets längdriktning. Bibehåll en "våt" kant utmed behandlade sektioner och överlappa vått-i-vått. Låt torka ordentligt innan nya lager lack påföres. Torktiden blir något längre för varje lager.
3. Mellanslipa vid behov med slipnät eller Bona Scrad System korn 150 (eller finare). Avlägsna dammet innan det sista lagret lack stryks ut. **Obs!** Om det föregående lagret lack fått torka mer än 24 timmar krävs alltid en mellanslipning.

Golvet kan försiktigt beträdas cirka 8 timmar efter den sista strykningen. Låt ytan torka minst en vecka innan mattor eller annan golvbeläggnings läggs på, eller ytan belastas med tunga föremål. Undvik att våtmoppa golvet första veckan.

### Underhåll

Rengör golvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner och en mikrofiberduk. Som en del i ett underhåll kan golvet strykas med nya lager lack Traffic innan slitaget når träet och leder till omfattande renovering. Genom att applicera Bona Freshen Up eller Bona Wood Floor Refresher med jämna mellanrum så upprätthålls en attraktiv yta med bibehållen lyster.



Detaljerade underhållsinstruktioner kan hämtas från [www.bona.com](http://www.bona.com)

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom

# Bona Traffic

## Tekniskt datablad

Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.

Ytbehandling

