

Bona Wave 1K

Tekniskt datablad

Bona Wave 1K är en vattenburen 1-komponentlack för ytbehandling av trägolv i hemmiljö och andra miljöer med normalt slitage. Produkten kan kombineras med samtliga av Bonas grundlackar eller läggas direkt på trägolvet.

Tekniska data

Lacktyp:	1-komponent vattenburen topplack av polyurethan/akrylat
Glansgrad (vid 60°):	Silkmatt: 40-45, Matt: 20-25
Spädning:	Spädes vid behov med 4% Bona Retarder för längre öppentid.
Torktid, till:	- Slipning/överlackering: 2-3timmar* - Lätt belastning: 24 timmar* - Genomhårdad: 7 dagar* <i>*vid normalt inomhusklimat, 20 °C/60% R.F.</i>
Verktyg:	Bona Polyesterrulle eller Bona mikrofibreruller
Åtgång:	8-10 m ² /litre (120-100g/m ²) per strykning
Säkerhet:	Ej märkningspliktig
Rengöring:	Tryck ut/stryk av lack från verktyg innan de noggrant rengörs i vatten. Torkad lack kan tas bort med acetone.
Hållbarhet:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid lagring eller transport.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som plast.
Förpackning:	3 x 5 liter (44 kartonger per pall)

Förberedelser

Tillse att golvet är acklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och är fritt från slipdamm, olja, vax och annan smuts. Låt lack och härdare nå rumstemperatur, sätt i silen och skaka behållaren noga före användning.

Optimala förhållanden för applicering är mellan 18-25°C och 30-60% RF. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid. **Lägsta temperatur för bruk är 15°C.**

Behandlingsschema

Obehandlat trä, alt. 1:*

- 1x Bona Wave 1k
Mellanslipning korn 150
- 2x Bona Wave 1k

Obehandlat trä, alt. 2:*

- 1x Bona vattenbaserad grundlack
Mellanslipning korn 150
- 2x Bona Wave 1k

*På golv med ökad risk för sidlimning såsom kubb-, plank- eller trägolv med golvvärme rekommenderas att alltid använda en grundlack före applicering av Bona Wave 1k samt att ta till åtgärder för att tillse ett stabilt inomhusklimat.

Ytbehandling



Bona[®]

Bona Wave 1K

Tekniskt datablad

Ytbehandling



Applicering

1. Stryk ut lacken med en Bona Roller. Applicera jämnt med mjuka rörelser och avsluta appliceringen i träets längdriktning. Bibehåll en "våt" kant utmed behandlade sektioner och överlappa vått-i-vått.
2. Låt torka 2-3 timmar innan en mellanslipning görs.
3. Mellanslipa med Bona Scrad System korn 150 (eller finare). Avlägsna dammet innan det nästa lager lack stryks ut.
4. Applicera det andra lagret lack. Låt torka minst 2-3 timmar innan det sista lagret lack appliceras.
 - a. **Obs 1!** Om det föregående lagret lack fått torka mer än 24 timmar krävs alltid en mellanslipning.
 - b. **Obs 2!** Att applicera fler än två lager lack per dag kan ej rekommenderas pga risk för ökad träsvällning.

Golvet kan försiktigt beträdas cirka 8 timmar efter den sista strykningen. Låt ytan torka minst en vecka innan mattor eller annan golvbeläggnings läggs på, eller ytan belastas med tunga föremål. Undvik att våtmoppa golvet första veckan.

Underhåll

Rengör golvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner och en mikrofibermp. Som en del i ett underhåll kan golvet strykas med nya lager lack innan slitaget når ner till träet och leder till omfattande renovering. Genom att applicera Bona Freshen Up eller Bona Wood Floor Refresher med jämna mellanrum så upprätthålls en attraktiv yta med bibehållen lyster.

Detaljerade underhållsinstruktioner kan hämtas från www.bona.com

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackningen och tillhörande säkerhetsdatablad innan produkten används.

Bona[®]