

Bona Wave 2K

Tekniskt datablad

Ytbehandling



Bona Wave 2K är en vattenburen 2-komponent topplack för ytbehandling av trägolv i offentlig miljö med normal/lättare belastning.

Tekniska data

Lacktyp:	2-komponent vattenburen topplack av polyurethan
Glansgrad (vid 60°):	Blank: 80-85, Sidenmatt: 40-45, Matt: 20-25
Blandningsförhållande:	1 del Wave 2k Härdare till 1 liter Wave 2k (4 vol%)
Brukstid:	4 timmar vid 20°C (kortare om varmare)
Spädning:	Vid behov, späd med 4% Bona Retarder för längre öppentid.
Torktid, till:	- Slipning/överlackering: 2-3 timmar* - Lätt belastning: 24 timmar* - Sluthärdad: 7 dagar* <i>*vid normalt inomhusklimat, 20 °C/60% R.F.</i>
Verktyg:	Bona Polyesterruller eller Bona Mikrofiberrulle
Åtgång:	8-10 m ² /litre (120-100g/m ²) per strykning
Säkerhet:	Lack: Ej märkningspliktig Härdare: Märkningspliktig, se säkerhetsdatablad
Rengöring:	Tryck ut/stryk av lack från verktyg innan de noggrant rengörs i vatten. Torkad lack kan tas bort med aceton.
Hållbarhet:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid lagring eller transport.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hållas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som plast.
Förpackning:	3 x 5 liter inkl. härdare (36 kartonger per pall)

Förberedelser

Före applicering skall ytan grunderas med en vattenburen grundlack från Bona. Tillse att golvet är acklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och är fritt från slipdamm, olja, vax och annan smuts.

Låt lack och härdare nå rumstemperatur före användning. Optimala förhållanden för applicering är mellan 18-25°C och 30-60% RF. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid.
Lägsta temperatur för bruk är 13°C.

Behandlingsschema

Obehandlat trä:

- 1x Bona Vattenburen Grundlack
Lätt slipning korn 150
- 2x Bona Wave 2k

a)

Bona[®]





Applicering

1. Skaka lackdunken noga innan Wave 2k härdaren tillsätts.
2. Tillsätt en flaska Wave 2k härdare. Skaka genast blandningen omsorgsfullt i 1 minut och montera sedan det bipackade filtret i dunkens hals. Vid blandning av mindre kvantiteter så använd Bonas mixing bottle för rätt inblandning. Uppblandad lack skall användas direkt eller senast inom 4 timmar.
3. Stryk ut lacken med en Bona Roller. Applicera jämnt med mjuka rörelser och avsluta appliceringen i träets längdriktning. Bibehåll en "våt" kant utmed behandlade sektioner och överlappa vått-i-vått. Låt torka 2-3 timmar innan nästa lager lack påföres. Torktiden blir något längre för varje lager.
4. Torrmoppa eller dammsug golvet innan nästa lacklager appliceras.
5. Applicera nästa lager lack.
 - a. **Obs 1!** Om det föregående lagret lack fått torka mer än 24 timmar krävs alltid en mellanslipning.
 - b. **Obs 2!** Att applicera fler än två lager lack per dag rekommenderas ej pga ökad risk för stor träsvällning. Se till att ventilationen är god under applicering och tork. Dåliga torkförhållanden såsom fuktig, kall luft kan resultera i en försvagad härdning med sämre styrka och vidhäftning.

Golvet kan försiktigt beträdas cirka 8 timmar efter den sista strykningen. Låt ytan torka minst 7 dagar innan den täcks med mattor, täckpapp eller tunga föremål. Undvik också att våtmoppa ytan den första veckan.

Underhåll

Rengör golvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner och en mikrofibermopp. Som en del i ett underhåll kan golvet strykas med nya lager Wave lack innan slitaget når träet och leder till omfattande renovering. Genom att applicera Bona Freshen Up eller Bona Wood Floor Refresher med jämna mellanrum så upprätthålls en attraktiv yta med bibehållen lyster.

Detaljerade underhållsinstruktioner kan hämtas från www.bona.com

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och

Bona Wave 2K

Tekniskt datablad

rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.

Ytbehandling



Bona[®]